

KNAUF BRICK SLIPS FLEX

Steenstrips in vlakke- en hoekvariant



MATERIAAL

Materiaalopbouw

Knauf Brick Slips Flex zijn steenstrips bestaande uit voornamelijk minerale grondstoffen. Knauf Brick Slips zijn verkrijgbaar in een vlakke variant (Knauf Brick Slips Flex) en een speciale hoekoplossing (Knauf Brick Slips Flex Corner).

Opslag

Verpakking droog opslaan. Ongevoelig voor vocht of temperatuurverschillen

Bestelgegevens

Knauf Brick Slips Flex Art.nr. 519432
 Knauf Brick Slips Flex Corner (4/4) Art.nr. 519468
 Knauf Brick Slips Flex Corner (3/4) Art.nr. 519469

TOEPASSINGSGEBIED

Knauf Brick Slips Flex zijn minerale steenstrips die geschikt zijn voor de eindafwerking van onder andere het Knauf Skin gevelisolatie-systeem. De steenstrips zijn in nagenoeg elk gewenst formaat, kleur of afwerking te verkrijgen, bijvoorbeeld in 'waalformaat' 210x100x50 mm. Knauf Brick Slips kunnen op verschillende draagkrachtige, vlakke ondergronden (bijvoorbeeld Knauf SM 700 PRO of Aquapanel) worden verlijmd met de Knauf Brick Slips Hecht- en voegmortel.

EIGENSCHAPPEN

- › Waterafstotend
- › Weersbestendig
- › Bestand tegen UV-licht
- › Stoot- en krasvast
- › Goede diffusie eigenschappen/dampopen
- › Lichtgewicht minerale steenstrip
- › Handmatige verwerking
- › Als afwerklaag te verwerken

VERWERKING

Verwerken

Voorafgaand aan de verwerking eerst de vakverdeling, het verband en de lagen- en voegenmaat bepalen. Van boven naar beneden werken voor een juiste verwerking. Geadviseerd wordt om in vakken van ongeveer één meter hoogte te werken. Voor een goede verwerking en maat-voering van de koppenmaat, de Knauf Brick Slips (verstek) Kniptang gebruiken. Met deze kniptang kunnen de steenstrips op maat worden gemaakt. Voor het lijmen en voegen van de steenstrips eerst het verwerkingsvoorschrift van Knauf Brick Slips Hecht- en voegmortel raad-plegen. Tijdens de verwerking en droging mag de temperatuur van de omgeving, het materiaal en de ondergrond niet lager dan +5°C of hoger dan 30°C zijn.

Gereedschap

Knauf Brick Slips (verstek) Kniptang

Reinigen

Gereedschappen direct na gebruik met water schoonmaken. Verontreinigingen door Knauf Brick Slips Hecht- en voegmortel zo snel mogelijk met schoon leidingwater verwijderen. Gedroogd materiaal op de steenstrips niet mechanisch verwijderen.

Technische gegevens

Brandklasse:	A1 (niet brandbaar)
Warmtegeleiding λ_R :	0,70W/(m*K) conform DIN 4108
Waterdampdiffusie-weerstand μ :	0,45 volgens EN ISO 7783-2

Tips

- › Voor een garandeerde verwerking Knauf Brick Slips uitsluitend verwerken met Knauf Brick Slips Hecht- en voegmortel.

Let op!

Knauf Brick Slips flex zijn een met de hand gemaakt product. Daardoor kunnen er kleurverschillen voorkomen en zullen de afmetingen per exemplaar iets afwijken. Gemiddelde tolerantie is 3-4 mm.

**MATERIAALBENODIGDHEDEN**

Knauf Brick Slips	Inhoud verpakking
Knauf Brick Slips Flex (210x100x50)	3 m ²
Knauf Brick Slips Flex Corner (4/4)	3 m ¹
Knauf Brick Slips Flex Corner (3/4)	3 m ¹

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nltechniek@knauf.nl