

SupraCem Light

Verlichte kleef-, wapenings- en
renovatiemortel

Technische fiche

03/2026



Productbeschrijving

Knauf SupraCem Light is een voorgedoseerde, verbeterde en sterk verlichte, waterafstotende en met speciale vezels verrijkte, droge, minerale mortel met een hoog rendement. Het product is conform de norm EN 998-1.

Samenstelling

Wit cement, kalkhydraat, geklasseerde kalksteengranulaten, kwartszand, lichte aggregaten in EPS, micro-textielvezels, toeslagstoffen ter verbetering van de hechting, waterafstotende middelen en middelen ter verbetering van de verwerking.

Kwaliteit

Overeenkomstig de norm EN 998-1 wordt het product onderworpen aan een permanente interne fabriekscontrole. Het wordt tevens gecontroleerd door onafhankelijke organen, in het kader van ATG 2738 (systeem Knauf Komfort Wall-Graphite) en ATG 3064 (systeem Knauf Komfort Wall-Protect).

Opslag

Droog, vorstvrij en in de niet-geopende oorspronkelijke verpakking blijft de kwaliteit van het materiaal constant gedurende max. 9 maanden.

Verpakking

In zakken van 20 kg.

Toepassingsdomein

Kleef- en wapeningsmortel met een hoog rendement, gecertificeerd voor de gevelisolatiesystemen Knauf Komfort-Wall Graphite en Komfort-Wall Protect. Aan te brengen als wapeningsmortel in combinatie met het glasvezelwapeningsnet Knauf Isoltex op oude en nieuwe ondergronden. Is niet geschikt om in sokkelbereik aangebracht te worden, en ook niet als afwerkpleister (moet altijd bedekt worden met een afwerkingslaag).

Eigenschappen en voordelen

- Verlicht pleistermortel LW volgens de norm EN 998-1
- Druksterkteklasse CS II volgens de norm EN 998-1
- Verrijkt met vezels en toeslagstoffen ter verbetering van de hechting
- Voor binnen en buiten
- Verlicht met EPS-bolletjes
- Zeer goede hechting
- Korrelgrootte 1,2 mm
- Witte kleur

Verwerking

Raadpleeg onze technische dienst voor elke situatie die afwijkt van het algemene kader van deze technische fiche of bij ambiguïteiten in de voorschriften.

Ondergrond en voorbehandeling

Aangrenzende bouwelementen die niet vuil mogen worden (zoals bakstenen, hout, glas, metaal, natuursteen, klinkers, vloerbekleding) voor aanvang van de werken waterdicht afdekken en beschermen.

Werkoppervlakken beschutten tegen neerslag, direct zonlicht en andere weersinvloeden door de steiger af te dekken of door het werk uit te stellen tot de weersomstandigheden gunstiger zijn. De ondergrond moet stabiel, coherent, droog, onbevoren, vlak en volledig stofvrij zijn en mag geen elementen of stoffen bevatten die de hechting doen afnemen. Grote oneffenheden zoals bramen verwijderen.

Oude pleister- en afwerklagen eerst controleren op hun stevigheid, hun hechting met de ondergrond en – zo nodig – hun verenigbaarheid met de Knauf SupraCem Light. De voorbereiding van de ondergrond gebeurt volgens de hierna vermelde tabel (bij twijfel of voor bijzondere gevallen de technische dienst raadplegen).

Ondergrond	Voorbehandeling
Oude verflaggen	Volledig verwijderen of advies inwinnen bij de technische dienst.
Hol klinkende pleisterzones	Volledig verwijderen en herstellen met een geschikt pleister (bv. Knauf MiXem Light). Het nieuwe pleister gelijk brengen met het oppervlak van de behouden pleisterdelen.
Oud pleister, beton (geen glad beton), vervuilde ondergrond	Alle vreemde stoffen of niet-hechtende elementen van de ondergrond verwijderen bv. door deze te reinigen met water onder hoge druk. De ondergrond volledig laten uitdrogen. Zo nodig het oppervlak fixeren met Knauf Grundol. De ondergrond behandelen tot er verzadiging optreedt. Wachtijden in acht nemen. Zo nodig met behulp van een slijpmachine de oude cementlaag inslijpen om alle spanningen weg te nemen (de snede moet doorheen de totale cementlaag gaan).
Mossen, algen of schimmels	Mechanisch verwijderen. De oppervlakken behandelen met een algen- of schimmeldodend middel volgens de instructies van een gespecialiseerd bedrijf of reinigen met de hogedrukreiniger (druk aangepast aan het pleister) en volledig laten opdrogen.
Zeer zuigende ondergrond (cellenbeton, terracotta, enz.)	De ondergrond behandelen met Knauf Neut-ral.
Ondergronden die niet vlak genoeg zijn om er rechtstreeks isolatieplaten op te kunnen verlijmen (uit het lood, golvingen, enz.)	De technische dienst raadplegen.

Aanmaak

Enkel zuiver leidingwater gebruiken en geen additieven toevoegen. Machinaal: bij de start water afstellen op ca. 240 l, dan een slanke consistentie instellen.

Manueel: de inhoud van een zak mengen met ca. 8 l zuiver water. De mortel aanbrengen binnen de 2 uur.

Verlijmen van isolatieplaten

Verlijming met noppen en stroken:

Bij de gevelisolatiesystemen Knauf Komfort-Wall Graphite en Komfort-Wall Protect de mortel in stroken en noppen aanbrengen op de rugzijde van de isolatieplaat zodat het kleefoppervlak na het aandrukken van de platen tegen de muur min. 40 % bedraagt.

Hiertoe een strook met een breedte van ca. 50 mm aanbrengen op de randomtrek van de platen en 3 vuistgrote noppen of stroken van ca. 10 cm aanbrengen in het midden van de platen.

Voor de verlijming van de rotswolpanelen Knauf FKD-Light C2 is het raadzaam om een eerste mortelgang handmatig met een spaan in de vezels te drukken en dan de mortel direct (nat in nat) aan te brengen zodat na het aandrukken van de platen tegen de muur het kleefoppervlak min. 40 % bedraagt. Vermijden dat er mortel in de voegen van de isolatieplaten vloeit.

Machinale verlijming:

Wanneer de mortel in sinusoidale banen rechtstreeks op de ondergrond gespoten wordt, moet het kleefoppervlak na het aandrukken van de platen tegen de muur min. 60 % bedragen (de ruimte tussen de mortelrupsen mag max. 80 mm bedragen). Lijm aanbrengen in rupsen met een lengte van max. 3 m.

Volvlakkige verlijming:

Bij effen oppervlakken kan de mortel met een getande spaan over het volledige oppervlak aangebracht worden.

Eventueel gebruik van pluggen als bijkomende bevestiging van de isolatieplaten:

In bepaalde gevallen moeten de platen na verlijming nog bijkomend bevestigd worden met pluggen. Het type en het aantal pluggen dat gebruikt moet worden hangt af van de ondergrond, de isolatieplaat en de situatie (onvoldoende draagkrachtige of twijfelachtige ondergronden, hoogte, kritieke zones, enz.). De rotswolpanelen Knauf FKD-Light C2 moeten steeds extra bevestigd worden met geschikte pluggen (min. 4 stuks/m²). Voor bijkomende informatie verwijzen wij naar de specifieke technische brochures over de verschillende gevelisolatiesystemen Knauf Komfort-Wall Graphite en Komfort-Wall Protect.

Verlijmingsmethode

	EPS 032	FKD-Light C2	Volamit 040
Voorbehandeling (in-drukking in de vezels)	-	Te voorzien	-
Stroken- en noppenverlijming	≥ 40 % ¹⁾	≥ 40 % ¹⁾	-
Machinale verlijming	≥ 60 % ¹⁾	-	≥ 50 % ¹⁾
Volvlakkige verlijming	✓	✓	✓

✓ = mogelijk

- = niet mogelijk

1) Aanbevolen kleefoppervlak na het aandrukken van de isolatieplaten tegen de ondergrond

De isolatieplaten direct – ten laatste binnen de 10 minuten – tegen de muur plaatsen, aandrukken, waterpas zetten en perfect loodrecht afstellen ten opzichte van elkaar. Een wachttijd van min. 48 uur in acht nemen alvorens de werkzaamheden voort te zetten.

Wapeningslaag op isolatieplaten

De totale dikte van de wapeningslaag op gevelisolatie moet min. 5 mm bedragen in het geval van dunne afwerkpleisters. De maximale dikte van 10 mm niet overschrijden.

Ter hoogte van de hoeken gevormd tussen de dagkant en de latei wapeningsstroken Knauf Isoltex en hoekprofielen in glasvezel inbedden in de verse mortel Knauf SupraCem Light en deze uitlijnen. Verder ook wapeningsstroken (ca. 300 x 500 mm) diagonaal op de hoeken van alle openingen aanbrengen. Over het volledige oppervlak een 4 tot 5 mm dikke laag van Knauf SupraCem Light aanbrengen en vlakzetten met een rei. Vervolgens het glasvezelwapeningsnet Knauf Isoltex over het volledige oppervlak van het nog verse pleister aanbrengen en een overlapping van de stroken van min. 10 cm in acht nemen. Daarna het oppervlak vlakzetten met behulp van een rei. Vlak nadien bedekken met een mortellaag van max. 2-3 mm; het ganze wapeningsnet moet bedekt zijn met mortel. Deze werkwijze garandeert dat de wapening zich in het buitenste derde deel van de mortellaag bevindt. Voor een afwerking met dunne sierpleisters (bv. Knauf SKAP of Noblo) het oppervlak enkel in het lood zetten en licht afschrappen bij het begin van de binding (niet schuren noch gladzetten).

De wapeningslaag min. 1 dag per mm dikte laten uitharden en drogen alvorens minerale eindlaagpleisters van het type Knauf Noblo aan te brengen. In het geval van organische eindlaagpleisters van het type Knauf SKAP de complete droging afwachten (min. 10 dagen). De vermelde wachttijden kunnen langer zijn bij ongunstige weersomstandigheden (vochtig en koud weer). Het is raadzaam om in het geval van dunne sierpleisters de Knauf PG 2 primer aan te brengen, eventueel gekleurd met Knauf ColorMix. Als de gevel wordt geleverd of een in de massa gekleurde afwerking krijgt, is het beter om in plaats van Knauf SupraCem Light twee lagen Knauf SupraCem PRO aan te brengen. Raadpleeg de overeenkomstige technische fiches voor de volledige informatie over alle producten en de richtlijnen voor de verwerking ervan.

Wapeningslaag op oude pleisters

Op zuivere, stabiele, hechtende, droge en eventueel vooraf behandelde en/of herstelde oude pleisters Knauf SupraCem Light aanbrengen in een dikte van 5-7 mm en vlakzetten. Eerst diagonaal vanuit de hoeken van alle bouwopeningen een wapeningsstrook van ca. 300 x 500 cm inbedden. Vervolgens het wapeningsnet over het volledige oppervlak inbedden in het buitenste derde deel van de dikte van de wapeningslaag. Daarbij plooivorming vermijden en de stroken min. 10 cm laten overlappen.

Bij twijfel kan het nodig zijn het wapeningsnet bijkomend te bevestigen tot in de dragende ondergrond. Hierbij gebruik maken van pluggen voor gevelisolatiesystemen (bv. Knauf H1 of STR U 2G). In dit geval de technische dienst raadplegen.

Eindlaagpleister

Knauf SupraCem Light is niet geschikt voor een gebruik als eindlaag en moet steeds bedekt worden met een sierpleister. Als de gevel wordt geleverd of een in de massa gekleurde afwerking krijgt, is het beter om twee lagen Knauf SupraCem PRO aan te brengen.

Gevelplinten

Knauf SupraCem Light is niet geschikt voor gevelplinten. De mortel mag pas aangebracht worden vanaf een hoogte van min. 30 cm boven het maaiveld of de afgewerkte buitenvloer. Voor deze zones gebruik maken van Knauf SupraCem SUB (verwerking volgens de richtlijnen van de overeenkomstige technische fiche).

Uitrusting machine

Krachtige pleistermachines zoals Knauf PFT G4 X of gelijkaardig.

- Mantel: D4-3 ½ debiet
- Wormschroef: D4-3
- Mortelslang: Ø 25 mm
- Transportafstand: tot 40 m

Klimatologische omstandigheden tijdens de verwerking

De omgevings- en ondergrondtemperatuur moet tijdens het aanbrengen en uitharden van het pleister gedurende min. 48 uur min. + 5 °C en max. + 30 °C bedragen. In de mate van het mogelijke het pleister aanbrengen bij droog weer.

Vers bepleisterde oppervlakken beschermen tegen regen en te snelle droging (sterke wind, directe zon, hoge temperatuur). Indien nodig de steiger afdekken met een zeil.

Veiligheid

Contact met de huid en de ogen vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig uitspoelen met water en een arts raadplegen.

De veiligheidsfiche van het product is beschikbaar op onze website www.knauf.com of op aanvraag.

Technische gegevens**Eigenschappen volgens de norm EN 998-1**

Brandreactieklasse volgens EN 13501-1	A2-s1,d0
Korrelgrootte	1,2 mm
Druksterkteklasse volgens EN 1015-11	CS II
Hechtsterkte volgens EN 1015-12	≥ 0,08 N/mm ² - FP: A, B of C
Capillaire wateropname volgens EN 1015-18	W _c 2
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ volgens EN 1015-19	≤ 20
Thermische geleidbaarheid λ volgens EN 1745	≤ 0,25 W/m·K voor P = 50 % ≤ 0,27 W/m·K voor P = 90 %

Opgelet: de vermelde technische gegevens zijn bepaald volgens de normen die gelden op het ogenblik van het opstellen van de technische fiche. Op de werf kunnen – in functie van de werfomstandigheden – afwijkingen op deze waarden optreden.

Eindlaagpleister op Knauf SupraCem Light

	Korrel in mm	Helderheidswaarde H van het pleister of verflaag op Knauf gevelisolatiesystemen			
		100 - 30	29 - 25	24 - 20	19 - 15
Noblo	1,5 ^{1) 2)}	◆ / ●	◆ / ●	-	-
Noblo	2,0 - 3,0 ^{1) 2)}	◆ / ●	◆ / ●	◆ / ●	-
SKAP	1,5	●	●	●	-
SKAP	1,0 ³⁾	●	●	●	-

- : niet toegestaan

◆ : gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Protect (enkele wapening)

● : gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Graphite (enkele wapening)

1) het aanbrengen van een egaliserende verf Knauf SKAP Protect / Mineral is aanbevolen op minerale sierpleisters op gevelisolatiesystemen Knauf Komfort-Wall Graphite.

2) het aanbrengen van een egaliserende verf Knauf Mineral is aanbevolen op minerale pleisters op gevelisolatiesystemen Knauf Komfort-Wall Protect.

3) het aanbrengen van een egaliserende laag Knauf SupraCem PRO (in een dikte van 2 mm) zonder wapening is aanbevolen op de bestaande wapeningslaag (na het begin van de uitharding en max. 1 dag na het aanbrengen).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de specifieke Knauf technische brochures over de verschillende gevelisolatiesystemen.

Materiaalbenodigheden

	Korrelgrootte (mm)	Verbruik (kg/m ²)	Opbrengst (m ² /zak)
Kleefmortel (ruwe ondergrond)	-	ca. 3,1	ca. 6,5
Kleefmortel (vlakke ondergrond)	-	ca. 1,8	ca. 11,1
Wapeningsmortel	5,0 - 7,0	ca. 4,3 - 6,0	ca. 4,7 - 3,3

Opgelet: de waarden voor de opbrengst kunnen schommelen naargelang de laagdikte, de aard en de staat van de ondergrond.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

P246 SupraCem Light/NL/03.26/0/ESDFI/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.