

KNAUFINSULATION

Tektalan A2-Basic

Die Basis-Dämmplatte in A2-Ausführung mit Steinwolle-Kern für Garagen- und Kellerdecken

Produkt-Datenblatt 03/2026



Gerade Kanten



Heraklith.

Produktbeschreibung

Die zweischichtige, weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern mit geraden Kanten ist nichtbrennbar und dient als nachträglicher Wärme-, Schall- und Brandschutz von Tiefgaragen, Keller- und Technikräumen, sowie witterungsgeschützten Decken im Außenbereich mit geringen optischen Anforderungen. Die Platte ist standardmäßig werkseitig nicht eingefärbt, allerdings auch in weiß (ähnlich RAL 9003) lieferbar.

Eigenschaften und Mehrwert

- Nichtbrennbar
- Schallabsorbierend
- Sehr gute Wärmedämmung
- Einfache und schnelle Montage

Anwendungsbereich

Zur nachträglichen Wärmedämmung in Tiefgaragen, Keller- und Technikräumen, sowie witterungsgeschützten Decken im Außenbereich. Die Anzahl der Befestigungsmittel ist im Aussenbereich auf Basis der zu erwartenden Windsogbelastung zu bemessen. Gemäß allg. Bauartgenehmigung Z-23.15-2104 ist die Montage ab einer Plattendicke von 100 mm mit nur 2 Schrauben möglich. Auf die Verwendung der Schraubenschablone, die auf dem Kartonabdecker der Palette aufgedruckt ist, wird ausdrücklich hingewiesen.

Hinweise zur Einfärbung und Kantenausführung: Tektalan A2-Basic ist standardmäßig ohne werkseitige Einfärbung erhältlich. Durch die Verwendung von natürlichen Rohstoffen können Farbschwankungen in den Deckschichten nicht ausgeschlossen werden, ebenso kann es durch die gerade Kantenausführung aufgrund der zulässigen Dickentoleranzen im Plattenstoßbereich zu Höhenversätzen kommen. Werkseitig im Naturton egalisierte oder gemäß Heraklith RAL-Farbpalette eingefärbte Produkte mit gefaster Kante sind: Tektalan A2-SmartTec, Tektalan A2-SmartTec alpha, Tektalan A2-Protect

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10:

DI-dk, WI-dk

Ausführung

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.



Build on us.

Tektalan A2-Basic**Technische Daten**

Bezeichnung	Wert										Einheit	Norm
Bezeichnungsschlüssel	WW-C/2-EN 13168-L2/L3-W1/W2-T1-S2-P2-CS(10/Y)20-TR5-CL3										–	–
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dämmung	0,035										W/(m·K)	DIN 4108-4
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Deckschicht	0,1										W/(m·K)	DIN 4108-4
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dämmschicht λ_D	0,095										W/(mK)	DIN EN 13168
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Deckschicht λ_D	0,034										W/(mK)	DIN EN 13168
Brandverhalten	A2-s1,d0										–	DIN EN 13501
DGNB Registrierungs-Code	6A668Z										–	–
Werkstoff	Holzwolle, Steinwolle										–	–
Glühverhalten	Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen										–	DIN EN 16733
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Deckschicht μ	2/5										–	DIN 4108-4
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Dämmschicht μ	1										–	DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 20										kPa	DIN EN 13168
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	> 5										kPa	DIN EN 13168
Dicke	50	60	75	100	125	150	175	200	225	250	mm	–
Maßtoleranz Dicke	+3										–	DIN EN 13168
Maßtoleranz Breite	+3/-3	+3/-3	+3/-3	+1/-1	+1/-1	+1/-1	+1/-1	+1/-1	+1/-1	+1/-1	–	DIN EN 13168
Maßtoleranz Länge	+3/-5	+3/-5	+3/-5	+2/-3	+2/-3	+2/-3	+2/-3	+2/-3	+2/-3	+2/-3	–	DIN EN 13168
Schichtaufbau	10/40	10/50	10/65	10/90	10/115	10/140	10/165	10/190	10/215	10/240	–	–
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands R	1,24	1,53	1,96	2,67	3,39	4,1	4,81	5,53	6,24	6,96	(m ² K)/W	DIN 4108-4
Wärmedurchlasswiderstand deklariert R _D	1,25	1,55	2,00	2,75	3,45	4,20	4,95	5,65	6,40	7,15	(m ² K)/W	DIN EN 13168
Rechtwinkligkeit	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	mm/m	DIN EN 13168
Ebenheit	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	mm	DIN EN 13168

Schallabsorption

Bezeichnung	50	60	75	100	125	150	175	200	225	250	Norm
Praktischer Schallabsorptionsgrad bei 125 Hz α_p	0,20	0,30	0,55	0,70	0,75	0,80	0,75	0,60	0,65	0,60	DIN EN ISO 11654
Praktischer Schallabsorptionsgrad bei 250 Hz α_p	0,70	0,90	0,95	1,00	0,95	0,95	0,90	0,80	0,85	0,85	DIN EN ISO 11654
Praktischer Schallabsorptionsgrad bei 500 Hz α_p	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	DIN EN ISO 11654
Praktischer Schallabsorptionsgrad bei 1000 Hz α_p	1,00	0,95	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DIN EN ISO 11654
Praktischer Schallabsorptionsgrad bei 2000 Hz α_p	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90	0,95	0,85	0,90	DIN EN ISO 11654
Praktischer Schallabsorptionsgrad bei 4000 Hz α_p	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,80	0,65	0,70	DIN EN ISO 11654
SAA (Sound Absorption Average)	0,89	0,89	0,93	0,96	0,94	0,95	0,94	0,92	0,93	0,93	ASTM C423
Bewerteter Schallabsorptionsgrad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	DIN EN ISO 11654
Mittlerer Schallabsorptionsgrad (NRC)	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,95	0,95	ASTM C423
Schallabsorptionsklasse	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	DIN EN ISO 11654

Tektalan A2-Basic**Produktvarianten**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Kantenaus- bildung	m ² /Palette	Nettogewicht kg/m ²	Farbe	Artikelnummer
50	1000	600	gerade Kanten	30,0	12,80	natur	896068
60	1000	600	gerade Kanten	25,2	13,30	natur	896069
75	1000	600	gerade Kanten	20,4	14,20	natur	896070
100	1000	600	gerade Kanten	15,6	17,80	natur	896071
125	1000	600	gerade Kanten	12,0	19,00	natur	896072
150	1000	600	gerade Kanten	9,6	21,30	natur	896073
175	1000	600	gerade Kanten	8,4	23,70	natur	896074
200	1000	600	gerade Kanten	7,2	26,20	natur	896075
225	1000	600	gerade Kanten	6,0	29,00	natur	896076
250	1000	600	gerade Kanten	6,0	31,80	natur	896077

Lieferzustand: Platte

Es dürfen nur 2 Paletten übereinander gestapelt werden

Abfallschlüssel: 170604

Heraklith®**Support und Services**www.knauf.com/de-DE/unsere-services**Knauf Insulation GmbH**

Heraklithstraße 8

84359 Simbach am Inn

Deutschland

www.knauf.com**Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

Build on us.