



Технически лист

02/2016

## Silicon Finish

### Фасадна мазилка на основата на силиконова смола

#### Описание на продукта:

Silicon Finish е готова тънкослойна фасадна мазилка на основата на силиконова и синтетична смола за вътрешно и външно приложение. Продуктът има следните свойства:  
- добра способност да отблъсква водата  
- изключително устойчива при различни климатични условия

- отлично сцепление с всички минерални основи
- отлична паропропускливост
- готов за употреба материал

датата на производство.

**Опаковка:**  
Кофа: 25 kg  
Палет: 600 kg

#### Съхранение:

Да се съхранява на сухо в оригиналната опаковка при температура между + 5°C и + 25°C. Най-добрите свойства се гарантират 12 месеца от

#### Изпълнение

##### Подготовка на основата:

Основата трябва да е носимоспособна, твърда, суха и равна. Основата да се грундира с Knauf Grund и да се остави 24 часа да изсъхне.

##### Обработка:

Обработените повърхности да се пазят от директни слънчеви лъчи, дъжд, мъгла, вятър и други атмосферни влияния. Температурата по време на работа трябва да бъде не по-ниска от

+ 5°C и не по-висока от + 25°C. Да се използва армираща мрежа. Материалът да се разбърка в кофата и да се провери партидният номер. Материали от различни партии да се смесят в голям съд и да се добави до 1 % вода.

#### Технически данни:

Описание	Структура	Зърнометрия	Разход kg/m <sup>2</sup>
R 1,5	Влачена мазилка	1,5 mm	2,3 – 2,7
R 2	Влачена мазилка	2 mm	2,8 – 3,2
S 1,5	Драскана мазилка	1,5 mm	2,7 – 3,1
S 2	Драскана мазилка	2,0 mm	3,5 – 3,9

Отворено време за работа: ок. 15 мин.

#### Указания

Информация за партиден номер, дата на производство, зърнометрия, структура и цвят се съдържа върху опаковката. Всички данни се отнасят за температура + 20°C и относителна влажност на въздуха 60%. При различни условия времето за съхнене намалява или се увеличава.

#### Препоръки

Мазилката да не се нанася върху силно нагрети от слънцето стени и да се пази от дъжд и бързо изсъхване най-малко 24 часа, а при висока влажност на въздуха до 3 дни. Да се избягва полагане на мазилката при силен вятър, тъй като водата може да се изпари твърде бързо. Това

затруднява шпакловането и води до образуване на пукнатини на повърхността на мазилката. Кнауф силиконова боя може да се нанася върху мазилката най-рано след 7 дни. Бяла мазилка, която впоследствие се боядисва цветна да се боядиса в два слоя. Помещенията, в които е

нанасяна мазилката, да се проветрят добре до изчезване на миризмата. При контакт с очите да се измият с обилно количество вода и да се потърси лекарски съвет. Да се съхранява извън обсега на деца.

▶ Tel.: 0700 300 03

▶ www.knauf.bg

▶ info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 850 21 91