






AMF THERMATEx® Thermofon

- AMF THERMATEx® Thermofon presenta una finitura nobilitata liscia di colore bianco e una moderna estetica di design. Si distingue per le elevate proprietà fonoassorbenti che garantiscono un comfort acustico superiore.
- Elevato assorbimento acustico (0.80(H) α_w)
- Eccellente indice di riflessione luminosa (88%)
- ISO 4
- Ideale per uffici, aule scolastiche e applicazioni didattiche



Dettagli dei bordi Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Dicke (mm)		15	15	15														
Dimensioni (mm) Altre misure su richiesta		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C																
Peso		2.9 kg / m²																
Colore		Bianco																
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.80 (H)}$ a norma EN ISO 11654 - Classe B <table><tr><td>Frequenza f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 a norma ASTM C 423			Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00												
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ a norma EN ISO 717-1																
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ a norma EN ISO 717-1																
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) a norma 123-FZ																
Riflessione luminosa		88%																
Conducibilità termica		$\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ a norma EN 12667																
Resistenza all'umidità		95% RH																
Camera sterile		ISO 4 a norma EN ISO 14644-1																
Qualità dell'aria interna		 A+	 E1	 IACG														
Pulibilità																		
Sostenibilità	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G	 M1  www.blauer-engel.de/uz132														

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale.
Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.