



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA
JAMOAT SALOMATLIGI QO'MITASI
QASHQADARYO VILOYATI BOSHQARMASI**

180112, O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati
Qarshi shahar, A.Temur ko'chasi 74-uy,
Tel: +99875 225-06-08, Faks: +99875 225-07-23
E-pochta: qashvil.sanepid@mail.ru
Veb sayt: https://qashqasanepidxizmati.uz/



Тасдиқлайман»
Радиология гигиена лабораторияси
булим мудири *В.К.ОБИЛОВ*
2026 й. 19 январ

Махсулотлардан олинган намуналарнинг текшириш
Баённомаси.

Баённома тартиб раками № 01 - 15

2026.19.01.

Лаборатория номи: Радиология гигиена лабораторияси булим.

Аккредитация тизимидаги реестр раками: O'ZAK SL/0400 12.05.2025й

Манзили, телефон, факс: Кашкадарё вилоят Қарши шаҳар А.Темур кучаси 74-уй Тел: 998975 225-06-08 Faks:225-07-23.

Ариза берувчининг номи: "KNAUF GIPS BUXORO" ХК МChJ.га тегишли Бухоро Заводи буйича.

Узбекистон Республикаси Бухоро вилояти Қогон тумани Қоровулбозор шоссесини.

Маркалаш маълумотлари Ишлаб чиқарилаётган 1) Плиты гипсовые строительные обычные. 2) Плиты гипсовые строительные влагостойкие. 3) Плиты гипсовые строительные заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени. 4) Плиты гипсовые строительные влагостойкие, заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени. 5) Плиты гипсовые строительные влагостойкие, заданной плотности с повышенной прочностью, твердостью поверхности и стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени. 6) КНАУФ ПРОФИЛЬ потолочный (Z100). 7) КНАУФ ПРОФИЛЬ направляющий (Z100). 8) КНАУФ ПРОФИЛЬ стоечный (Z100). 9) КНАУФ ПРОФИЛЬ потолочный (AZ100). 10) КНАУФ ПРОФИЛЬ направляющий (AZ100). 11) КНАУФ ПРОФИЛЬ стоечный (AZ100). 12) КНАУФ ТИФЕНГРУНД грунтовка укрепляющая глубокого проникновения морозостойкая. 14) КНАУФ МУЛЬТИГРУНД грунтовка для впитывающих оснований. 15) КНАУФ МУЛЬТИГРУНД F грунтовка для впитывающих оснований.

Олиб келинган намуна микдори 4 кгдан. Ишлаб чиқарилган сана: 16.01.2026 й намуна олиб келинган кун: 17.01.2026 йил.
(Тупнинг тартиб раками, намуна раками, ишлаб чиқарилган санаси ва олинган сана)

Текширув объекти учун меъёрий хужжат: СанПин №0366-19.

Синов усуллари учун меъёрий хужжат: Oz O'U 07.0547.MBI 1181-2011.10-п

Синов ўтказиш шароитлари: $23 \pm 2^\circ\text{C}$. Нисбий намлик $44 \pm 2\%$. Атмосфера босим 736 мм. симоб уст. Y-фон $0.014 \mu\text{Sv/h}$
(харорат, намлик ва бошқа шароитлар)

Текширув ўтказишга жалб қилинган тараф

Синов ўтказиш натижалари

Текширув ўтказишга жалб қилинган гараф							
Синов ўтказиш натижалари							
Кўрсаткичларнинг номи (талаблар)	Норматив Хужжат бўйича Bk/kg /л	Синов усули белгиланган хужжат ва унинг банди	Амалдаги Bk/kg/l		Ўлчашнинг кенгайтирилган ноаниклиги* (P=0,95; k=2)	Хулоса (мувофик/ номувофик)	Қарор қабу. қилиш қондасидаг хола
1) Плиты гипсовые строительные обычные. ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	0,98	Аэффм 68,0	—	—	—
Тория-232	370		9,2		—	—	
Катия-40	370		212		Bk/kg	—	—
2) Плиты гипсовые строительные влагостойкие. ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	0,89	Аэффм 70,0	—	—	—
Тория-232	370		9,4		—	—	
Катия-40	370		214		Bk/kg	—	—
3) Плиты гипсовые строительные заданной плотности с повешенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени. ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	0,99	Аэффм 67,4	—	—	—
Тория-232	370		9,1		—	—	
Катия-40	370		218		Bk/kg	—	—

4) Плиты гипсовые строительные влагостойкие, заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени. ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,89	Аэффм 74,0	—	—	—
Тория-232	370		9,4		—	—	—
Калия-40	370		216	Вк/kg	—	—	—
5) Плиты гипсовые строительные влагостойкие, заданной плотности с повышенной прочностью, твердостью поверхности и стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени. ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,92	Аэффм 77,5	—	—	—
Тория-232	370		9,9		—	—	—
Калия-40	370		219	Вк/kg	—	—	—
6) КНАУФ ПРОФИЛЬ потолочный (Z100). O'z MSi EN 14195:2024 (EN. 14195:2014, IDT)							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,96	Аэффм 79,4	—	—	—
Тория-232	370		9,27		—	—	—
Калия-40	370		216	Вк/kg	—	—	—
7) КНАУФ ПРОФИЛЬ направляющий (Z100). O'z MSi EN 14195:2024 (EN. 14195:2014, IDT)							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,38	Аэффм 76,0	—	—	—
Тория-232	370		9,7		—	—	—
Калия-40	370		218	Вк/kg	—	—	—
8) КНАУФ ПРОФИЛЬ стоечный (Z100). O'z MSi EN 14195:2024 (EN. 14195:2014, IDT)							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,95	Аэффм 74,8	—	—	—
Тория-232	370		9,9		—	—	—
Калия-40	370		211	Вк/kg	—	—	—
9) КНАУФ ПРОФИЛЬ потолочный (AZ100). O'z MSi EN 14195:2024 (EN. 14195:2014, IDT)							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,99	Аэффм 79,2	—	—	—
Тория-232	370		9,6		—	—	—
Калия-40	370		217	Вк/kg	—	—	—
10) КНАУФ ПРОФИЛЬ направляющий (AZ100). O'z MSi EN 14195:2024 (EN. 14195:2014, IDT)							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,98	Аэффм 68,0	—	—	—
Тория-232	370		9,3		—	—	—
Калия-40	370		219	Вк/kg	—	—	—
11) КНАУФ ПРОФИЛЬ стоечный (AZ100). O'z MSi EN 14195:2024 (EN. 14195:2014, IDT)							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,52	Аэффм 76,7	—	—	—
Тория-232	370		9,38		—	—	—
Калия-40	370		218	Вк/kg	—	—	—
12) КНАУФ ТИФЕНГРУНД грунтовка укрепляющая глубокого проникновения. TS 2121650903:2024							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,96	Аэффм 76,1	—	—	—
Тория-232	370		9,2		—	—	—
Калия-40	370		218	Вк/kg	—	—	—
13) КНАУФ ТИФЕНГРУНД F грунтовка укрепляющая глубокого проникновения морозостойкая. TS 2121650903:2024							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,81	Аэффм 74,9	—	—	—
Тория-232	370		9,9		—	—	—
Калия-40	370		217	Вк/kg	—	—	—

14) КНАУФ МУЛЬТИГРУНД грунтовка для впитывающих оснований. TS 2121650903:2024.							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755- 2017)10-п	0,89	Аэффм 78,4	—	—	—
Тория-232	370		9,0		—	—	—
Катия-40	370		210	Вк/kg	—	—	—
15) КНАУФ МУЛЬТИГРУНД F грунтовка для впитывающих оснований морозостойкая. TS 2121650903:2024и.							
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755- 2017)10-п	1,32	Аэффм 76,9	—	—	—
Тория-232	370		9,15		—	—	—
Катия-40	370		218	Вк/kg	—	—	—

Кенгайтирилган ноаниклик, ўлчашларнинг йигинди стандарт ноаниклигини $k=2$ бўлган камров коэффицисентига кўпайтириш орқали топилган бўлиб бунда эҳтимоллик камрови тахминан 95% мос келади.

****Мувофиклик, номувофиклик тўғрисидаги хулоса** Шартноманинг 5:9-бандида кўзда тутилган ҳамда СЛМнинг СТП-11 4.2 банд хужжатида асосан 95% дан кам бўлмаган ишонч даражаси билан қабул қилиган.

Синов ўтказилган сана: 18.01.2026й

Кўшимча маълумотлар

Намуна олган шахс:

Сан вр

30.01.26

З.К. Обилов.

Текширув ўтказган шахс

(Баёнотда ёзилган ва тасдиқланган кун)

19.01.2026 й

[Signature]

Рахимов С

Санитария врач

хулосаси

Материал сенифи I-синг. Меҳсулотлар роллидаги тўғрисида берилган тўғрисидаги хулоса хулосаси

Санитария врач фамилияси ва имзоси

30.01.26, З.Обилов

	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO'MITASI QASHQADARYO VILOYATI BOSHQARMASI		 O'Z ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK 0400 12.05.2025
	180112, O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar, A.Temur ko'chasi 74-uy, Tel: +99875 225-06-08, Faks: +99875 225-07-23 E-pochta: qashvil.sanepid@mail.ru Veb-sayt: https://qashqasanepidxizmati.uz/		

Тасдиқланган
 Радиология гигиенаси лабораторияси
 бўлими мудири *[Signature]* **З.К. ОБИДОВ**
 17.01.2026 йил 19 январь

Махсулотлардан олинган намуналарнинг текширилиши
 Баённомаси

Баённома тартиб рақами № 16 - 24

2026.19.01.

Лаборатория номи: Радиология гигиенаси лаборатория бўлими.

Аккредитация тизимидаги реестр рақами: O'ZAK SL 0400 12.05.2025й

Манзили, телефон, факс: Қашқадарь вилояти Қарши шаҳар А.Темур кучаси 74-уй Тел: 998975 225-06-08 Факс: 225-07-23.

Ариза берувчининг номи: "KNAUF GIPS BUXORO" XK MChJ га тегишли Фарғона Заводи бўйича.

Узбекистон Республикаси Бухоро вилояти Қорғон тумани Қоровулбозор шоссеси.

Маркадаш маълумотлари: Ишлаб чиқарилаётган 1) Плиты гипсовые строительные обычные. 2) Плиты гипсовые строительные влагостойкие. 3) Гипсовые плиты с волокнистым армированием (Flameboard). 4) Гипсовые плиты с волокнистым армированием (QUARDEX). 5) Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем. 6) Сухая гипсовая смесь штукатурная. 7) Штукатурка гипсовая машинного нанесения. 8) Листы гипсокартонные обычные. 9) Листы гипсокартонные влагостойкие.

Олиб келинган намуна микдори 4 кг дан. Ишлаб чиқарилаётган сана: 16.01.2026 й. намуна олиб келинган кун: 17.01.2026 йил.
 (Тўқини тартиб рақами, намуна рақами, ишлаб чиқарилаётган санни ва олинган сана)

Текширув объекти учун меъёрий хужжат: СанПин №0366-19.

Синов усуллари учун меъёрий хужжат: Оз О'У 07.0547.МВН 1181-2011.10-п

Синов ўтказиш шароитлари: 23 ± 2°C Нисбий намлик 44 ± 2%. Атмосфера босим 736 мм. симооб. уст. У-фон 0.014 дБ/н
 (шароит, нисбат ва бошқа шартлар)

Текширув ўтказишга жалб қилинган тараф

Синов ўтказиш натижалари

Синови ўтказиш натижалари						
Курсаткичларнинг номи (табақлар)	Норматив Хужжат бўйича Bk/kg л	Синови усули белгиланган хужжат ва унинг банди	Амалдаги Bk/kg л	Ўлчашнинг кенгайтирилган ноланинг* (P=0,95; k=2)	Хулоса (мувофик/ номувофик)	Қарор қабул қилиш қондасидаги ҳолат
1) Плиты гипсовые строительные обычные, ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.						
Радиа-226	370	МВН 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	0,98	Аэффм 68,0	—	—
Торня-232	370		9,2		—	—
Калия-40	370		212	Bk/kg	—	—
2) Плиты гипсовые строительные влагостойкие, ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.						
Радиа-226	370	МВН 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	1,21	Аэффм 78,1	—	—
Торня-232	370		9,9		—	—
Калия-40	370		218	Bk/kg	—	—
3) Гипсовые плиты с волокнистым армированием (Flameboard), O'z MS EN 15283-1 2024 (EN 15283-1:2008+A1, IDT).						
Радиа-226	370	МВН 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	0,96	Аэффм 76,4	—	—
Торня-232	370		9,4		—	—
Калия-40	370		214	Bk/kg	—	—
4) Гипсовые плиты с волокнистым армированием (QUARDEX), O'z MS EN 15283-1 2024 (EN 15283-1:2008+A1, IDT).						
Радиа-226	370	МВН 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	0,89	Аэффм 74,4	—	—
Торня-232	370		9,5		—	—
Калия-40	370		216	Bk/kg	—	—

ГОСТ 31377-2008					
5) Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем.					
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,77	Аэффм 78,5	—
Тория-232	370		9,9		—
Калия-40	370		223	Вк/кг	—
ГОСТ 31377-2008					
6) Сухая гипсовая смесь штукатурная.					
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,97	Аэффм 82,1	—
Тория-232	370		9,25		—
Калия-40	370		215	Вк/кг	—
ГОСТ 31377-2008					
7) Штукатурка гипсовая машинного нанесения.					
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,95	Аэффм 77,4	—
Тория-232	370		9,7		—
Калия-40	370		219	Вк/кг	—
ГОСТ 6266-97					
8) Листы гипсокартонные обычные.					
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,14	Аэффм 77,9	—
Тория-232	370		9,7		—
Калия-40	370		119	Вк/кг	—
ГОСТ 6266-97					
9) Листы гипсокартонные влагостойкие.					
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,98	Аэффм 79,1	—
Тория-232	370		9,9		—
Калия-40	370		222	Вк/кг	—

Данный стандарт неактуален k=2 бўлган камров коэффициентига кўпайтириш оркали

*Кенгайтирилган поаниклик, ўлчашларнинг йигинди стандарт поаниклигини $k=2$ бўлган камров коэффициентига кўпайтириш оркали топилган бўлиб бунда эҳтимоллик камрови тахминан 95% мос келади.

**Мувофиклик, номувофиклик тўғрисидаги хулоса Шартноманинг 5.9-бандида кўзда тутилган ҳамда СЛМнинг СТП-11 4.2 банд хужжатида асосан 95% дан кам бўлмаган ишонч даражаси билан қабул қилинган.

Синов ўтказилган сана;

18.01.2026й

Кўшимча маълумотлар

Намуна олган шахс:

Сан вр

З.К. Обилов.

Рахимов С

Текширув ўтказган шахс
(Басинма етилган ва имзоланган кун)

19.01.2026й

Санитария врач
хулосаси

Мейбериел сифр 1-сифр. Ямак сулоийлар раҳматини
теги қайрол берг тур-қуримлар ишлатишга ёрдам қисоблар

Санитария врач фамилияси ва имзоси

З.Обилов