



Vuller

04/2016

A5 - Instantvuller

MATERIALEN

Knauf Instantvuller is een gebruiksklare, sneldrogende reparatiepasta die voornamelijk uit wateroplosbare polymeren bestaat.

OPSLAG

Knauf Instantvuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Gebruiksklaar product
- Droogt snel (ong. 15 minuten)
- Waterdicht en bestand tegen vocht
- Sterke hechting op tal van ondergronden
- Voor een fijn en zeer hard afwerkingsoppervlak
- Kan snel worden opgeschuurd en overschilderd
- Barst niet

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Instantvuller is geschikt om kleine gaten te vullen en krassen en andere kleine gebreken glad te maken op ondergronden zoals gipspleister, beton, steen, pleisters, stabiele en perfect hechtende verven, hout, enz.

Het product is geschikt om barsten, spleten of andere scheuren van max. 2 mm diep te vullen.

Knauf Instantvuller is niet geschikt voor ondergronden die permanent aan vocht worden blootgesteld (problemen met opstijgend vocht, douche ...).

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog en schoon zijn. Verwijder eerst alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Instantvuller**.

Bescherm metalen oppervlakken met een roestwerende primer en laat de behandeling drogen vooraleer het reparatiepleister aan te brengen. Gebruik op poederige ondergronden eerst de primer **Knauf Diepgrond** om de ondergrond hard te laten worden.

VERWERKING

Voor de verpakking in een tube: kneed de tube vóór gebruik. Verwijder de dop en snijd de punt van de doseermond af.

Breng het product aan met behulp van een spatel of pleisterspaan in inox in een laag van max. 2 mm, door het product tegen de ondergrond te drukken. Zorg ervoor dat er geen luchtballen worden gevormd in de pleisterlaag.

Voor diepere gaten is het raadzaam om in meerdere lagen te werken, waarbij telkens wordt gewacht tot de vorige laag hard is geworden.

Wacht tot het product droog is alvorens het op te schuren en te overschilderen met verf. **Knauf Instantvuller** kan met elk type verf worden overschilderd.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C of meer dan 35 °C bedraagt.

Verwijder na gebruik de lucht uit de tube en sluit de tube zorgvuldig af met de dop, om de levensduur van het product na de opening te verlengen. Vorstvrij en droog bewaren.

De informatie met betrekking tot de droog- en aanbrengtijden die in dit technische informatieblad worden vermeld, kunnen variëren naargelang van de aanbrengomstandigheden.

VERPAKKING

Tube van 200 ml, emmer van 500 g en 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 tot 30 °C
Kleur	wit
Laagdikte	max. 2 mm
Dichtheid	ong. 1,55 g/cm ³
Korrelgrootteverdeling	< 100 µ (zeer fijn)
Verbruik	ong. 1,55 kg/m ² /mm dikte
Droogtijd	ong. 10 tot 15 min (afhankelijk van de aanbrengomstandigheden)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Draag veiligheidshandschoenen
- In geval van accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Instantvuller_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.