



KNAUFCEILING
Solutions


DATENBLATT

HERADESIGN®

Akustikauflage - 50 kg/m³

Steinwolle-Dämmplatte (CNF Board D5) mit 50 kg/m³ Nennrohichte, schallschluckend, formbeständig, alterungsbeständig und wasserabweisend.



Anwendungsbereiche	Mineralwolleabsorber für erhöhte Akustikanforderungen.				
Lieferprogramm	Dicke (mm)	Plattenformat (mm)	Gewicht (ca. kg/m ²)	Verpackungseinheit (m ² /Paket)	
	30	625 x 1200	1,5	12,0	
	40	625 x 1200	2,0	9,0	
	50	625 x 1200	2,5	7,5	
Lieferform	Plattenpakete; Verpackung: PE - Schrumpffolie				
Technische Daten	Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung /Daten	Einheit	Norm
	Produkt	-	Produkt nach DIN EN 13162	-	EN 13162
	Nennrohddichte	R _D	50	(kg/m ³)	EN 1602
	Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501-1
	Schmelzpunkt der Fasern	-	≥ 1000	(°C)	DIN 4102-17
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	l _D	0,040	(W/mK)	EN 13162
	Längenbezogener Strömungswiderstand	AF	>10	(kPa s/m ²)	EN 29053
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	ca. 1	-	EN 13162
Verarbeitung	Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.				
Lagerfähigkeit	Platten planeben lagern und vor Feuchtigkeit schützen! Die Verpackung schützt die Produkte nicht vor Witterungseinflüssen!				
Nachhaltigkeit					

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.