

# Homeseal LDS 0.04

## Sääkalvo



### Tuotteen kuvaus

Erittäin lujatekoinen sääkalvo, joka on helppo asentaa ja joka on valmistettu kehrätystä polypropeenilevystä. Sd-arvo on 0,04 m. EN 13859 -standardin mukainen. Erittäin tuulenpitävä, hengittävä ja vedenpitävä.



- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal Vindskydd Premium
- 3 Knauf Insulation Mineral Wool
- 4 Homeseal LDS FlexPlus
- 5 Homeseal LDS Soliplan-1
- 6 Homeseal LDS Solifit-1

### Tuotteen ominaisuudet

Yleinen tuotestandardi	EN 13859
Sertifikaatti	Suoritusasoilmoitus
Pintapaino (EN 1849-2)	Noin 150 g/m <sup>2</sup> (± 10%)
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	E
Vedenpitävyys kenotekoisien ikäännyttämisen jälkeen (EN 13859-1)	W1
Vesihöyryn läpäisevyys; Sd-arvo (EN ISO 12572)	0,04 m
Vedonkestävyysslujuus ennen kenotekoista ikäännyttämistä (EN 12311-2)	310(L) / 215(T) N/50 mm
Vedonkestävyysslujuus kenotekoisien ikäännyttämisen jälkeen (EN 12311-2)	280(L) / 190(T) N/50 mm
Repäisyvastus (EN 12310-2)	165(L) / 190(T) N
Joustavuus matalissa lämpötiloissa (EN 1109)	-20°C
UV-kesto	3 kuukautta
Lämmönkestävyys	-30°C - +80°C
Rullan leveys	1,5 m
Rullan pituus	50 m
m <sup>2</sup> /rulla	75 m <sup>2</sup>

## Homeseal LDS 0.04

### Käyttö

Hengittävä, vedenpitävä säälkalvo pystyasetuksiin tai tukemattomiin katerakenteisiin ilman aluskatetta. Voidaan käyttää myös tuulensuojana pystysuorien seinien rakentamiseen (ei UV-kestävä). Voidaan asentaa suoraan lämpöeristeen yhteyteen suositeltua päällekkäisyyttä käyttäen.

### Materiaaliyhdistelmien ikääntymisen sietokyky

Sertifioituilla järjestelmäkomponenteilla asianmukaisesti suoritettavat kiinnitykset ovat erittäin hyvin ikääntymistä kestäviä.

### Käyttöohjeet

Huomioi asiaan liittyvät asennusohjeet ja pakkauksen ohjekuvissa annetut tiedot. Lisäksi käyttöön sovelletaan asianmukaisia standardeja ja tunnettuja teknisiä sääntöjä.

### Säilytys

Rullat tulee säilyttää lavalla ja suojata suoralta auringonvalolta, sateelta ja lumelta. Älä pinoo lavoja tai rullia kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

### Knauf Insulation Oy

Gårdatorget 1  
412 50 Göteborg  
Ruotsi

Puh: 0800 14 66 22

E-mail: [info.fi@knaufinsulation.com](mailto:info.fi@knaufinsulation.com)


[www.knaufinsulation.fi](http://www.knaufinsulation.fi)

Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet, jotka liittyvät fotomekaaniseen kopiointiin ja säilytykseen sähköisillä tallennusvälineillä. Tähän asiakirjaan sisältyvien tietojen, tekstien ja kuvien koostamisessa ja laatimisessa on noudatettu erityistä huolellisuutta. Virheiden mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois. Kustantaja ja toimittajat eivät ole oikeudellisesti vastuussa virheellisestä tiedosta ja sen seurauksista. Kustantaja ja toimittajat ottavat mielellään vastaan parannusehdotuksia ja tietoja mahdollisesti havaituista virheistä.

### Asennusohjeita



Käytä yksipuoleista teippiä reunayhteyksien tiivistämiseen



Muodosta ilmatiivis liitäntä Homeseal -kalvon ja rakennusosien välille käyttäen Homeseal LDS Solimur -tiivistysainetta



Käytä Homeseal LDS -tiivisteitä putkiläpivientien tiivistämiseen