

KNAUF

K Joint 120 **ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม** **ตราคนอฟ**

สูตร 120 บาท



Build on us.

K JOINT 120

ข้อมูลทั่วไป

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม คอนกรีต 120 ผลิตภัณฑ์ยิปซัมคุณภาพสูง ใช้ในงานฉาบรอยต่อและงานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุด บนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท

- อัตราส่วนผสม 2 ต่อ 1 ทำให้ประหยัดปูน และฉาบได้พื้นที่มากขึ้น 50%
- เนื้อปูนละเอียด ให้ผิวสัมผัสเรียบเนียนขณะฉาบ
- เนื้อปูนมีความยืดหยุ่น สามารถป้องกันการแตกร้าว



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดถุง (กก.)	อัตราส่วนผสม (ปูน : น้ำ)	ระยะเวลาการใช้งานหลังผสมน้ำ	พื้นที่การใช้งาน	อายุการใช้งาน
25	ปูน 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน	120 นาที	50 ตร.ม.	6 เดือน*

* กรณียังไม่เปิดถุง



การเก็บรักษา

ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่ร่มปราศจากความชื้น อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส และวางถุงให้อยู่สูงกว่าระดับพื้น ห้ามโดนน้ำหรือละอองน้ำ

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ปูนฉาบรอยต่อในอุณหภูมิที่มากกว่า 45 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส



ขั้นตอนการใช้งาน



1. โรยปูนในน้ำสะอาดตามอัตราส่วน ปูน 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน แล้วทิ้งไว้ 2 นาทีจากนั้นกวนให้เข้ากันจนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด



2. เริ่มฉาบรอยต่อโดยการฉาบด้วยเกรียงเล็กก่อน แล้วจึงนำผ้าเทป ฉาบรอยต่อลงกับ ใช้เกรียงฉาบซ้ำอีกรอบ จากนั้นโป้วปิดหัวสกรู ให้เรียบร้อย แล้วทิ้งไว้ให้ปูนแห้งประมาณ 120 นาที ตามระยะเวลาการใช้งานของปูน



3. จากนั้นให้เริ่มฉาบเกรียงใหญ่อีก 2 รอบ โดยแต่ละรอบ ทิ้งปูนไว้ให้แห้งประมาณ 120 นาที หลังจากปูนแห้งสนิท ให้ขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสีกับ เป็นขั้นตอนสุดท้าย





บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

☎ 02 555 0015
✉ marketingknaufgypsumthailand@knauf.com
🌐 www.knauf.com
📍 Knauf Thailand

