





ADAGIO Alpha⁺ Minerālgriesti



- ADAGIO Alpha⁺ piedāvā spilgti baltu, gludu, viendabīgu un izturīgu virsmu ar nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem. Plāksne nodrošina arī skaņas absorbcijas un skaņas garenizolācijas līdzsvaru, kā arī augstu gaismas atstarošanos.
- Lieliska skaņas absorbcija: 1,00 α_w .
- Lieliska gaismas atstarošanās spēja: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold un Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikāts.
- Ideāli piemērots atklātām telpām (zvanu centriem, bibliotēkām, atvērtu telpu birojiem, kafejnīcām utt.).

Build on us.



Īpašības		Sīkāka informācija							
Malu veidi		Board 	Tegular 24/90 				Tegular 15/90 		
Biezums (mm)		20	20				20		
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600				600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600	1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C					Redzama, izjaucama - Sistēma C Redzama - bandrasters, izjaucama - Sistēma I.3 Redzama - koridors, izjaucama - Sistēma F.3		
Svars		3.4 kg / m²							
Krāsa		 Balts							
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ atbilstoši EN ISO 11654 - klase A							
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
		α_p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00	
		NRC = 0.95 atbilstoši ASTM C 423							
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB atbilstoši EN ISO 717-1 CAC = 26 dB atbilstoši ASTM E 413-10							
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB atbilstoši EN ISO 717-1							
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1							
Gaismas atstarošana		88%							
Siltumvadītspēja		$\lambda = 0.040$ W/mk atbilstoši EN 12667							
Gaisa caurlaidība		PM3 (≤ 100 m³/hm²) atbilstoši DIN 18177							
Mitrumizturība		95% RH							
Clean room		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1							
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1	 IACG					
Tīrīšana									
Ilgtpējība		 59.6% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 MATERIALS EMISSION CLASS FOR BUILDING	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132		