

Fill & Finish Hydro

Færdigblandet spartelmasse til vådrum

Produktdatablad

06/2026



Beskrivelse

Fill & Finish Hydro er en letbearbejdelig vådrumsspartel, udviklet til spartling af samlinger og bredspartling af overflader som gipsplader, beton og murværk. Kan også anvendes ved montering med papirstrimmel og papirklædte hjørneprofiler.

Opfylder kravene til vådrumsspartel og kan anvendes i f.eks. bade- og bruserum, WC, vaskerum og rum med varmtvandsbeholder.

Egenskaber

- Færdigblandet vådrumsspartel til lofter og vægge indendørs
- Fugtstabil med høj densitet
- Let at påføre og blåtonet
- Udviklet til montering med papirstrimmel og papirklædte hjørneprofiler

Påføring

Følg branchevejledningen *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling.

Opbevaring

Skal opbevares tørt og køligt i uåbnet tilstand. Skal beskyttes mod frost og sollys. Holdbarhed i 12 måneder (se fremstillingsdato på emballagen).

Miljø

Affaldskode 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03.

Sikkerhedsanvisning

Se det aktuelle sikkerhedsdatablad på knauf.dk.

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Arbejdstemperatur	Materiale-, rum og underlag	≥ +10	°C
Påføringsmetode	Håndspartel		
Farve	Lyseblå		
Kornstørrelse		≤ 0,2	mm
Densitet		1.200 - 1.400	kg / m ³
pH-værdi		7 - 9	-
Styrke	Bøjningstrækstyrke (<i>brudbelastning</i>)	> 320	N
Brand	Brandklasse	A2-s1, d0	-
Fugt	Vandabsorption på overfladen	≤ 180	g / m ²
	Samlet vandabsorption	≤ 5 (<i>Klasse H1</i>)	%
Opløsning i vand		55 - 75	%
Mængde		12,5	kg
Forbrug	Spartling af pladesamlinger (<i>Materialeforbrug ekskl. spild</i>)	~ 0,36	kg / m ²
	Fuldspartling (<i>Materialeforbrug ekskl. spild</i>)	~ 1,2	kg / m ²
CE-mærkning	Produktstandard EN 13963:2005	3A-H1	
Produktkategori	BSAB/AMA: Målning m m LC		
	BK04: Kit og spartel 01705		
	ETIM: Spartel ECO03216		
	UNSPSC: Spartelmasse til gipsplader 31201618		

Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser

Relativ luftfugtighed	Temperatur °C			
	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C
30%	26 T	18 T	12 T	9 T
40%	29 T	20 T	14 T	10 T
50%	36 T	24 T	17 T	12 T
60%	42 T	29 T	20 T	14 T
70%	54 T	38 T	26 T	19 T
80%	78 T	54 T	38 T	27 T

Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timer ved forskellige fugtforhold. Tørretiden kan også variere afhængigt af eksterne faktorer som lagtykkelse og rummets luftskifte.

Tiderne med **blå** tekst viser det bedste resultat, de andre tørretider bør undgås.

Kilde: *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling

Varianter

Beskrivelse	Vægt [kg]	Stk. / palle	Art.nr.	EAN
Fill & Finish Hydro	12,5	44	801735	4003982559647