



Superfarba Profi

2018

Knauf Superfarba Profi

აკრილის საღებავი კედლებისა და ჭერებისთვის

აღწერა. გამოყენების სფერო.

Knauf Superfarba Profi სწრაფად შრომადი, რეცხვადი აკრილის საღებავი შიდა სამუშაოებისთვის, მაღალი სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნების მქონე საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობებისთვის. გამოყენების სფერო. განკუთვნილია ფართების შიგნით ყველა სახის ზედაპირის შეღებვისთვის. გამოიყენება საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში, ფართების შიგნით ახალი და ადრე შეღებილი კედლებისა და ჭერების დეკორატიულ-დამცავი შეღებვისთვის. ზედაპირები: ცემენტის, ცემენტ-კირის, თაბაშირის ბათქაშები, თაბაშირმუყაოს და თაბაშირის ფილები, დაგრუნტული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილები და მერქან-ბოჭკოვანი ფილები და სხვ.

ტექნიკური მახასიათებლები

- ბზინვარების ხარისხი: გლუვი
- დატანა: ლილვავი, ფუნჯი, ჰაეროვანი და უჰაერო დაფრქვევა
- წინასწარი ხარჯი:
გლუვი ზედაპირი – 73 მლ/მ²
მქისე საფუძველი – 220 მლ/მ²
- ერთი ფენის გაშრობა: (t 20°C და ტენიანობა 60%) – 3 საათი.
- სრული გაშრობა – 12 საათი
- მდგრადობა ტენიანი გაცვეთისადმი – 3 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით.
- გაუმჭირვალობა – 2 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით
- ორთქლშელწევადობა თანახმად EN ISO 7783-2-0.019 ო
- ბაზა - A (თეთრი)
- ბაზა C (გამჭვირვალე)

უპირატესობები

- იდეალური გამჭირვალობა
- სწრაფად შრომადი
- ჰიპოალერგიული
- სუნის გარეშე
- რეცხვადი
- ელასტიური
- ორთქლ- და ჰაერშელწევადი
- ადვილი დატანა
- კედლებსა და ჭერებისთვის
- ეკოლოგიურად უსაფრთხო

ზედაპირის მომზადება

საფუძველი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, მტვერის, ციმიანი ლაქების და ობის გარეშე. დაუშვებელია საღებავის დატანა გაყინულ საფუძველზე. ახალი ცემენტის და ცემენტ-კირის ბათქაშებზე საღებავის დატანა შესაძლებელია სულ მცირე მობათქაშებიდან 4 კვირის შემდეგ, თაბაშირის ბათქაშებზე - სულ მცირე 2 კვირის შემდეგ, თაბაშირმუყას ზედაპირებზე და თაბაშირის ფილებზე - საფითხნის გაშრობის, გაპრიალების და მტვერის მოცილების შემდეგ.

სარემონტო სამუშაოების შესრულებისას:

- მაგარი ძველი ნებოს და ემულსიის შრეების მოცილება ხდება მოსაპირკეთებელ ფენამდე, ეს ადგილები უნდა გაირეცხოს და გაშრეს.

- საჭიროა აშრეებული საღებავის ფენების მოცილება.

- სოკოთი დაზიანებული, ობით დაფარული ადგილები უნდა გაიწმინდოს და მოხდეს მათი დეზინფიცირება ფუნგიციდური საშუალებით.

- ზეთოვანი და ჟანგიანი ლაქები უნდა შეიღებოს სწრაფადშრობადი საღებავებით არა წყლის ბაზაზე. თაბაშირის საფუძველზე არსებული უსწორობები და ბზარები უნდა გასწორდეს მზა საფითხნი პასტებით Knauf Super Finish, Knauf Uniglett Pasta ან მშრალი საფითხნებით Knauf HP Finish, Knauf Fugenfuller ან Knauf Finish Q4. ცემენტის საფუძველებზე გამოიყენება საფითხნი Knauf Fassadenspachtel. ჰიგროსკოპიულ, ფხვიერ და მცარცავ (ხელის გასმის შემდეგ ხელებზე რჩება მტვერის კვალი) საფუძველებზე რეკომენდირებულია შეღებვამდე დატანილ იქნას გრუნტი Knauf Basisgrund ან Knauf Tiefengrund.

რეკომენდაციები

გამოყენებამდე ხდება საღებავის Knauf Superfabra Profi საგულდაგულოდ მორევა და შემდეგ დატანა ლილვაკით, ფუნჯით ან საფრქვევით 2 ფენად, 2-4 საათის ინტერვალით (ფართში არსებული ტემპერატურის და ტენიანობის მიხედვით). ახალი შემწოვი საფუძველების პირველი შეღებისათვის დასაშვებია საღებავის გაზავება 10 %-ით გრუნტით Knauf Basisgrund. წინასწარ დაგრუნტული ზედაპირების შეღება ხდება გაუზავებელი საღებავით. უპაერი დაფრქვევისას: დაფრქვევის კუთხე - 50°; ფრქვევანა 0.021-0.026"; წნევა 150-180 ბარი. ხილული ზედეების თავიდან აცილების მიზნით საღებავის დატანა ხდება ტექნიკით „სველით სველზე“, ერთ მიდგომით. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ინსტრუმენტები უნდა გაირეცხოს წყლით. გაშრობის შემდეგ (მინიმუმ 3 დღის შემდეგ) საფარი ხდება მდგრადი გარეცხვისადმი.

ინსტრუმენტები: მცირებრუნვიანი მიქსერი, ფუნჯი, ლილვაკი, საღებავ-პულტი, სამღებრო აპკი, სამღებრო ნებოვანი ლენტი.

დამატებითი მითითებები

- საფუძველის და გარემოს ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C
- მოერიდეთ მტვერის წარმოქმნას ფართებში, სადაც გამოიყენება საღებავი, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მტვერის დადება ზედაპირებზე.
- არ შეუერთოთ საღებავი Knauf Superfarba Profi სხვა მასალებთან, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მასალის თვისებების შეცვლის რისკი.
- უპაერი დაფრქვევის მეთოდით დატანისას საღებავი კარგად მოურიეთ და გაატარეთ საცერში.

ყურადღება!

ეს ტექნიკური ფურცელი განსაზღვრავს მასალის გამოყენების ზღვარს და სამუშაოების შესრულების რეკომენდირებულ მეთოდს, რაც არ ცვლის შემსრულებლის პროფესიულ მომზადებას. მითითებული რეკომენდაციების გარდა, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმების და შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად. მწარმოებელი იძლევა ნაკეთობის ხარისხის გარანტიას, რაც არ მოქმედებს მისი გამოყენების მეთოდზე და პირობებზე.

მასალის ხარჯი

- Knauf Superfarba Profi
- გლუვი ზედაპირების შეღება ერთ ფენად - 73 მლ/მ² (13.5 მ²/ლ)
- მქისე საფუძველების შეღება - დაახლ. 220 მლ/მ² (4.5 მ²/ლ)

შეფუთვა და შენახვა

საღებავის Knauf Fasadfarba Premium დაფასოება ხდება 5 და 10 ლიტრიან სათლებში.

გაუხსნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში შენახვის დასაშვები ვადა შეადგენს 24 თვეს წარმოების დღიდან. ინახება მშრალ ადგილზე ტემპერატურით არანაკლებ 5°C. მოარიდეთ პირდაპირი მზის სხივების და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებას, არ დაუშვათ გაყინვა.

უსაფრთხოების ზომები

მასალის თვალეში მოხვედრისას დაიბანეთ თვალები ჭარბი რაოდენობის წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. მასალა შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

▶ ტელ.: +995 32 224 25 02/03

▶ www.knauf.ge

▶ info@knauf.ge

კნაუფ გიპს თბილისი

თბილისი 0182, ქიზიყის ქ. 17

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ტექნიკური ცვლილებები. მოცემული მომენტისთვის ძალაშია ფაქტური გამოცემა. ჩვენი გარანტია ეხება მხოლოდ ჩვენი მასალების ხარისხს. გაზავების და ხარჯის მონაცემები მიეკუთვნება ექსპერიმენტულ კატეგორიას და ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს პირობების ცვლილების შემთხვევაში. ყველა უფლება დაცულია. შეცვლა, თავიდან გამოცემა, და ასევე ფოტომექანიკური ან ელექტრონული კვლავნარმოება, მათ შორის შემოკლებული სახით, საჭიროებს ფირმა Knauf Gips SRL-ს (ქ. ბელჯი, შტეფან ჩელ მარეს ქუჩა 178) ნებართვას.

კნაუფის სისტემების კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სამშენებლო - ფიზიკური თვისებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კნაუფის ფირმის მასალების გამოყენებისას ფირმა კნაუფის მიერ რეკომენდირებული პროდუქციით.