




KNAUFCEILING
Solutions


DATU LAPA

AMF THERMATEX® Acoustic



- AMF THERMATEX® Acoustic laminētā apdare rada gludu, baltu izskatu un nodrošina labu skaņas absorbcijas līmeni un izcilu skaņas garenizolāciju.
- Laba skaņas absorbcija (0,65 (H) α_w)
- Lieliska skaņas garenizolācija (40 dB; (SL2 sistēmā saskaņā ar testa sertifikātu)

- Augsta skaņas garenizolācija (38 dB; Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90)
- Lieliska gaismas atstarošana (88%)
- ISO 3
- Ideāli piemērots birojiem, sanāksmju telpām, klasēm un mācību programmām vai koridoriem

Malu veidi Citi malu veidi pēc pieprasījuma		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	SL2	Vector	Finesse	
								
Biezums (mm)		19	19	19	19	24	19	
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	1200 x 300 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C			Dalēji slēpti paneļi - nāc izjaucama - Sistēma I.3	Dalēji slēpti tīles, nāc izjaucama - Sistēma C	Slēpta, izjaucama - Sistēma A.2 / A.3	
Svars		5.0 - 8.6 kg / m ²						
Krāsa		 Balts						
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65$ (H) atbilstoši EN ISO 11654 - Klase C						
		Frekvence <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, Finesse, SL2	0.50	0.45	0.60	0.85	0.95	0.95
		α_p Vector	0.45	0.40	0.60	0.80	0.90	1.00
		NRC = 0.70 atbilstoši ASTM C 423						
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 <i>D</i> _{n,f,w} = 38 dB (Board, Tegular 24/90 Tegular 15/90, Vector, Finesse) atbilstoši EN ISO 717-1 <i>D</i> _{n,f,w} = 40 dB (SL2) atbilstoši EN ISO 717-1						
		CAC = 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse) atbilstoši ASTM E 413-10						
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 <i>R</i> _w = 22 dB atbilstoši EN ISO 717-1						
Uguns izturība		Eiropklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1 Klase A atbilstoši ASTM E 84						
Gaismas atstarošana		88%						
Siltumvadītspēja		λ = 0.060 W/mk atbilstoši EN 12667						
Gaisa caurlaidība		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) atbilstoši DIN 18177						
Mitrumizturība		95% RH						
Tīrā telpa		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1						
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1					
Tīrīšana								
Ilgtpējība		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q	 BRONZE			
		35 - 36.9%						

Produkti dažādās valstīs var atšķirties. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.
Lai iegūtu papildu informāciju un juridisko paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.