

## Jetsatengips®

Ürün Teknik Föyü

12/2023



## Jetsatengips®

Saten makine alçısı

### Ürün Tanımı

İç mekanlarda makine ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

### Depolama

Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır.

### Referans Standart

TS EN 13279-1 Tip: C6, İnce uygulanabilir alçı

### Kullanım Alanları

Alçıpan® kaplanmış yüzeyler, alçı sıva ile kaplanmış yüzeyler, çimento bazlı sıva yapılmış yüzeyler, boya, duvar kağıdı vb. son kat uygulama yapılacak yüzeyler üzerinde kullanılabilir.

### Özellikleri

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama
- Airless sıva makinesi ile uygulanabilme
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz malzeme

## Uygulama

### Uygulama

- Yüzey temizliği ve gerekiyorsa tamiri yapılmalıdır.
- Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
- Jetsatengips, pistonlu, havasız püskürtme makinesi ile yüzeye ince bir tabaka halinde soldan sağa doğru uygulanır. İlk kat uygulama kuruduktan sonra ikinci kat aşağıdan yukarıya doğru uygulanmalıdır. Yüzey kuruduğunda zımpara işlemi uygulanabilir.
- Derz dolgu uygulamalarında Fugagips Derz Dolgu Alçısı kullanılmalıdır.

### Uygulama Aletleri

Airless makine

### Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

### İşlenebilirlik Süresi (Uygulanan Yüzeyde)

Yüzeye bağlı olarak 70 ila 80 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

## Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

## Teknik Özellikler

Tanım	Birim	Değer
Yangına tepki	-	A1
CaSO <sub>4</sub> oranı	%	> 50
Basınç dayanımı	N / mm <sup>2</sup>	≥ 2
Eğilmede çekme dayanımı	N / mm <sup>2</sup>	≥ 1
Uygulama sıcaklığı	°C	≥ 5
Karışım suyu miktarı (10 kg için)	L	7 - 8
İşlenebilirlik süresi (Uygulanan Yüzeyde)	dk	70 - 80
Donma süresi	dk	140 - 180
Raf ömrü	ay	6

## Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
Jetsatengips® (1 mm kalınlık için)	kg/m <sup>2</sup>	1

## Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (torba/palet)	Ürün Kodu
Jetsatengips®	30	50	232339

## Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

## Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com](mailto:teknik@knauf.com)

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle  
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.