




PL Health Dept., Jan Kochanowski Humanitary
moksly universitetas, Kielce, © Szymon Polanski

































KNAUFCEILING
Solutions

DUOMENŲ LAPAS MEDIGUARD Alpha



MEDIGUARD Alpha pasižymi puikiu antimikrobiniu atsparumu. Tinka sveikatos priežiūros patalpoms, reikalaujančioms A klasės garso sugerties ir griežtų valymo metodų. Gali būti šveičiama, valomas garais ir yra atspari įbrėžimams ir vandeniui.

- Atstumiantį vandenį
- Atspari įbrėžimams
- Apriboja plataus spektro bakterijų ir grybelių augimą
- Atspari dezinfekavimo priemonėms, galima šveisti ir valyti garais
- Atitinka 4 zonos rizikos reikalavimus pagal NF S 90-351:2013
- Puiki akustika - A klasė
- ISO 3
- Puikus šviesos atspindėjimas (88%)
- Idealiai tinka sveikatos priežiūros įstaigoms, maisto pramonei, laboratorijoms ir kt.

Briaunos tipas		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90				
								
Storis (mm)		20	20	20				
Matmenys (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600				
Sistema		Matoma, demontuojama - Sistema C						
Svoris		3,3 kg / m ²						
Spalvos		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,95$ pagal EN ISO 11654 - Klasė A						
		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0,60	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00
		NRC = 0,95 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB pagal EN ISO 717-1			CAC = 25 dB pagal ASTM E 413-10			
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB pagal EN ISO 717-1						
Degumo klasė		Euroclass A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84						
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		$\lambda = 0,040$ W/mk pagal EN 12667						
Atsparumas drėgmei		95% RH						
Clean room		ISO 3 pagal EN ISO 14644-1						
Rizikos lygis		Zone 4 (labai didelė rizika) pagal NF S 90-351:2013						
Mikrobiologinė švara		M1 pagal NF S 90-351:2013						
Dalelių nukenksminimo kinetika		CP_(0,5)5 pagal NF S 90-351:2013						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1					
Valomumas								
Antimikrobinės savybės		Išbandyta prieš: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae, Acinobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis						
Tvarumas		 EN ISO 14021 74%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex O					

Dėl "Rizikos lygio" - kiekvienam patalpos tipui gali būti taikomi specifiniai lubų plokščių valomumo ir oro pralaidumo reikalavimai. Todėl plokštė, atitinkanti 4 rizikos zonos reikalavimus, nebūtinai gali būti tinkama visų tipų patalpoms, apibūžtoms 4 rizikos zonoje.

Produktai skirtingose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.