



דבק (פלסטר) על בסיס גבס

PERLFIX®

כותרת

תכונות ייחודיות

- אינו נסדק, מתייבש באופן אחיד ובזמן קצר יחסית.

איפיונים טכניים

- תצרוכת: כ-5 ק"ג למ"ר.

חומר

- דבק על בסיס גבס איכותי במיוחד ליישום ידני.
- בעל כושר הידבקות מעולה.
- מתאים בעיקר להדבקת לוחות גבס ולוחות גבס מודבקים בפוליסטירן מוקצף (קלקר) אל קירות כ- "טיח יבש".
- מתאים ליישום על בלוקי בטון, בלוק תאי, בטון יצוק וכדומה.
- מתאים לעיגון קופסאות חשמל, הדבקת פינות טיח, מייקים ועוד.
- לשימוש פנימי בלבד.
- התערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- התאמה לתקן ישראלי: ת"י 3970.
- כינוי קשרני גבס A.
- בעל תו ירוק.

הוראות הכנה ושימוש

לפני יישום:

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה, יבשה, ללא שיירי שמן, אבק וצבע.
- יש להחליק או להסיר מראש חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל מזוין, קוצי מתכת וכדומה.
- יש לכסות את הברזל הגלוי בשכבת בטון.
- מומלץ למרוח פריימר מסוג CONTACT של אורבונד בתשתית בעלת כושר ספיגה נמוך במיוחד, כגון קיר בטון חלק.
- מומלץ למרוח פריימר מסוג סטוק פריימר או שווה ערך, בתשתית בעלת כושר ספיגה גבוה, כגון בלוק תאי.

הכנת ה-PERLFIX:

- יש לפזר באיטיות תכולת שק של 25 ק"ג PERLFIX בכלי כיבול נקי, המכיל כ-15 ליטר מים נקיים.
- יש להניח לחומר להיספג כ-2 דקות, לערבב בערבול (מיקסר) מכני מתאים, בקצב של כ-400 סיבובים בדקה, עד לקבלת תערובת אחידה, הומוגנית וללא גושים.
- יש להקפיד לנקות את הכלים משיירי גבס או לכלוך אחר בין מנה למנה, בכדי למנוע שינוי בתכונות ה-PERLFIX.

יישום:

- יש למרוח את דבק הגבס PERLFIX בעזרת מרית פלדה (מאלג') על פני לוח הגבס, באופן הבא:
- בהיקף הלוח יהיו פסי דבק רצופים ברוחב של 10-5 ס"מ, בעובי מינימלי של 1.5 ס"מ.

- בשטח הלוח גבשושיות דבק בקוטר של 30 ס"מ ובעובי של 2-3 ס"מ, והמרחק בין הנקודות כ-30 ס"מ.
- הדבקת הלוח לתשתית תתבצע בלחיצה והזזה עד לקבלת המישוריות הנדרשת.
- הפילוס והיישור יהיה בעזרת סרגל אלומיניום.
- יש להימנע מלדפוק ישירות בפטיש על גבי הלוח.
- יש להרחיק את קצות הלוח מפני הריצוף בעזרת שימוש ב"קליין".
- בהדבקת לוחות גבס עם פוליסטירן, יש למרוח את כל גב הלוח בשכבת PERLFIX.
- עם תום ההדבקה, יש לתמוך את הלוחות למשך כשעה בעזרת לוחות עץ וכד', על מנת להבטיח הידבקות ה-PERLFIX אל התשתית.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יש להשתמש בחומר עד 30 דקות לאחר הכנתו.
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפר' של 5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
- לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
- במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- הדבק אינו מתאים לשימוש במקומות לחים מאוד.

נתונים כלליים

- מכיל: גבס טבעי ומוספים.
- תצרוכת אופיינית: כ 5 ק"ג למ"ר.
- תכולת שק: 25 ק"ג.
- אחסון: יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות.
- החומר מתאים לשימוש 6 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.
- אחריות היצרן לחומר בלבד כאשר ארוז באריזתו המקורית.



אורבונד תעשיות גבס ומוצרי בע"מ

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597 טלפון: 03-6342853 www.orbond.co.il

פקס: 03-6342894 orbond@orbond.co.il