



Технически лист

06/2017

SP 260

Минерална драскана фасадна финишна мазилка

Описание на продукта

SP 260 е фабрично приготвена минерална тънкослойна завършваща мазилка за фасади с драскана структура.

Зърнометрия: 1,5mm
Номер на материала: 246699
EAN: 8606105251174

Зърнометрия: 2,0mm
Номер на материала: 239331
EAN: 8606105251167

Срок на употреба:
12 месеца

Съхранение:
на палети, на сухо, в оригиналната опаковка

Опаковка:
Чувал: 25kg
Палет: 1200kg

Изпълнение

Подложка:

Основата трябва да бъде носимоспособна, суха и равна. Вратите и прозорците да се защитят с фолио. При силно слънце фасадата да се защити от слънчевите лъчи. Основата да се грундира с Knauf Putzgrund - Fassade и да се остави да изсъхне в продължение на 24ч.

Подготовка

Материалът /25Kg/ да се изсипе в 6,8l вода, да се разбърка до получаване на хомогенна смес.
След 15мин. разбъркайте още веднъж.
Когато мазилката е прясно нанесена, да се предпазва от влиянието на студа и бързо изсъхване.

Употреба:

Нанесете материала с дебелината на зърнометрията и структурирайте с пластмасова маламашка. Свързвайте отделните участъци, докато материала е пресен. Не обработвайте вече структурираните повърхности. След изсъхване на завършващия фасаден слой нанесете силиконова Knauf боя.

Забележка

В процеса на работа температурата на материала, на въздуха и на подложката трябва да бъде между +5 и +25 °C.
Обработените повърхности да се защитават от пряко слънчево лъчение, дъжд и други неблагоприятни климатични влияния.

Разходни норми:

Описание	Гранулация	Дебелина на слоя	Разход kg/m ²	Покрива m ² / чувал
SP260	1,5mm	1,5mm	ok. 2,3	ok. 11,0
SP260	2,0mm	2,0mm	ok. 2,9	ok. 8,6

Тел.: 0700 300 03

Факс: 02 / 91 789 43

www.knauf.bg

info@knauf.bg

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 91 789 43

Правото на технически промени е запазено за „Кнауф България“ ЕООД. Валидно е съответното актуално издание. Гаранцията, предоставена от „Кнауф България“ ЕООД са отнася единствено за качеството на материала на „Кнауф България“ ЕООД. Конструктивните, статичните и строителнофизичните качества на системите на „Кнауф България“ ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени от „Кнауф България“ ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности и в случай на отклонения от зададените условия, не могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености.

Всички права на интелектуална собственост за запазени и принадлежат на „Кнауф България“ ЕООД. Промени, издаване, използване, размножаване, разпространение и фотомеханични копия, включително и във вид на извадки, могат да се извършват само с изрично предварително разрешение от „Кнауф България“ ЕООД.