

Uniflott

Шпаклівка гіпсова для шпаклювання вручну швів в системах сухого будівництва

Технічний паспорт продукту

07/2025



Опис продукту

Uniflott — це суха суміш на основі спеціального гіпсу з модифікуючими полімерними добавками. Шпаклівка для заповнення швів, Тип 4B відповідно до DIN EN 13963.

Зберігання

Мішки зберігати у сухому приміщенні на дерев'яних піддонах.

Пошкоджені та відкриті мішки щільно закрити і використовувати у першу чергу.

Термін зберігання в неушкодженій упаковці — 9 місяців від дати виготовлення.

Якість

Відповідно до EN 13963 продукт підлягає первинному контролю, а також постійному заводському контролю якості і має маркування СЕ.

Властивості і додаткові переваги

- Мала усадка при висиханні
- Дуже висока стійкість до утворення тріщин
- Особливо легка в обробці завдяки щільній, пружній консистенції
- Швидке наростання міцності
- Швидке висихання
- Легко шліфується шліфувальною сіткою Abranet®
- Легке очищення інструментів і ємностей

Сфера застосування

Застосовується всередині приміщень для шпаклювання стиків:

- гіпсокартонних або комбінованих плит з покритими картоном крайками типу HRK (напівкругла крайка) або HRAK (напівкругла стоншена крайка) без застосування армуючих стрічок у конструкціях на металевому каркасі
- гіпсокартонних плит з крайками типу AK (стоншена крайка), SFK (обрізна крайка з фаскою) або крайками різного типу із застосуванням армуючої стрічки (наприклад, стрічки Kurt)
- перфорованих гіпсокартонних плит з крайками типу SK (обрізна крайка), UFF (4-стороння крайка з фальцем), наприклад, перфорованих плит Cleaneo
- елементів і комбінованих елементів Knauf Brio
- Knauf GIFAbord і GIFAfloor
- Knauf Vidiwall і Vidifloor

Виконання робіт

Основа

Плити Кнауф мають бути надійно закріплені на стійкому і міцному каркасі. Плити мають бути сухими, чистими, а також очищеними від пилу на ділянках швів. Крайки акустичних перфорованих плит Cleaneo SK обробити ґрунтовкою.

Замішування

Засипати Uniflott у чисту холодну воду так, щоб рівень шпаклівки був трохи нижче за рівень води (макс. 5 кг на 2,4 л води) і перемішати за допомогою кельми без додавання інших речовин/матеріалів до стану щільної пластичної консистенції.



Виконання робіт**Обробка (гіпсокартонні плити без перфорації)**

Для шпаклювання швів зазвичай потрібно два робочих цикли залежно від необхідної якості обробки поверхні. На першому робочому циклі слід повністю заповнити шви. Під час другого циклу потрібно сформувати рівний перехід від зони шва до площини плити за допомогою сокола або широкого шпателя. Місця встановлення засобів кріплення також зашпаклювати. Після повного висихання відшліфувати, наприклад, за допомогою шліфувальної сітки Abranet®.

Обробка (гіпсокартонні плити з перфорацією)

Див. рекомендації з монтажу плит Cleaneo SK, а також Cleaneo UFF.

Температура/мікроклімат під час обробки

Шпаклювання розпочинати лише за умов відсутності значної зміни довжини плит Кнауф, наприклад, унаслідок коливань температури або вологості. У разі улаштування наливних або інших видів стяжок, шпаклювати плити Кнауф потрібно лише після улаштування стяжки. Під час шпаклювання температура повітря у приміщенні, а також оброблюваної основи має бути не нижче +10 °C.

Час обробки

Час від моменту замішування суміші до початку тузавіння становить приблизно 45 хвилин (за температури +20 °C). З пониженням температури час обробки розчинової суміші скорочується, із підвищенням — збільшується. Забруднені ємності та інструменти також скорочують час обробки. Матеріал, що почав тузавіти, не використовувати.

Чистка

Прилади та інструменти після використання вимити водою.

Оздоблення

Перед нанесенням покриттів оброблена шпаклівкою поверхня має бути очищена від пилу. Поверхні гіпсокартонних плит слід завжди попередньо обробляти ґрунтовкою. Вибір ґрунтовки потрібно здійснювати відповідно до виду подальшого оздоблення. Наклеювання шпалер слід здійснювати лише із застосуванням клеїв на основі метилцелюлози.

Тип ґрунтовки має відповідати лакофарбовим матеріалам/покриттям/облицюванням, які будуть наноситись у подальшому. Для вирівнювання різної вбирної здатності зашпакльованої поверхні та картонного шару гіпсокартонних плит доцільно застосовувати ґрунтовки, наприклад, Tiefengrund. У разі оздоблення шпалерами рекомендовано наносити ґрунтовку, яка у подальшому полегшить видалення шпалер під час наступного ремонту. У разі облицювання плиткою у зонах можливого попадання бризок води необхідно попередньо обробити поверхню гідроізоляційною мастикою Flächendicht. Після наклеювання паперових або склотканинних шпалер чи нанесення декоративного штукатурного покриття слід забезпечити достатню вентиляцію для швидкого висихання.

Технічні характеристики

Найменування	Нормативний документ	Одиниця вимірювання	Uniflott
Реакція на вогонь	EN 13693	-	A1
Час обробки	-	хв.	45
Час висихання	-	годин/мм	24

Потреба/витрата матеріалів

Найменування	Приблизна витрата у кг/м ²			
	Стеля	Стіна	Облицювання	Збірна суха стяжка
9,5 мм Плити Кнауф (HRAK)	–	–	0,3	–
12,5 мм Плити Silentboard (HRK)	0,55	1,0	0,3	–
12,5 мм Плити Кнауф (HRAK)	0,3	0,5	0,25	–
12,5 мм Плити Horizonboard (4AK)	0,25	–	–	–
15 мм Плити Кнауф (HRAK)	0,3	0,65	–	–
2х 12,5 мм Плити Кнауф (HRAK)	0,5	0,8	0,4	–
2х 15 мм Плити Кнауф (HRAK)	0,5	1,0	0,5	–
3х 12,5 мм Плити Кнауф (HRAK)	–	1,0	–	–
12,5 мм Cleaneo SK	0,2	–	–	–
12,5 мм Cleaneo UFF	0,1	–	–	–
Елементи Brio / комбіновані елементи Brio (ступінчастий фальц)	–	–	–	0,15

Шпаклювання швів у зоні примикання виконувати із застосуванням стрічки Trenn-Fix. Залежно від товщини обшивки витрата прибіл. 0,15–0,25 кг на один метр шва примикання.

Програма поставок

Найменування	Одиниця упаковки	Упаковка	Артикул	EAN
Uniflott	25 кг	42 мішки/піддон	00003114	4003982019905
	5 кг	200 мішків/піддон	00003115	4006379019342



У Центрі завантаження на сайті www.knauf.com можна переглянути усі актуальні документи Кнауф.
knauf.com/uk-UA/tools/download-center

ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»

Україна 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8
Тел: +380 44 277 9900
info_ua@knauf.com

Філії:

Дніпро +380 67 502 1707
Івано-Франківськ +380 67 409 9713
Львів +380 67 342 7169
Одеса +380 67 484 6768
Харків +380 67 243 4050

www.knauf.com

Конструктивні, статичні та будівельно-фізичні властивості систем Кнауф можуть бути забезпечені лише за умови використання виключно компонентів систем Кнауф або рекомендованої компанією Кнауф продукції.

Залишаємо за собою право на технічні зміни. Чинним є актуальне видання документа. Наведені відомості відповідають нашому нинішньому технічному рівню. Окрім цих рекомендацій під час виконання робіт виконавець повинен дотримуватись відповідних вимог, норм і правил щодо будівельних робіт. Наша гарантія поширюється лише на бездоганну якість наших матеріалів. Дані щодо витрати, кількості та виконання є орієнтовними значеннями і не можуть беззастережно застосовуватися у разі відмінних умов. Всі права захищені. Будь-які зміни, передрукування та фотомеханічне відтворення, навіть часткове, потребують нашого письмового дозволу.