

# **KNAUF**



## **SPRUTSPACKEL**

REKOMMENDATIONER VID SPRUTNING AV SPACKEL

**Build on us.**

ANTI-CORROSION

## VARFÖR SPRUTA SPACKEL?

Snabbhet, finish, enkelhet och ergonomi är några av anledningarna till varför man sprutar spackel. Knauf har två spackel speciellt framtagna för just detta användningsområde. Det är vår Fill & Finish Roll & Spray Max samt Fill & Finish All Purpose. Tillsammans med Graco och Anti Corrosion har vi tagit fram riktlinjer som ger dig det bästa och mest effektiva resultatet när man ska spruta vårt spackel.



# INNOVATION. ENKELHET. KVALITET.

Knauf erbjuder en rad specialprodukter för korrekt spackling och förbehandling, så att du kan skapa den perfekta ytan – både kvalitets- och utseendemässigt.

## FILL & FINISH ALL PURPOSE

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Appliceras med spackelspruta.

**Egenskaper:** Färdigblandat allround-sprutspackel. Framtagen för montage med papprensa. Även lämplig för skarvspackling och bredspackling. God vidhäftning. Låga emissioner. God fyllnadsgrad. Lättslipad. Vit.

## FILL & FINISH ROLL & SPRAY MAX

Används som sprutspackel eller som hand och rullspackel och är avsedd för vägg och taktytor inomhus. För underlag som gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk.

**Egenskaper:** Färdigblandat mediumgrovt sprutspackel. Lämplig för ispackling, skarvspackling och bredspackling. God vidhäftning. Låga emissioner. Extra God fyllnadsgrad. Lättslipad. Vit.





# TABELLER

Nedan hittar man tabeller som våra spackelspecialister har tagit fram för att kunna uppnå det bästa resultatet.

## GRACO APX 8200

ALL PURPOSE		ROLL & SPRAY MAX	
MUNSTYCKE	BAR	MUNSTYCKE	BAR
HDA 537-541 (S)	180-200 bar	HDA 537-541 (S)	190-200 bar
HDA 543-643 (S)	180-200 bar	HDA 543-643 (S)	180-200 bar
HDA 329-331 (SS)	150-160 bar	HDA 329-331 (SS)	150-160 bar

## GRACO X HD

ALL PURPOSE		ROLL & SPRAY MAX	
MUNSTYCKE	BAR	MUNSTYCKE	BAR
HDA 537-541 (S)	150-160 bar	HDA 537-541 (S)	180-200 bar
HDA 543-643 (S)	150-160 bar	HDA 543-643 (S)	180-200 bar
HDA 329-331 (SS)	130-150 bar	HDA 329-331 (SS)	150-160 bar

SS: Skarvspackling S: Spackling

# KONTAKT

## TEKNISK SÄLJARE

Puts & Spackel

Kristoffer Westerlund

Tel: +46(0)791 42 54 16

kristoffer.westerlund@knauf.com

## KUNDSERVICE

Mån-Tor kl 07:30-16:00

Fre kl 07:30-15:00

Lunchstängt kl 12:00-13:00

Telefon: 044 – 28 78 80

E-post: order-se@knauf.com

[www.knauf.se](http://www.knauf.se)

**Build on us.**





***Build  
on us.***

***KNAUF***



# **KNAUF**

---

Knauf  
296 80 Åhus Sverige  
Telefon: 044 - 28 78 00  
E-post: [info-se@knauf.com](mailto:info-se@knauf.com)

---

Läs mer på [www.knauf.se](http://www.knauf.se)