



Vuller

04/2016

## C12 - Extra stevige houtvuller

### MATERIALEN

**Knauf Extra stevige houtvuller** is een vulpasta uit twee componenten voor kleine en grote reparaties in de meeste houten ondergronden, maar ook in beton of steen.

### OPSLAG

**Knauf Extra stevige houtvuller** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Voor binnen en buiten
- Zonder oplosmiddelen
- Kan worden opgeschuurd en overschilderd na ong. 8u
- Aanbrengen in een dikte van: min. 1 cm en max. 20 cm
- Ongevoelig voor vocht
- Op basis van epoxyhars

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Extra stevige houtvuller** werd speciaal ontworpen om onregelmatigheden in nieuwe houten constructies of constructies uit verrot hout te repareren. Geschikt voor de meeste houtsoorten (bv.: massief hout, laminaat, spaanplaten, triplex, ...) maar ook, onder bepaalde omstandigheden, voor beton. Geschikt voor het vullen en repareren van scheuren, spleten en andere schade gaande van 10 mm tot 20 cm diep (met een max. volume van 1,5 l per reparatie). Het product kan ook worden gebruikt om deuren, ramen, trappen, meubels te repareren of voor de montage van scharnieren en sloten. Ook goed voor het vullen van gaten in beton, steen en metaal.

## UITVOERING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, roest,...). Verwijder geoxideerde lagen op metalen elementen met behulp van een staalborstel of door middel van zandstralen en behandel deze zones vervolgens met een roestwerende primer. Haal het rotte hout eraf met een hamer en een scherpe beitel tot er gezond hout wordt bekomen (verwijder enkele cm gezond hout). Frees, voor een optimale hechting, de grensvlakken niet haaks op de ondergrond uit, maar onder een hoek van ongeveer 45-75°. Verwijder de verflagen rond de te repareren zone.

### VERWERKING

Meng component A zorgvuldig met component B volgens de verhouding 1:1 op een gladde en harde ondergrond met behulp van een rvs spatel tot er een uniform lichtgrijze

pasta wordt bekomen. Meng niet langer dan nodig en verspil niet meer pasta dan de hoeveelheid die verwerkt kan worden in 20 minuten. Breng het product tot ong. 0,5 mm boven de drager aan. Schuur de reparatie na droging op om weer gelijk te komen met de ondergrond. Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

### OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5°C of meer dan 30°C bedraagt.

De in deze fiche vermelde droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

## VERPAKKING

Potten van 250 ml.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 - 30°C
Dichtheid	ong. 1,45 kg/dm <sup>3</sup> bij 20 °C
Droog oppervlak na	ong. 8u (20 °C)
Kleur	grijs
Aanbrengen in een dikte van	min. 1 cm en max. 20 cm

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- Draag veiligheidshandschoenen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa\*\*fill\*\*.be](http://www.repa<b>fill</b>.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Extra stevige houtvuller\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.