


KNAUFCEILING Solutions






























DATASHEET

AMF THERMATEX® dB Acoustic



- AMF THERMATEX® dB Acoustic, mükemmel ses yalıtımı ve iyi ses emilimi gerektiren alanlar için ideal çözümdür. Her ortama uygun, sade ve zamansız bir tasarım sunar.
- İyi ses emilimi (0.65 (H) α_w)
- Mükemmel ses yalıtım (41 dB; 2 mm kalınlık - 43 dB; 30 mm kalınlık)

- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 4
- Ofisler, toplantı odaları, sınıflar ve eğitim ortamları veya koridorlar için idealdir.

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90																						
Storis (mm)		24, 30	24	24																						
Matmenys (mm)		600 x 600	600 x 600	600 x 600																						
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C																								
Svoris		8.6 - 10.6 kg / m ²																								
Spalva		 Balta																								
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.65 (H)}$ pagal EN ISO 11654 - Klasė C Dažnis <i>f</i> (Hz) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>α_p Board (24mm), Tegular 24/90, Tegular 15/90</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> </tr> <tr> <td>α_p Board (30mm)</td> <td>0.35</td> <td>0.40</td> <td>0.65</td> <td>0.85</td> <td>0.90</td> <td>0.95</td> </tr> </table> NRC = 0.70 pagal ASTM C 423					125	250	500	1000	2000	4000	α_p Board (24mm), Tegular 24/90, Tegular 15/90	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95	α_p Board (30mm)	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95
	125	250	500	1000	2000	4000																				
α_p Board (24mm), Tegular 24/90, Tegular 15/90	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95																				
α_p Board (30mm)	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95																				
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{43 dB}$ (30mm) pagal EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = \mathbf{41 dB}$ (24mm) pagal EN ISO 717-1 CAC = 43 dB (24mm) pagal ASTM E 413-10																								
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{25 dB}$ (30mm) pagal EN ISO 717-1 $R_w = \mathbf{24 dB}$ (24mm) pagal EN ISO 717-1																								
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84																								
Šviesos atspindėjimas		88%																								
Šilumos laidumas		$\lambda = \mathbf{0.075 W/mk}$ pagal EN 12667																								
Oro pralaidumas		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) pagal DIN 18177																								
Atsparumas drėgmiui		95% RH																								
Švirių pataplių klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1																								
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1																							
Valomumas		 																								
Tvarumas		 EN ISO 14021 36.9 - 37%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 www.blauer-engel.de/uz132																				

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.