



KNAUF



Knauf TOP FINISH

01.2021

KNAUF TOP FINISH

Enduit pelliculaire de finition

- Préparation facile
- Pâte homogène et sans grumeaux
- Facile à étaler
- Bonne adhérence
- Rendement élevé
- Durcissement uniforme
- Finition lisse



support.technique@knauf.dz
www.knauf.dz

Siège Social Oran

CW N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie
Boite Postale N°02, 31240 Boufatis, Oran, Algérie
Tél.: +213 (0) 41 76 34 70 / 71
Fax: +213 (0) 41 76 34 75 / 78

Bureau Alger

Zone d'activités, Lot 23 El Achour.
16043, Alger, Algérie

Bureau Sétif

Lot 36 N°21 Ras El ma, 19120
Ouled Saber, Sétif, Algérie



* Il est recommandé de prendre contact avec notre service technique

Caractéristiques techniques et mise en œuvre*

Domaine d'application

L'enduit à usage interne Knauf TOP FINISH est un enduit pelliculaire de finition.

Support

Il est destiné aux supports suivants : support en ciment, béton lisse très absorbant, plaque de plâtre brute avant peinture (ou autres habillages).

Composition

L'enduit pelliculaire de finition Knauf TOP FINISH se présente sous forme de poudre blanche constituée principalement de plâtre et d'additifs.

Mise en œuvre

Il suffit de saupoudrer l'enduit pelliculaire de finition Knauf TOP FINISH dans de l'eau propre conformément au taux de gâchage recommandé.

Laisser imbiber quelques minutes puis mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le support à enduire doit être sec et non pulvérulent (brosser énergiquement le support si nécessaire jusqu'à faire disparaître toute trace de poudre).

Si le support à enduire est un béton lisse ou un enduit plâtre non pulvérulent, il est nécessaire d'utiliser Knauf Betokontakt.

Si le support est non pulvérulent et très absorbant (type béton cellulaire), il est recommandé d'utiliser Knauf Stuc-primer.

Appliquer l'enduit à l'aide d'un plateau métallique en deux couches successives.

Épaisseur de mise en œuvre : environ 1 mm par couche.

Données techniques

Début de prise : >110 min

Fin de prise : >140 min

Gachage : 0,8 l / 1 kg soit 16 l / 20 kg

Finesse : 100µ<1%

Outils d'application

Manuellement :

Cuvelle en caoutchouc - plateau - truelle.

Mécaniquement :

Machine PFT RITMO POWERCOAT.

Rendement

1 sac de 20 kg donne environ 26 litres de mortier humide.

Appliqué en 1 mm = env. 26 m² par sac.

Stockage

Au sec, sur palettes.

A l'abri de l'humidité, la qualité du produit reste constante pendant env. 4 mois.

Normes et Certifications

■ Fabriqués selon la norme :

EN 13279-1 : 2008

Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles. | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Consulter immédiatement un médecin. | Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Nous vous recommandons de prendre contact avec nos services techniques pour plus d'informations.