




KNAUFCEILING
Solutions




SCHEMA TECNICA

Antaris



- Antaris è un pannello bianco laminato in fibra minerale che offre un assorbimento acustico di Classe A. Antaris garantisce protezione antincendio ed è una soluzione di controsoffittatura igienica.

- Eccellente assorbimento acustico (0.90 α_w)
- Elevato indice di riflessione luminosa (86%)
- ISO 5
- Ideale per aree di vendita al dettaglio, uffici e sale riunioni, locali impianti o aree di produzione

Dettagli dei bordi Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta		Board	Tegular 24/90		Tegular 15/90															
																				
Spessore (mm)		15	15	15																
Dimensioni (mm) Altre misure su richiesta		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600																
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C																		
Peso		2.9 kg / m²																		
Colore		 Bianco																		
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ a norma EN ISO 11654 - Classe A <table><tr><td>Frequenza f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 a norma ASTM C 423					Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000														
α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00														
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ a norma EN ISO 717-1 CAC = 29 dB a norma ASTM E 413-10																		
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ a norma EN ISO 717-1																		
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1 Classe A a norma ASTM E 84																		
Riflessione luminosa		86%																		
Conducibilità termica		$\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ a norma EN 12667																		
Resistenza all'umidità		95% RH																		
Camera sterile		ISO 5 a norma EN ISO 14644-1																		
Qualità dell'aria interna		 A+  E1 																		
Pulibilità		 																		
Sostenibilità		 EN ISO 14021 43%  EN ISO 14025  EC 1272/2008 Annex G  M1  www.blauer-engel.de/uz132																		

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale.
Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.