



Knauf Insulation B.V.

Dakota 7, 5126 RL, GILZE (NL)

KNAUFINSULATION

Contact

Mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

Tel: 0162 - 42 12 45

Website: knauf.com/nl-NL.

Adres:
Dakota 7
5126 RL, GILZE



Multifit 035 Glaswoldeken

v102, 2024-04-12

Fabrikant	Knauf Insulation B.V.
Type	Multifit 035.
Beoogd gebruik	voor het thermisch isoleren van houten vloer-, gevel- en hellend dakconstructies (renovatie).
.....	
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K))	0,035.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	2,25.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	2,85.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	3,40.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	4,00.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	5,00.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	80.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	100.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	120.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	140.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	160.
Dikte tolerantie (NEN-EN 823) (klasse)	T2.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Korte termijn wateropname (WS) (NEN-EN 1609) (kg/m ²)	≤1,0.
Lange termijn wateropname (WL(P)) (NEN-EN 12087) (kg/m ²)	≤3,0.
Luchtstroom weerstand (AFi) (NEN-EN 29053) (kPa.s/m ²)	5.
Materiaal	minerale wol (MW), glaswol.
Materiaal	minerale wol (MW).
Volumieke massa (kg/m ³)
Lengte (mm)	4.600.
Lengte (mm)	5.300.



Lengte (mm)	6.200.
Lengte (mm)	7.000.
Lengte (mm)	7.400.
Lengte tolerantie (l) (NEN-EN 822) (mm)	±2 %.
Breedte (mm)	1.200.
.....	