


ADAGIO HD⁺ 35 mm


Cielos de fibra mineral



Build on us.

- ADAGIO HD⁺ 35mm ofrece una superficie lisa, uniforme y duradera con una resistencia a los arañazos sin igual y el acabado blanco más brillante que pueden encontrar. Gracias a su excepcional permeabilidad al aire (sin efecto filtro), la superficie permanece más blanca y brillante durante un período más prolongado. La placa también proporciona un equilibrio entre absorción y atenuación del sonido, así como una alta reflectancia de la luz.
- Excelente absorción acústica (0,90 α_w) con una excelente atenuación del sonido (43 dB).
- Para otras opciones acústicas, consulte ADAGIO HD⁺ 19mm y ADAGIO HD⁺ 30mm.
- Excelente reflectancia de la luz: 88%
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold y Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideal para despachos individuales / privados, aulas, salas de lectura en el sector educativo.



Características		Información de Detalles						
Detalles de borde		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Espesor (mm)		35	35	35	35			
Dimensiones (mm)		610 x 610 625 x 625 1220 x 610 1250 x 625	610 x 610 625 x 625 1220 x 610 1250 x 625	610 x 610 625 x 625 1220 x 610 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
Sistema		Visible, desmontable - Sistema C		Visible, desmontable - Sistema C Visible - Bandraster, desmontable - Sistema I.3 Visible - Pasillos, desmontable - Sistema F.3		Semioculto plank, desmontable - Sistema I.3 Semioculto plank - Bandraster, desmontable - Sistema I.2 Semioculto plank - Pasillos, desmontable - Sistema F.2		
Peso		9.5 kg / m²						
Color		 Blanco						
Absorción de sonido		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ según EN ISO 11654 - Clase A						
		Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 según ASTM C 423						
Atenuación de sonido		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB según EN ISO 717-1		CAC = 44 dB según ASTM E 413-10				
Aislamiento acústico		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB según EN ISO 717-1						
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1						
Reflexión Lumínica		88%						
Conductividad térmica		$\lambda = 0.060$ W/mk según EN 12667						
Permeabilidad al aire		PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177						
Resistencia a la humedad		95% RH						
Sala limpia		ISO 4 según EN ISO 14644-1						
Calidad del aire interior		 A+	 E1	 IACG				
Tipo de limpieza								
Sustentabilidad		 EN ISO 14021 49.4% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1+ ARTS, EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132		