

K5 FLEX

דבק אריחים גמיש צמנטי



• דבק אריחים גמיש. סוג הדבק: C2TE, גמישות: S1

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 4004 מס' היתר 102970(54514).
- מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף.
- בעל תו ירוק מספר היתר 103164 (66627).

שימושים עיקריים

- הדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), כורכרית פסיפס, חרסינה ועוד.
- מתאים כחיפוי חיצוני ופנימי לכל סוגי המבנים, בהתאם למותר בתקנים הישראליים.
- להדבקה על גבי תשתיות כגון: קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק תאי מאושפר, הרבצה צמנטית, טיח צמנטי, לוחות AQUAPANEL, מדה מתפלסת ועוד.
- להדבקה על קירות ורצפות.
- קל ליישום ובעל עבירות גבוהה ביותר, שומר על תכונותיו בשינויים טרמיים.
- להדבקה בעובי 10-3 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות, יש להמתין 24 שעות בין שכבה לשכבה).

נתונים טכניים

- חוזק הדבקות לאחר טבילה במים: גדול מ-1 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות לאחר בליה בתנור: גדול מ-1 מגפ"ס.
- עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ- 2.5 מ"מ.
- הדבק סוג: C2TE S1.

- משקל מרחבי: 1.4 ק"ג/ליטר.
- משך הזמן החופשי: 30 דקות.
- משך שמישות לעבודה לאחר ערבול: כ-120 דקות.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגפ"ס.

הוראות הכנה ושימוש

הכנה התשתית:

- נקה היטב את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, דבק האריחים והאריחים עצמם.
- סוגי התשתית המתאימים הם: בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוק פומיס, בלוק תאי מאושפר, הרבצה צמנטית, טיח צמנטי, לוחות AQUAPANEL, מדה מתפלסת ועוד.
- יש לבדוק את חוזק הרקע לפני הדבק, בהתאם לגודל האריח ובהתאם לתקן הישראלי.

הכנה הדבק:

- יש לערבבל שק דבק 25 ק"ג עם 7-8 ליטר מים נקיים.
- נותנים לתערובת היבשה לשקוע ולהיספג כמה דקות ומערבלים במערבל חשמלי עד שמתקבלת תערובת אחידה, עבידה ונקייה מגושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות מערבלים שוב והדבק מוכן לעבודה.

יישום

- יש למרוח שכבה דקה של דבק בעזרת מרית חלקה (מאלג') על התשתית.
- יש למרוח על גבי השכבה הראשונה שכבה שנייה בעזרת מרית משוננת (מאלג') בזווית של 45 מעלות כלפי התשתית עד קבלת שכבה של 3-10 מ"מ.
- עומק השן המומלצת ע"פ גודל האריח.
- נדרש למרוח את גב האריח בשכבה דקה של דבק באמצעות מרית חלקה (מאלג').
- יש לטלטל בזמן ההנחה ולהצמיד בשיטת "רטוב על רטוב" ולהדק בעזרת פטיש גומי.
- שטח הכיסוי יהיה לפחות 85% מגב האריח. יש לוודא זאת אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת האריח שרק הונח.
- השאר פוגות (מישקים) פתוחות בהתאם לדרישת התקן, וייבוש מלא של הדבק.

הנחיות כללית ואזהרות

- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- טמפרטורת יישום C 5-35.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על C 35.
- הדבקת האריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.
- יש להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות 24 שעות או להזיז דברים כבדים כשבועיים לאחר העבודה.
- בהדבקה על גבי ריצוף קיים, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
- יש למרוח את גב האריח להידבקות טובה יותר.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.
- הדבקת האריחים תיעשה ע"פ תקן 1555 של מכון התקנים הישראלי.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

נתונים כלליים

הרכב: צמנט לבן חולות מובחרים, פולימרים ומוספים מיוחדים.

גוון: לבן.

אריזה: שק 25 ק"ג, 64 שקים במשטח.

אחסון: במקום מוצל ויבש.

חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים. אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.



אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ