

Randisolatiestroken van steenwol

Voor Brio droogvloerelemente

Technische fiche

12/2024



Productbeschrijving

Randisolatiestroken uit minerale wol, zijn stabiele randstroken gemaakt van onbrandbare steenwol.

Levering

L x b x d (mm)	Verpakking	Artikel n°
1200 x 100 x 10	100 ST / PAQ	00108502

Opslag

Droog bewaren.

Toepassingsgebied

- > Binnen
- > Droogvloer

Eigenschappen en meerwaarden

- > Randisolatiestroken uit minerale wol worden gebruikt voor droogvloerelementen Brio met of zonder brandwerende eisen. De randisolatiestroken worden aan alle opgaande onderdelen bevestigd om geluidsbruggen en contacten te vermijden die de isolatie-eigenschappen zouden kunnen aantasten.

RANDISOLATIESTROKEN VAN STEENWOL**Technische gegevens**

Benaming	Norm	Eenheid	Randisolatiestroken uit minerale wol
Klasse bouwmateriaal	-	Klasse	A1
Dichtheid	-	kg/m ³	≥ 90
Smeltpunt	DIN 4102-17	°C	≥ 1000

Opmerking:

Snijd de strook af na het plaatsen van de eindbekleding of na het vullen van de tegelsvoegen.

Knauf

Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Randisolatiestroken van steenwol/nl/12.24/K436/FT

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.