



## Knauf Renoband

Herstellen en vullen van barsten, scheuren en voegen

### Productbeschrijving

Gebruiksklare pasta, hoofdzakelijk samengesteld uit vinyl en acrylvulling.

### Opslag

12 maanden in gesloten originele verpakking. Bewaren op een koele, droge plaats (tussen + 5 en + 25 °C). Beschermen tegen vorst en extreme hitte.

### Verpakking

Emmer van 1 l, 4 l of 10 l

### Toepassingsgebied

- Voor het afwerken, repareren en vullen van gaten, stabiele scheuren en voegen in gipswanden en op diverse ondergronden
- Ook geschikt voor het gladmaken van plaatselijke onregelmatigheden van de oppervlakte

### Eigenschappen

- Voor binnen- en buitengebruik (moet beschermd worden met 2 lagen verf indien buiten geplaatst)
- Gebruiksklaar
- Uitstekende verwerking
- Elastisch en soepel product
- Gemakkelijk te schuren
- Zeer geringe krimp

### Uitvoering

#### Ondergrond

Knauf Renoband is geschikt voor alle absorberende en/of licht poreuze ondergronden. Het product is dus niet geschikt voor metaal, plastic, glas of andere gladde, niet-absorberende oppervlakken.

Stofdeeltjes en loszittende restjes in de toepassingszones verwijderen.

Op krijtende oppervlakken (oud gips, bastaardpleister ...) eerst Knauf Diepgrond gebruiken om de ondergrond te fixeren.

Als er diepere gaten zijn (> 4 cm), moeten die op voorhand worden opgevuld, zodat ze binnen 2 à 3 cm van het afgewerkte oppervlak komen te liggen. In dit geval kan in binnenbereik een gipsgebonden vulpleister worden gebruikt, zoals bv. Knauf Superfiller of Knauf Snelgips. In buitenbereik, een mortel gebruiken op basis van cement zoals Knauf Snelcement en laten drogen alvorens Knauf Renoband aan te brengen.

#### Toepassing

De temperatuur van de ondergrond moet tussen min. 5 °C en max. 32 °C liggen.

Knauf Renoband wordt aangebracht met een spatel of een roestvrij stalen mes.

Het product licht mengen voor gebruik.

Indien het product te droog is, kan er al mengend een klein beetje water aan worden toegevoegd. Met een spatel van aangepaste grootte overvloedig aanbrengen door het product recht in de barsten te duwen met afwisselende bewegingen.

Van beneden naar boven parallel aan de barst vlakzetten.

Lagen van 5 à 30 mm garanderen het beste resultaat.

Product dat begint uit te drogen niet meer gebruiken.

#### Droogtijd

30 minuten tot 3 uur, volgens de dikte van het gebruikte pleister en de vochtigheidsgraad. De volledige en definitieve verharding wordt na 7 dagen bereikt.

Zelfs na volledige uitharding behoudt Knauf Renoband een zekere mate van elasticiteit.

#### Bijzondere aanwijzingen

Overwerktijd (bij 20 °C en 65 % RV) van +/- 2 uur met latexverf op waterbasis, +/- 24 uur met olieverf op solventbasis.

Bij afwerking met satijn- of glanzende muurverven kunnen er glansverschillen in de afwerking optreden. Dit is te wijten aan de verschillende structuur van de ondergrond tussen de reparatie en de rest van het oppervlak. Een testtoepassing wordt daarom aanbevolen.

Het gebruik van een dekkende verfprimer vóór de definitieve verflaag kan worden overwogen om dit risico te verminderen. Neem in dat geval contact op met de verffabrikant om het juiste product te gebruiken.

Als Knauf Renoband wordt bedekt met een matte latex, moet die licht worden geschuurd met een zeer fijne korrel voordat de bedekking wordt aangebracht.

Bij het overschilderen van Knauf Renoband met schimmelwerende verf kunnen scheuren ontstaan.

Bij reparaties in vochtige ruimten moet Knauf Renoband na volledige droging met waterdichte verf worden overschilderd.

Knauf Renoband mag niet worden gebruikt op plaatsen met regelmatig spatwater (douches, enz.)

In buitenbereik, de reparatie gedurende 72 uur beschermen tegen regen en vervolgens 2 lagen verf aanbrengen die geschikt zijn voor buitengebruik.

Door de dunheid en flexibiliteit van het product is schuren niet nodig. Als de vlakheid echter moet worden gecorrigeerd, moet een zeer fijn papier worden gebruikt (boven korrel 400). Gereedschap en recipiënten moeten onmiddellijk na het aanbrengen met schoon worden gereinigd.

### Technische gegevens

<b>Kleur</b>	wit
<b>Volumieke massa</b>	0,423 kg per liter

### Veiligheidsinstructies

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Bij accidenteel contact met de ogen een arts raadplegen
- Het inademen van eventuele stofdeeltjes bij het schuren vermijden
- Zie onze veiligheidsfiche die beschikbaar is op onze website <https://knauf.be/nl/product/renoband>.

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.