



אבקת שפכטל UNIFLOTT

אבקת שפכטל (מרק) ייחודית, לאיחוי ידני של מישקים במערכות של קירות ותקרות גבס.

תכונות

- אבקה מוכנה לשימוש
- ערבוב ללא גושים
- בעל כושר הדבקות גבוה
- נוח מאוד למילוי
- נוח לשפשוף ידני או ממוכן
- התחזקות מהירה של החומר
- ייבוש מהיר
- התכווצות מועטה בעת הייבוש
- סדיקה ושקיעה אפסית
- ניקוי נוח של כלי העבודה

תחומי יישום

UNIFLOTT הוא חומר למילוי חיבורים בין לוחות גבס אורבונד בעלי חתך מרובע בקירות ובתקרות, למילוי באזור חיבור לוחות גבס מחוררים כדוגמת Knauf Cleaneo, למילוי חורים, סדקים והכנה לצבע.

המלצה

רצוי לחזק את השפה החתוכה בסרט חיבורים. מומלץ להשתמש ב-UNIFLOTT בשילוב סרט נייר.

חומר

UNIFLOTT הוא חומר אבקתי ייחודי, בעל שיפורים טכניים בעזרת תוספים סינטטיים. מיועד למילוי מישקים בין לוחות גבס. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות הכנה ושימוש לפני יישום

הכנה לפני יישום

נדרש להתקין את לוחות הגבס על גבי הקונסטרוקציה.
נדרש לנקות מאבק ולכלוך את האזור בו מיישמים את ה-UNIFLOTT.

ערבוב

יש לפזר את אבקת ה-UNIFLOTT לתוך מים נקיים עד מתחת לקו המים בקירוב (לכל היותר 2.5 ק"ג לתוך כ-1.2 ליטר מים).

לאחר מכן יש לערבב בכף טיחים מבלי להוסיף כל חומר אחר עד לקבלת תערובת הומוגנית ויציבה.

יישום

מומלץ ליישם לפחות שתי שכבות, בהתאם לאיכות פני השטח הנדרש.

יש למלא מישקים, ולהסיר את המילוי התפוח (הבולט) לאחר 50 דקות. יש ליצור מעבר חלק ומישורי אל משטח הלוח בעת יישום השכבה השנייה, בעזרת כף טיחים או מרית רחבה.

יש למלא גם את ראשי הברגים.
אין להשתמש בחומר חיזוק. יש להסיר בליטות קטנות מיד לאחר ההתקשות. יש לשייף במכונת שפשוף או בנייר שפשוף לאחר הייבוש. יש לנקות את הכלים והמיכלים לאחר השימוש.

זמן יישום

ההתקשות מתחילה כ-45 דקות לאחר היישום (בטמפרטורה של 20°C). בטמפרטורות נמוכות ניתן לצפות לזמן יישום קצר יותר, בעוד שבטמפרטורות גבוהות זמן היישום יתארך. זמן היישום יתקצר אם משתמשים בכלים ובמיכלים שאינם נקיים. אין להשתמש בחומר שהתקשה ואין לנסות להחזיר לו את הגמישות על ידי הוספת מים או בחישה כדי להשמיש אותו בחזרה (גם אם הוא נראה ראוי לשימוש חוזר).

טמפרטורת היישום / אקלים

בעת היישומים יש להקפיד על טמפרטורה של $5-35^{\circ}\text{C}$.

תצרוכת חומר

מילוי מישקים היקפיים: בקירוב 0.15 עד 0.25 ק"ג למטר אורך מישק, בהתאמה לעובי החיפוי.

מארז

שק במשקל 5 ק"ג.

אחסון

יש לאחסן את השקים בחלל יבש על גבי משטחי עץ. יש לסגור היטב שקים שניזוקו או נפתחו כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם ויש להשתמש בהם ראשוניים. ניתן לאחסן את החומר למשך 12 חודשים.

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

www.orbond.co.il

טלפון: 03-6342853

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597

orbond@orbond.co.il

פקס: 03-6342894

