



Fliseklæber Quick

Se artikelnr. og EAN i skema

09/2020

Fliseklæber Quick

Anvendelsesområder

- Til vægge og gulve indendørs og udendørs.
- Til lægning af keramiske væg- og gulvbelægninger og ikke-gennemsigtige natursten. Den er især velegnet til porcelænsfliser.
- På alle almindelige underlag: keramiske fliser, letbeton og mursten samt isoleringsplader og lette plader af mineralfiber, polystyren, polyurethan m.m.
- For områder, hvor hurtig adgang er påkrævet, f.eks. trapper, korridorer, sanitetsrum osv. Den er også velegnet til reparationsarbejde som f.eks. individuelle fliser, der skal udskiftes.
- Specielt velegnet til områder med øget termisk belastning (gulvvarme, altaner, terrasser) og andre kritiske underlag.
- Ideel for klæbning af fliser på fliser uden brug af primer.

Produktegenskaber:

- Stærk, meget fleksibel og hurtighærdende, polymermodificeret vandhærdende fliseklæb.
- Ekstrem hurtig hærdende, gang- og fugetør efter kun 3 timer.
- Høj vedhæftning og klæbeevne.
- Med officielt testcertifikat: overholder kravene til C2FT S1 (Hurtig hærdende cementbaseret mørtel til øgede krav med reduceret glidning) i henhold til DS/EN 12004.

Tekniske data

Anvendelsestekniske data	Værdi
Lagtykkelse	Fra 2 - 5 mm
Bearbejdnings/underlagstemperatur	+5°C til +25°C
Blanding 5 kg. væg	1,2 l - 1,4 l vand
Blanding 5 kg. gulv	1,5 l - 1,7 l vand
Hviletid	5 minutter
Bearbejdningsstid*	ca. 45 minutter
Åbentid*	ca. 15 - 20 minutter
Korrigeringsstid*	ca. 10 - 15 minutter
Gang- og fugetør efter*	ca. 3 timer
Belastningstør efter*	ca. 7 døgn
Temperaturbestandighed	-20°C til +80°C
Kodenummer	0-3 (1993)

*Vejledende værdi ved +23°C og 50% relativ fugtighed

Forbrug

Fliseformat	Størrelse af tandspartel	Forbrug
Mindre end 10 cm	min. 4 mm	ca. 1,5 kg/m ²
10 - 20 cm	6 mm	ca. 2,2 kg/m ²
20 - 30 cm	8 mm	ca. 2,9 kg/m ²
Større end 30 cm	max 10 mm	ca. 3,6 kg/m ²

Materiale tekniske data

Materialebasis	Tørmørtel af cement, trassmel, kvartssand og lette fyldstoffer.
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato i uåben original emballage
Opbevaring	Tørt og køligt
Emballage	1 kg. eller 5 kg.

Ident.-Nummer/EAN kode:

1 kg	686787/ 4006379137022
5 kg	686864/ 4006379137336

Klargøring:

Ved lægning af fliser på gulve med gulvvarme må varmen ikke være tændt. Underlaget skal have en temperatur mellem +5°C og +25°C. Husk på følgende inden montering af fliser på trægulve eller spånplader. Det frarådes at lægge fliser direkte på trægulve. Inden lægning af fliserne skal gulvet stabiliseres med en Knauf gulvgipsplade eller spartles med Knauf Selvnivellerende gulvspar-telmasse Fiberforstærket i et lag på mindst 10 mm tykkelse.

Forbehandling:

- Stærkt sugende underlag som letbeton, kalksandsten osv. skal forbehandles med Knauf Hæftegrunder (blandet med vand i forholdet 1:4).
- Sugende underlag som cement, gips- og fibergipsplader osv. skal forbehandles med Knauf Hæftegrunder (blandet med vand i forholdet 1:2).
- Træunderlag grundes med Knauf Hæftegrunder (blandet med vand i forholdet 1:1).
- Ikke sugende underlag som eksisterende keramiske fliser, terrazzo og støbeasfalt forbehandles med Knauf Hæfte grunder (ufortyndet).

Blanding:

Brug altid rene blandekar. Bland 5 kg Knauf Fliseklæber Quick i 1,2 l til ca. 1,4 l (vægge) eller i 1,5 l – 1,7 l (gulve) i koldt rent vand og omrør massen med et piskeris (Se skema) indtil den er jævn, fri for klumper og har den ønskede konsistens. Justér konsistensen efter behov ved at tilsætte mere vand eller mørtel. Lad massen hvile i 5 minutter og omrør derefter igen. Bland ikke mere masse, end der kan bruges inden for 45 minutter.

Arbejdsanvisning:

Påfør et tyndt 100% dækkende lag Knauf Fliseklæber Quick med spartel (kontaktlag). Træk derefter fliseklæben ud til den ønskede tykkelse med en tandspartel. Vælg en egnet tandstørrelse afhængigt af underlagets jævnhed, flisernes størrelse og profileringen på flisernes underside. Anbring fliserne i fliseklæben og tryk dem fast.

For at undgå hulrum ved lægning af gulve med stor slidbelastning og udendørs gulve skal fliseklæben enten påføres flydende eller med 100% mørteldækning både på underlaget og på undersiden af fliserne. Tør straks evt. spildt fliseklæb væk med en fugtig svamp. Ved skinddannelse på fliseklæben må denne fjernes, og ny fliseklæb trækkes ud (mærk med en finger). Lad fliseklæben tørre helt inden fugning (se skemaet).

Yderligere oplysninger:

- Ved høj temperatur, stærk ventilation, direkte sollys og opvarmet underlag kan bearbejdnings- og tørretiden forkortes.
- Ved lavere rum- og underlagstemperaturer samt høj luftfugtighed forlænges bearbejdnings- og tørretiden.
- Sluk for gulvvarmen 24 timer før arbejdet påbegyndes eller sænk varmen til +15°C i koldt vejr. Gulvvarmen kan tidligst tages i brug 7 dage efter fliselægningen. Gulvvarmen bør herefter gradvist øges.
- Efterlad plads til elastiske fuger ved monteringen af fliserne (f.eks. i hjørner, mellem væg og gulv og mellem fliser og dørkarme). På store udendørs flader skal der indlægges 10 mm brede dilatationsfuger med 2,5-5 meters mellemrum (afhængigt af belægning og solindfald). NB! Bygningens eksisterende dilatationsfuger skal altid overholdes.
- Ved montering af fliser på eksisterende keramiske fliser skal underlaget først rengøres omhyggeligt.
- Størknet Knauf Fliseklæber Quick må ikke røres ud eller blandes med yderligere vand eller tørtmørtel for at kunne bearbejdes igen.
- Knauf Fliseklæber Quick må ikke blandes med andre materialer end rent, koldt vand.
- Rengør værktøjet med vand umiddelbart efter brug.
- For mere information besøg www.knauf.dk