

## Uniflott Finish импрегниран

Готова за употреба, импрегнирана фина шпакловъчна маса за финашна обработка



### Области на приложение:

- За **стени и тавани**.
- За употреба на **закрито**.
- За използване в **жилищни влажни помещения** (кухни, душови пространства, бани и др.)
- **Готова за употреба, импрегнирана фина шпакловъчна маса за окончателно шпакловане** на импрегнирани фуги на гипсови плоскости след предварително **основно шпакловане** с *Knauf Uniflott импрегниран* в системата **Uniflott**.
- Включително за **цялостно шпакловане на повърхности (до Q4) и изглаждане на груби основи**.

### Характеристики на продукта:

- Нанася се **лесно** благодарение на гладката консистенция.
- **Много ниски нива на емисии**, потвърдено от **EMICODE EC1-Plus**.
- **Много лесен за шлифване**.
- **Бързосъхнещ**.
- **Зелен цвят**, съчетан с импрегнираните плоскости за мокри помещения.
- **Готов за употреба**, без изчакване за смесване и узряване.
- **Отговаря** на характеристиките на продукта съгласно **DIN БДС EN 13963**.

## Технически данни:

### Технически данни за приложение

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| За употреба на:                            | закрито                                                                                    |
| Температура на обработка:                  | + 10°C до +30°C                                                                            |
| Максимална дебелина на слоя:               | 0 – 3 мм                                                                                   |
| Време за обработка:                        | материалът се втвърдява с изсъхването                                                      |
| Разход в системата Uniflott:               | ок. 160-180 g / линейен метър фуга<br>1,7 – 1,8 kg / m <sup>2</sup> на mm дебелина на слоя |
| Опаковка в системата Uniflott:             |                                                                                            |
| - 6 кг опаковка                            | ок. 35 линейен метър фуга                                                                  |
| Време за изсъхване на mm дебелина на слоя: | ок. 5 часа                                                                                 |
| Цвят в изсъхнало състояние:                | зелен                                                                                      |

\*Ориентировъчни стойности при +23°C и 50% относителна влажност на въздуха

### Технически данни за материала

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материална основа:               | Синтетична дисперсия, комбинация от минерални пълнители с фини частици на калциево-сулфатна основа и подобрители |
| Срок на съхранение:              | ок. 12 месеца                                                                                                    |
| Условия на съхранение:           | На хладно и сухо място. Предпазвайте от замръзване, високи температури и пряка слънчева светлина.                |
| Варианти за доставка:            | 6 кг PE кофа                                                                                                     |
| Идентификационен номер/ EAN код: | 6 кг: 705978 / 4006379138777                                                                                     |

## Основа:

Основата трябва да бъде стабилна, твърда, водоустойчива, суха, здрава, чиста, без прах и освобождаващи агенти. Отстранете остатъците, които намаляват адхезията.

При силно абсорбиращи основи (напр. порест бетон) нанесете грунд *Knauf Haftemulsion* и оставете грунда да изсъхне. Бетон се грундира с *Knauf Betokontakt*.

Гипсовите плоскости трябва да са здраво монтирани върху носеща основа, сухи, чисти и без прах в областта на фугите. Предварително запълнените фуги с *Knauf Uniflott импрегниран* трябва да са втвърдени и да са добре изравнени с повърхността на плоскостите.

Запълнете празните пространства с *Knauf Uniflott импрегниран*.

## Смесване:

Разбъркайте добре *Knauf Uniflott Finish импрегниран* в кофата. Използвайте чист съд/инструмент.

## Обработка:

Основно шпакловане

За целта разбъркайте *Knauf Uniflott импрегниран* и го оставете да отлежи за кратко. Запълнете фугите с *Knauf Uniflott импрегниран* и изтеглете рязко шпакловъчната маса с шпакла с бит на дръжката. След около 60 минути отстранете излишния материал (изпъкналите зони).

Окончателно шпакловане

След това се извършва окончателното шпакловане с *Knauf Uniflott Finish импрегниран*. За целта нанесете *Knauf Uniflott Finish импрегниран* на маламашка и изтеглете широко, докато се получи равномерна повърхност на фугата.

В зависимост от необходимото качество на повърхността може да е необходимо работната операция да се извърши няколко пъти. Когато нанасяте няколко слоя, предишният слой трябва да е напълно изсъхнал.

След като изсъхне напълно, фугата или повърхността може да се шлифова с ръчен шлайф или шлайф с телескоп. *Knauf Uniflott Finish импрегниран* може да се шлифова с налична в търговската мрежа шкурка (едрина  $\geq 120$ ). Отстранете праха.

Пълноплощно нанасяне или изглаждане на груби основи

Нанесете *Knauf Uniflott Finish импрегниран* с маламашка или изглаждаща маламашка с дебелина до 3 мм и разнесете/изтеглете рязко върху основата. След като първият слой изсъхне, може да е необходимо да се извърши второ шпакловане, за да се постигне равна повърхност.

## Обработка на повърхността

Преди по-нататъшно нанасяне на покрития и облицовки (тапети) повърхността трябва да се грундира в съответствие с информационен лист 6 (Merkblatt 6) на BVG „Предварителна обработка на повърхности от гипсови плоскости за последващо нанасяне на повърхностно покритие или облицовка“.

Шпаклованата повърхност може да се боядисва директно с боя за гипсокартон Knauf, като не е необходимо предварително грундиране. Ако боядисването ще се извършва с налична в търговската мрежа боя, е необходимо предварително грундиране с Knauf Tiefengrund (Дълбокопроникващ грунд).

Преди нанасяне на мазилка – се грундира с *Knauf Putzgrund* (при използване на *Knauf Royal-Fertigputz* и *Knauf Mineralputz Diamant*), съотв. *Knauf Sperrgrund* (при използване на *Knauf EASYPUTZ*).

Зоните, застрашени от пръски вода, трябва да се уплътнят във влажните помещения с хидроизолация за плочно хидроизолиране *Knauf Flächendicht*, в ъглите и тръбите с хидроизолираща лента *Knauf Flächendichtband*, съотв. трайно еластично уплътнение за тръбни проходи *Knauf Dichtmannschette* и във вътрешните ъгли в душови пространства с уплътнителни ъгли *Knauf Dichtecke*.

Преди да поставите тапети нанесете наличен в търговската мрежа грунд. Може да се използват само лепила с метилцелулоза в съответствие с информационен лист № 16 на BFS, „Технически указания за работа с тапети и лепене“, Франкфурт на Майн, издаден от Федералния комитет за бои и защита на материалните ценности.

След полагането на хартиени тапети и тапети от стъклени влакна и нанасянето на мазилки със синтетична смола и с целулоза, осигурете бързото им изсъхване чрез достатъчна вентилация.

- Допълнителни указания:**
- Температурата в помещението и на основата не трябва да пада под +10°C и не трябва да надвишава +30°C. По-ниските температури удължават времето за обработка, а по-високите го съкращават. Избягвайте пряка слънчева светлина и образуване на течение.
  - Температура/климатични условия за обработка: Шпакловайте едва когато няма големи промени в дължината на гипсовите плоскости, дължащи се на промени във влажността или температурата.
  - Непочистените съдове и инструменти също съкращават времето за обработка.
  - Никакви други материали не трябва да се смесват с *Knauf Uniflott Finish импрегниран*.
  - След употреба почиствайте инструментите с вода.
  - Допълнителни съвети и инструкции, както и актуална информация за продукта, може да намерите на нашия уебсайт [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy).

## Ограничения на приложението

*Knauf Uniflott Finish импрегниран* не трябва да се нанася върху фуги и повърхности, които ще се облицоват с плочки. Тук е достатъчно да се извърши основно шпакловане с *Knauf Uniflott импрегниран*.

Не трябва да се използва в открити пространства.

## This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Издание: 06. 2025 г.

Правото на технически промени е запазено за „Кнауф България“ ЕООД. Валидно е съответното актуално издание. Гаранцията, предоставена от „Кнауф България“ ЕООД са отнася единствено за качеството на материала на „Кнауф България“ ЕООД. Конструктивните, статичните и строителнофизичните качества на системите на „Кнауф България“ ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени от „Кнауф България“ ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности и в случай на отклонения от зададените условия, не могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености.

Всички права на интелектуална собственост за запазени и принадлежат на „Кнауф България“ ЕООД. Промени, издаване, използване, размножаване, разпространение и фотомеханични копия, включително и във вид на извадки, могат да се извършват само с изрично предварително разрешение от „Кнауф България“ ЕООД.