



Pahtlid

K467a.ee

Tooteleht

04/2023



Uniflott Finish

Kasutusvalmis kipsplaatvuukide viimistluspahtel

Toote kirjeldus

Knauf Uniflott Finish on peenpahtel kipsplaadivuukide lõplikuks silumiseks Uniflott-süsteemis. Kasutusvalmis 3A-tüüpi polümeeripõhine peenpahtel.

Koostis

Sünteeiline dispersioon peeneteraliste mineraalsete kaltsiumsulfaat täiteainete ja tasandusainete segu.

Ladustamine

Hoida jahedas ja kuivas kohas kuni 12 kuud. Hoida eemal külmast ja kõrgetest temperatuuridest ja otsese päikesevalguse eest!

Kvaliteedi tagamine

Toode on läbinud tüübikontrolli vastavalt EN13963 standardile ja tootmisprotsessi kontrollitakse pidevalt. Tootel on CE-märgistus.

Omadused ja eelised

- Kasutusvalmis
- Elastne
- Lihtne kasutada
- Lihvitav
- Madala emissiooniga (kinnitatud EMICODE EC1^{PLUS})
- Kuivab kiiresti
- Värvus pärast kuivamist: lumivalge
- Käsitsi kasutamiseks
- Sisetöödeks



Kasutusvalmis kipsplaatvuukide viimistluspahtel

Kasutusala

Knauf Uniflott Finish on mõeldud siseseinte ja -lagede pahteldamiseks. Pahtel on mõeldud kipsplaadi vuukide lõplikuks pahteldamiseks pärast aluspinna eelnevat pahteldamist Knauf Uniflotiga Knaufi juhendite järgi. Sobib ka kipsplaatide (kuni kvaliteedistandardini Q4), igat tüüpi mineraalpahtlite, krobliste ajalooliste pahtlite, sileda müüritise ja krobliste aluspindade silumiseks täispinnaliselt.

Pealekandmine

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, kandeõimeline, puhas, tolmuvaba, vaba lahtisest osakestest ja muudest kleepuvust vähendavatest jääkidest.

Aluspinna ettevalmistamine

Suure imamisvõimega aluspinnad krunditakse Knauf Tiefengrundi või Knauf Haftemulsioniga (lahjendatuna 1:4 veega) ja lastastakse kuivada. Betooni tuleb töödelda Knauf Betokontaktiga. Kipsplaadid peavad olema kindlalt kinnitatud karkassi külge ja olema kuivad, puhtad ja tolmuvabad. Knauf Uniflotiga eeltäidetud vuugid peavad olema kõvenenud ja tasandatud kipsplaadi pinnaga.

Kasutamine

Kasutage puhtaid tööriistu!

Kipsplaadivuukide pahteldamine – esmalt täita vuuk pahtliga Knauf Uniflott (sõltuvalt plaadiservadest lindiga või ilma) ja lasta taheneda. Pärast ~ 60 min möödumist vajadusel lõigata pahtlilabidaga maha pinnal olevad kõrgemad konarused. Segage Uniflott Finish korralikult ämbris enne kasutamist.

Seejärel katta vuuk laiemalt pahtliga Uniflott Finish. Lasta pinnal kuivada ja vajadusel lihvida (lihvimispaaberiga ≥ 120).

Pinna pahteldamine - kanda pinnale laia pahtlilabidaga kuni 3 mm paksune kiht ja siluda tasaseks. Vajadusel pärast kuivamist pahteldamist korrata. Lõpus pind lihvida.

Juhised!

Pahteldamist võib alustada ainult siis, kui ruumi tingimused on kooskõlas Knaufi plaatide töötlemise eeskirjadega - niiskus ja temperatuur on normaalsetes piirides. Määratud töövahendid ja tööriistad lühendavad töötlemisaega.

Temperatuur

Õhu- ja pinnatemperatuur peavad kasutamise ajal olema $+10\text{ °C}$ kuni $+30\text{ °C}$. Madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega ja kõrgemad temperatuurid lühendavad seda.

Kuivamine

Normaalingimustes kuivamisaeg 1 mm paksuse kihi puhul on ~5 h.

Pärast pikemat kuivamisaega muutub valmis Uniflott Finish pahtel kõvaks ja vastupidavaks.

Kuivamise ja pealekandmise ajal tuleb vältida otsest päikesevalgust ja tõmbetuult. Kuivamisaeg sõltub aluspinna imamisvõimest, õhutemperatuurist ja ruumi niiskusest.

Puhastamine

Töövahendid pesta veega kohe pärast kasutamist.

Pinna ettevalmistamine värvimiseks või viimistlemiseks

Enne pinna edasist viimistlemist tuleb pind kruntida.

Pinda võib pärast kruntimist Knauf Tiefengrundiga värvida. Kui kasutada Knauf Easyputz-i, tuleb pind enne krohvimist kruntida Knauf Sperrgrund-iga.

Enne tapeetimist tuleb pind kruntida tapeeditootja poolt soovitatud kruntvärviga (järgides nende juhiseid). Kasutada võib ainult metüülselluloosliimi.

Pärast paber ja klaasriidest tapeetide, sünteetiliste vaikude ja tsellulooskrohvide pealekandmist tagage kiire kuivamine ventileerides ruumi.

Juhised!

Knauf Uniflott Finish-ile ei tohi lisada teisi materjalidele, kuna need võivad toote omadusi oluliselt muuta!

Muud juhised

Silma sattumise korral loputage silmad rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Käesolev tooteleht kirjeldab materjali otstarvet ja juhiseid tööde teostamiseks, kuid see ei asenda teostaja oskusi. Lisaks nendele soovitusetele tuleb tööd teha vastavalt ehitusnõuetele. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid see ei garanteeri selle kasutamise viise ja tingimusi.

Kahtluse korral katsetada toote sobivust. Käesolev tooteleht tühistab eelmiste tootelehtede väljaanded.

Tööohutus ja jäätmekäitlus

Jäätmeklassi kood: 17 09 04 (vt materjali ohutuskarti)

Tehniline info

Nimetus	Ühik	Väärtus/suurus
Tüüp	–	3A
Kihi paksus	mm	0 - 3
Kuivamisaeg 1 mm korral	h	~ 5
Värvus peale kuivamist	–	Lumivalge
Tuletundlikkus	–	A2-s1, d0
Kasutustemperatuur	°C	+10 kuni +30

Tehnilised andmed mõõdetud +23 °C temperatuuri ja 50% suhtelise niiskuse korral.

Kulu

Nimetus	Ühik	Väärtus
Uniflott Finish / meetri kohta	g/m	160 - 180
1 mm kihi kohta	kg/m ²	1,7 - 1,8
1kg Uniflott Finishist vuugi jooksvat meetrit	m	~ 6,25

Tarneinfo

Nimetus	Pakendus	Tootekood	EAN
Uniflott Finish	4 kg	00496460	4006379081660
	8 kg	00129801	4006379072927
	20 kg	00206481	4006379075942

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

▶ Tel.: (+372) 651 8697

▶ info-ee@knauf.com

▶ www.knauf.ee

Tootja: Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Postfach 10, D-97343 Iphofen.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.