




KNAUFCEILING
Solutions




DATU LAPA

AMF THERMATEX® Thermofon



- AMF THERMATEX® Thermofon ir gluda, balta laminēta apdare un mūsdienīgs dizains. Tas nodrošina augstu skaņas absorbciju, lai uzlabotu akustisko komfortu.

- Augsta skaņas absorbcija (0,80(H) α_w)
- Lieliska gaismas atstarošana (88%)
- ISO 4
- Ideāli piemērots birojiem, klasēm un mācību telpām

Malu veidi Citi malu veidi pēc pieprasījuma		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Biezums (mm)		15	15	15														
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C																
Svars		2.9 kg / m²																
Krāsa		 Balts																
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 α_w = 0.80 (H) atbilstoši EN ISO 11654 - Klase B <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 atbilstoši ASTM C 423			Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00												
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 28 dB atbilstoši EN ISO 717-1 CAC = 29 dB atbilstoši ASTM E 413-10																
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 R_w = 13 dB atbilstoši EN ISO 717-1																
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1 Klase A atbilstoši ASTM E 84																
Gaismas atstarošana		88%																
Siltumvadītspēja		λ = 0.040 W/mk atbilstoši EN 12667																
Mitrumizturība		95% RH																
Tīrā telpa		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1																
Iekštelpu gaisa kvalitāte		   A+ E1																
Tīršana		 																
Ilgspējība		     42% www.blauer-engel.de/uz132																