

## CORRIDOR

FRI SPÄNNVIDD, DEMONTERBART AKUSTISKTAK

- ✓ Exceptionellt snabb och enkel montering
- ✓ Enkel takplanering
- ✓ Enkel åtkomst för montage
- ✓ Idealisk för korridorer och trånga utrymme
- ✓ Hållbart

### UTMÄRKANDE DETALJER






- Självbärande tak
- Fri spännvidd upp till 2,4 m
- Inget upphängningsgaller krävs
- Rektangulära plattor

### HÅLLBAR PRODUKT:

- Tillverkad av gips
- Naturligt och säkert material
- 100% återvinningsbart
- Förbättrar inomhusmiljön
- Ommålningsbar utan förlust av akustik



## PRODUKTVARIANTER

<b>KANTUTFORMNING</b>	 <p><b>KANT D</b> (falsad och räfflad kant) Panel med fri spännvidd med synlig kant i kortändan</p>			
<b>PERFORERINGS-MÖNSTER</b> Finns även utan perforering (Regula)				
<b>PERFORERING</b>	<b>MICRO</b> Kvadrater 3×3 mm c/c 8,33 mm	<b>GLOBE</b> Cirklar Ø 6 mm c/c 15 mm	<b>QUADRIL</b> Kvadrater 12×12 mm c/c 30 mm	<b>TANGENT</b> Rundade rektanglar 4x14 mm c/c 10/20 mm
<b>PERFORERINGSGRAD, %</b>	10,6	10,6	14,2	21,3
<b>NRC, vid 200 mm, ingen mineralull</b>	0,60	0,65	0,65	0,75
<b>NRC, vid 200 mm, 50 mm mineralull</b>	0,75	0,70	0,80	0,95
<b>ALPHA-W, vid 200 mm, ingen mineralull</b>	0,65	0,60	0,60	0,80
<b>ALPHA-W, vid 200 mm, 50 mm mineralull</b>	0,75	0,65	0,75	0,95
<b>LJUSREFLEKTION, %</b>	72,1	72,8	75,1	70,9
<b>STORLEK, mm</b>	Standard	400 x 1200/1800/2400 x 9,5		-
	Övriga alternativ	300 x 1200 - 2400 x 9,5 400 x 1200 - 2400 x 9,5		
<b>VIKT PLATTA, kg/m<sup>2</sup></b>	11,66 - 12,69 kg/m <sup>2</sup>			
<b>YTBEHANDLING</b>	Framsida: Vit akrylfärg, RAL 9003, glans 5, Baksida: Akustiskfilt Finns i andra färger på begäran  Finns även med hygienisk Medifend yttfärg på begäran, Medifend har antibakteriell och fungistatisk effekt, Testad enligt DIN ISO 846, metod B och B'.			
<b>SYSTEMKOMPONENTER</b>	1) Takpanel i gips 2) Flexprofil 3) Väggekonsol 4) Pendel			
<b>CERTIFIKAT/DOKUMENTATION</b>	1) Miljövarudeklaration 2) FDES – livscykelanalys 3) Dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö (DIM) 4) ISO 16000-9 Utsläpp av VOC 5) Produktsäkerhet, UL-listad R26164			

## PRODUKTEGENSKAPER

**BRANDTEKNISK MATERIALKLASS**

A2-s1, d0

**INOMHUSMILJÖ**

Dansk Indeklima Märkning (DIM), deklarerat tidsvärde: 10 dygn  
Partikelemission: Låg  
Luftrening med Cleaneo teknik.

**RUMSKLIMAT**

Kan användas i miljöer med:  
- konstant 70% RF vid 25°C  
- periodiskt 90% RF vid 30°C (kortvarigt)  
- omgivningstemperatur upp till 50°C

**BÄRFÖRMÅGA**

Upp till 3 kg per platta (vid max. 2 mm avvikelser).

**HÅLLFASTHET**

Glasfiberarmerad gipsskiva. Hög tryckhållfasthet. Hög densitet på gipsskiva ger stabilitet undertak.