



K451.hr



Tehnički upustvo

04/2018

K451.hr Knauf Tiefengrund

Materijal, područje primjene, svojstva, obrada

Materijal

Sastav

Knauf Tiefengrund - bez otapala - je vodena disperzija umjetnih smola.

Skladištenje

Knauf Tiefengrund treba skladištiti zaštićeno od mraza (+5°C do +25°C). U tvorniči zatvorenoj kanti trajnost cca. 18 mjeseci. Zaštiti od direktne izloženosti suncu ili utjecaju topline.

Podaci za narudžbu

1,0 lit kanta	br. proizvoda 102700
2,5 lit kanta	br. proizvoda 5832
5,0 lit kanta	br. proizvoda 102701
15,0 lit kanta	br. proizvoda 21672

Područje primjene

Suhi estrih

Knauf Tiefengrund primjenjuje se kao vezivni most na cementvlaknastim, gipsvlaknastim i gipsanim podnim pločama.

Unutarnje zidne površine

Knauf Tiefengrund veže prašinu gradilišta, učvršćuje površinu, izjednačuje upojnost podloga i pruža određenu zaštitu od utjecaja vlage (nije parna brana!) kod gipsanog materijala kao što su Knauf gipsane ploče.

Knauf Tiefengrund se koristi kao temeljni premaz za gipsane i gips-vapnene žbuke te za vapnene i vapneno-cementne žbuke; nanaša se na podlogu prije lijepljenja keramičkih pločica i tapeta ili prije završnog zidnog premaza.

Vanjske zidne površine

Knauf Tiefengrund se može koristiti kao temeljni premaz na ožbukanim površinama prije ličilačkih radova.

Svojstva

- pripremljen za uporabu
- dobro prodire u podlogu
- učvršćuje površinu
- veže prašinu
- poboljšava prionjivost
- regulira upojnost površine
- paropropusan premaz
- vrlo je izdašan
- ne gori

Obrada

Podloga

Podloga mora biti suha, bez otapala i nečistoća. Knauf Tiefengrund nanosi se nerazrijeđen. Labave i sipke slojeve treba odstraniti, i po potrebi popraviti.

1. Zidne površine

Knauf Tiefengrund se nanaša kistom.

2. Podne površine

Podloga mora u potpunosti upiti premaz. Ne smije se nanositi prevelika količina kako se ne bi stvorile lokve na podnoj površini.

Sušenje

Radovi se mogu nastaviti nakon potpuno osušenog temeljnog premaza (ovisi o upojnosti podloge, ventilaciji, temperaturi prostora i nanesej količini), najranije nakon 3 sata. Nije dovoljna samo suha površina premaza.

Temperatura obrade

Ne treba raditi pri nižim temperaturama od +5°C (materijal i podloga).

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe sav alat i pribor treba dobro isprati s vodom.

Utrošak materijala

cca. 70-100 ml/m²

Napomene

Knauf Tiefengrund nije zapaljiv. Treba izbjegavati dodir s kožom, s očima i s odjećom. Ne baca se u kanalizaciju. Ostaci Knauf Tiefengrund mogu se u potpuno osušenom stanju zbrinuti poput kućnog ili građevinskog otpada.

Veće otpadne količine treba vezati pomoću cementa i zbrinuti poput građevinskog otpada - prema lokalnim odredbama.

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me

00 385 1 3035 400

www.knauf.hr

info@knauf.hr

Konstruktivska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa.

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3035 415

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnjega primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, preštampanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.