

TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-144600

접 수 일 자 : 2025년 10월 17일

대 표 자 : 송광섭

시험완료일자 : 2026년 02월 24일

업 체 명 : 크나우프석고보드 주식회사

주 소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)

시 료 명 : 차음석고보드(GB-R, 12.5mm)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
※겉모양	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
두께	mm	울산공장	12.6	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	울산공장	0.3	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	울산공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	울산공장	0.3	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	울산공장	646	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	울산공장	654	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	울산공장	645	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	울산공장	275	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	울산공장	289	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	울산공장	276	KS F 3504 : 2023	A3
열저항	m ² · K/W	울산공장	0.067	KS F 3504 : 2023	AU
석면	-	울산공장	불검출(정량한계 : 1)	KS L 5300:2009	AK
※겉모양	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
두께	mm	당진공장	12.4	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	당진공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	당진공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3

- 다음 페이지 -

Jangjongheon

작성자 : 장종헌

Tel : 032-570-9658

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)


2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-144600

접 수 일 자 : 2025년 10월 17일

대 표 자 : 송광섭

시험완료일자 : 2026년 02월 24일

업 체 명 : 크나우프석고보드 주식회사

주 소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)

시 료 명 : 차음석고보드(GB-R, 12.5mm)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
흡수율	%	당진공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	당진공장	669	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	당진공장	679	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	당진공장	648	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	당진공장	271	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	당진공장	255	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	당진공장	273	KS F 3504 : 2023	A3
열저항	m ² · K/W	당진공장	0.067	KS F 3504 : 2023	AU
석면	-	당진공장	불검출(정량한계 : 1)	KS L 5300:2009	AK

[석면(울산공장, 당진공장)]

- 백석면, 갈석면, 청석면, 트레몰라이트 석면, 액티놀라이트 석면, 안소필라이트 석면 : 불검출

- KS L 5300:2009_고형시료의 석면 분석방법

- A3: 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

- AU: 충청남도 홍성군 갈산면 산단로 516(고정 시험실)

- 용 도 : 품질관리용

* ※ 표시된 시험의 결과는 당 공인기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

- 다음 페이지 -

Jangjongheon

작성자 : 장종헌

Tel : 032-570-9658

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-144600

접수일자 : 2025년 10월 17일

대표자 : 송광섭

시험완료일자 : 2026년 02월 24일

업체명 : 크나우프석고보드 주식회사

주소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)

시료명 : 차음석고보드(GB-R, 12.5mm)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
- 끝 -					

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Jangjongheon

작성자 : 장종헌

Tel : 032-570-9658

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)


2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 32200 충청남도 홍성군 갈산면 산단로 516

성 적 서 번 호 : THF-2025-000660

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

쪽 1 / 총 9

1. 신청자

- 회사명 : 크나우프석고보드 주식회사(Knauf Gypsum Co.,Ltd.)
- 주소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)
- 접수일자 : 2025.10.17

2. 시험대상품

- 시료명 : 차음석고보드(GB-R, 12.5mm)(울산공장)
- 적용범위 : 내부마감재

3. 시험규격

: 국토교통부 고시 제2023-24호(2023) 건축자재등 품질인정 및 관리기준

4. 성적서 용도

: 품질관리용

5. 시험기간

: 2025년 10월 17일 ~ 2026년 02월 23일

6. 시험환경

: 온도 : (15~30) °C, 습도 : (20~80) % R.H.

7. 시험결과

: 국토교통부 고시 제2023-24호 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제23조 제1호 및 제2호에 따른 시험 결과 불연재료의 성능기준 적합

①. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며 성적서의 진위 확인을 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

②. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

③. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본은 결과치 참고용입니다.

확인	시험실무자	기술책임자
	성명 : 최정락 <i>Choi Jung Rak</i>	성명 : 심지훈 <i>Shim Jihun</i>

발급일자 : 2026년 02월 23일

한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

※ 본 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효함.

8. 시험결과

구분	시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	시험장소	
			1회	2회	3회				
내부 마감재	불연성 시험	질량감소율	%	21.9	21.8	21.8	30 이하	(1)	A
		최고온도와 최종평형온도의 차	K	0.6	0.2	0.1	20 을 초과하지 않을 것		
	가스유해성 시험	시험용 힌 쥐 평균행동정지시간	분:초	14:14	14:55	-	9:00 이상		

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호 ‘건축자재등 품질인정 및 관리기준’ 제23조 제1호 및 제2호』에 따른 성능시험을 실시함(의뢰자제시).

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 1호에 따른 불연성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 2호에 따른 가스유해성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』제29조 ④항』에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효.

※ 시험방법

(1) 「국토교통부 고시 제2023-24호」

※ 시험장소

A. 인천광역시 서구 가재울로 68(한국화학융합시험연구원) C동.

※ 비고

「국토교통부 고시 제2023-24호 제23조 제1호 및 제2호」에 따른 시험결과 불연 성능기준.

- 1) 가열 종료 후 시험체의 질량 감소율이 30% 이하일 것
- 2) 가열 개시 후 20분간 가열로 내의 최고온도가 최종평형온도를 20K 초과 상승하지 않을 것.(단, 20 분 동안 평형에 도달하지 않으면 최종 1분간 평균온도를 최종평형온도로 함)
- 3) 시험용 쥐의 평균행동정지 시간이 9분 이상.

성적서 번호 : THF-2025-000660

쪽 (3) / 총 (9)

■ 불연성 시험조건

	시험 일자	2026.02.10.
시험환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.	
시험시간 (분)	20	


■ 불연성 시편조건

지름 (mm)		45.0		45.0		45.0
높이 (mm)		50.0		49.9		49.9
시험 전 질량 (g)		66.8		67.2		67.3
시험 후 질량 (g)		52.2		52.6		52.6
최고온도 (°C)	시편 1	759.0/763.0	시편 2	763.0/762.0	시편 3	753.0/759.0
최종평균온도 (°C)		758.9/762.0		762.7/761.8		752.8/758.9
온도차 (K)		0.6		0.2		0.1
밀도 (kg/m ³)		842.6		848.4		846.9
심재 밀도 (kg/m ³)		-		-		-
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.					
	(60 ± 5) °C					




■ 시험체 구성 및 사진

구성	재질	제조업체	모델명	두께/밀도
표면지(가열면)	종이	크나우프석고보드	-	0.2 mm
석고	석고		-	12.1 mm
이면지	종이		-	0.2 mm

구성도



■ 불연성 시험 온도그래프



성적서 번호 : THF-2025-000660

쪽 (5) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과

시험 항목	단위	시험 결과		시험 방법
		1회	2회	
시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	14:14	14:55	(1)

■ 가스유해성 시험 조건

가열 조건	부열원(LPG)으로 먼저 3분간 가열을 시작하고 부열원을 유지한 채로 3분부터는 추가로 주열원(전열)으로 가열하여 6분 후 종료(부열원 :6분간, 주열원 : 3분간)				
가열면 (의뢰자 제시)	가열면 별도 표시				
시험 환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.				
시험 시간(분)	15				
시험용 흰 쥐	계통	ICR계, 암놈	주령	5	체중 (18 ~ 22) g

■ 가스유해성 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	219.7	시험체 2	220.0
세로 (mm)		219.8		220.0
두께 (mm)		12.6		12.5
질량 (g)		475.5		489.7
밀도 (kg/m ³)		813.0		828.8
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			

■ 동물실험 종료 보고

위원회 승인번호	IAC2025-2971
위원회 승인일	2025-12-01

성적서 번호 : THF-2025-000660

쪽 (6) / 총 (9)


■ 표준판 시험

- 표준판 : 섬유강화 규산칼슘판

< 배기 온도 >

경과 시간 (s)	표준 온도 (°C)	측정 온도 (°C)	온도 편차 (°C)
0.0	30	30.0	0.0
60.0	70	68.6	1.4
120.0	85	85.8	-0.8
180.0	100	99.8	0.2
240.0	140	139.7	0.3
300.0	170	171.9	-1.9
360.0	195	197.3	-2.3

< 배기 온도곡선 >





성적서 번호 : THF-2025-000660

쪽 (7) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 1)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)	회전상자	정지시간
0	30.4	M1	15 min 00 s
60	73.5	M2	15 min 00 s
120	88.9	M3	13 min 21 s
180	99.6	M4	14 min 56 s
240	126.5	M5	15 min 00 s
300	147.8	M6	15 min 00 s
360	163.1	M7	14 min 49 s
		M8	15 min 00 s
		평균값	14 min 46 s
		표준편차	00 min 32 s
		평균행동정지시간	14 min 14 s





성적서 번호 : THF-2025-000660

쪽 (8) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 2)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)	회전상자	정지시간
0	30.3	M1	14 min 51 s
60	91.5	M2	14 min 59 s
120	108.2	M3	15 min 00 s
180	118.8	M4	14 min 59 s
240	157.1	M5	14 min 59 s
300	184.0	M6	15 min 00 s
360	202.6	M7	14 min 57 s
		M8	15 min 00 s
		평균값	14 min 58 s
		표준편차	00 min 03 s
		평균행동정지시간	14 min 55 s




성적서 번호 : THF-2025-000660

쪽 (9) / 총 (9)


■ 시험체의 전·후 사진

< 불연성 시험 >

시험체의 전 사진



시험체의 후 사진




< 가스유해성 시험 >

시험체의 전 사진



시험체의 후 사진



----- 끝 -----



TEST REPORT



우 32200 충청남도 홍성군 갈산면 산단로 516 TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613	성 적 서 번 호 : THF-2025-000661 쪽 1 / 총 9
---	--

1. 신청자

- 회사명 : 크나우프석고보드 주식회사(Knauf Gypsum Co.,Ltd.)
- 주소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)
- 접수일자 : 2025.10.17

2. 시험대상품

- 시료명 : 차음석고보드(GB-R, 12.5mm)(당진공장)
- 적용범위 : 내부마감재
- 제품번호 :

3. 시험규격

: 국토교통부 고시 제2023-24호(2023) 건축자재등 품질인정 및 관리기준

4. 성적서 용도

: 품질관리를

5. 시험기간

: 2025년 10월 17일 ~ 2026년 02월 23일

6. 시험환경

: 온도 : (15~30) °C, 습도 : (20~80) % R.H.

7. 시험결과

: 국토교통부 고시 제2023-24호 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제23조 제1호 및 제2호에 따른 시험 결과 불연재료의 성능기준 적합

①. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며 성적서의 진위 확인을 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

②. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

③. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본은 결과치 참고용입니다.

확인	시험실무자	기술책임자
	성명 : 최정락 <i>Choi Jung Rak</i>	성명 : 심지훈 <i>Shim Jihun</i>

발급일자 : 2026년 02월 23일

한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

* 본 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효함.

성적서 번호 : THF-2025-000661

쪽 (2) / 총 (9)

8. 시험결과

구분	시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	시험장소	
			1회	2회	3회				
내부 마감재	불연성 시험	질량감소율	%	22.0	22.1	22.0	30 이하	(1)	A
		최고온도와 최종평형온도의 차	K	0.4	0.9	0.5	20 을 초과하지 않을 것		
	가스유해성 시험	시험용 힌 쥐 평균행동정지시간	분:초	14 : 58	14 : 59	-	9:00 이상		

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호 ‘건축자재등 품질인정 및 관리기준’ 제23조 제1호 및 제2호』에 따른 성능시험을 실시함(의뢰자제시).

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 1호에 따른 불연성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 2호에 따른 가스유해성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』제29조 ④항』에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효.

※ 시험방법

(1) 「국토교통부 고시 제2023-24호」

※ 시험장소

A. 인천광역시 서구 가재울로 68(한국화학융합시험연구원) C동.

※ 비고

「국토교통부 고시 제2023-24호 제23조 제1호 및 제2호」에 따른 시험결과 불연 성능기준.

1) 가열 종료 후 시험체의 질량 감소율이 30% 이하일 것

2) 가열 개시 후 20분간 가열로 내의 최고온도가 최종평형온도를 20K 초과 상승하지 않을 것.(단, 20 분 동안 평형에 도달하지 않으면 최종 1분간 평균온도를 최종평형온도로 함)

3) 시험용 쥐의 평균행동정지 시간이 9분 이상.

성적서 번호 : THF-2025-000661

쪽 (3) / 총 (9)

■ 불연성 시험조건

시험 일자 2026.02.11.

시험환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.
시험시간 (분)	20


■ 불연성 시편조건

지름 (mm)	시편 1	시편 2	시편 3
높이 (mm)	44.5	44.6	44.6
시험 전 질량 (g)	49.8	49.8	49.8
시험 후 질량 (g)	69.7	69.6	69.7
최고온도 (°C)	54.4	54.2	54.4
최종평균온도 (°C)	시편 1 766.0/768.0	시편 2 765.0/766.0	시편 3 768.0/761.0
온도차 (K)	765.6/767.6	763.8/765.3	767.2/760.9
밀도 (kg/m ³)	0.4	0.9	0.5
심재 밀도 (kg/m ³)	895.7	896.2	889.9
심재 밀도 (kg/m ³)	-	-	-
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.		
	(60 ± 5) °C		




■ 시험체 구성 및 사진

구성	재질	제조업체	모델명	두께/밀도
표면지(가열면)	종이	크나우프석고보드	-	0.2 mm
석고	석고		-	12.1 mm
이면지	종이		-	0.2 mm

구성도



■ 불연성 시험 온도그래프



성적서 번호 : THF-2025-000661

쪽 (5) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과

시험 항목	단위	시험 결과		시험 방법
		1회	2회	
시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	14 : 58	14 : 59	(1)

■ 가스유해성 시험 조건

가열 조건	부열원(LPG)으로 먼저 3분간 가열을 시작하고 부열원을 유지한 채로 3분부터는 추가로 주열원(전열)으로 가열하여 6분 후 종료(부열원 :6분간, 주열원 : 3분간)				
가열면 (의뢰자 제시)	가열면 별도 표시				
시험 환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.				
시험 시간(분)	15				
시험용 흰 쥐	계통	ICR계, 암눈	주령	5	체중 (18 ~ 22) g

■ 가스유해성 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	219.9	시험체 2	219.8
세로 (mm)		219.9		219.7
두께 (mm)		12.5		12.5
질량 (g)		495.9		494.3
밀도 (kg/m ³)		839.6		841.9
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			

■ 동물실험 종료 보고

위원회 승인번호	IAC2025-2972
위원회 승인일	2025-12-01

성적서 번호 : THF-2025-000661

쪽 (6) / 총 (9)


■ 표준판 시험

- 표준판 : 섬유강화 규산칼슘판

< 배기 온도 >

경과 시간 (s)	표준 온도 (°C)	측정 온도 (°C)	온도 편차 (°C)
0.0	30	30.0	0.0
60.0	70	68.6	1.4
120.0	85	85.8	-0.8
180.0	100	99.8	0.2
240.0	140	139.7	0.3
300.0	170	171.9	-1.9
360.0	195	197.3	-2.3

< 배기 온도곡선 >





성적서 번호 : THF-2025-000661

쪽 (7) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 1)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)
0	30.0
60	75.3
120	86.6
180	95.0
240	127.0
300	147.8
360	170.9

회전상자	정지시간
M1	15 min 00 s
M2	15 min 00 s
M3	15 min 00 s
M4	15 min 00 s
M5	14 min 57 s
M6	15 min 00 s
M7	15 min 00 s
M8	15 min 00 s
평균값	14 min 59 s
표준편차	00 min 01 s
평균행동정지시간	14 min 58 s



성적서 번호 : THF-2025-000661

쪽 (8) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 2)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)	회전상자	정지시간
0	30.7	M1	14 min 56 s
60	113.2	M2	15 min 00 s
120	129.7	M3	14 min 59 s
180	143.9	M4	14 min 59 s
240	177.4	M5	15 min 00 s
300	199.6	M6	15 min 00 s
360	221.3	M7	15 min 00 s
		M8	15 min 00 s
		평균값	15 min 00 s
		표준편차	00 min 01 s
		평균행동정지시간	14 min 59 s

