

KNAUF


K713N.es

Acustik

Placa de yeso laminado para sistemas con mayor aislamiento acústico

Ficha de producto

01/2025



Descripción del producto

Acustik es una placa de yeso laminado con mayor densidad para elementos constructivos con mejores prestaciones de aislamiento acústico.

- Tipo de placa según norma EN 520: DI
- Color del cartón en cara vista: azul

Almacenaje

Almacenar las placas sobre palés en un ambiente seco.

Calidad

De acuerdo con la norma EN 520, el producto está sometido a ensayos de tipo inicial y al control de producción en fábrica y tiene el marcado CE y la marca AENOR N.

Propiedades

- Alta densidad
- Alta dureza superficial
- Fácil de trabajar
- Se puede curvar
- No combustible
- No apta para zonas con humedad permanente
- No apta para soluciones con conducciones de líquidos en su interior

Build on us.



Acustik**Campo de aplicación**

Las placas Knauf Acustik pueden emplearse en tabiques, trasdosados y techos en interior que requieran mayor aislamiento acústico a ruido aéreo.

Datos técnicos

Denominación	Norma	Unidad	Acustik 12,5	Acustik 15
Tipo de placa	EN 520	-	DI	DI
Reacción al fuego	EN 520	Clase	A2-s1, d0 (B)	A2-s1, d0 (B)
Tolerancia de anchura	EN 520	mm	+0 / -4	+0 / -4
Tolerancia de longitud	EN 520	mm	+0 / -5	+0 / -5
Tolerancia de espesor	EN 520	mm	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5
Tolerancia de ortogonalidad	EN 520	mm/m	≤ 2,5	≤ 2,5
Conductividad térmica λ	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,21	0,21
Factor de resistencia al vapor de agua μ seco	EN ISO 10456	-	10	10
Factor de resistencia al vapor de agua μ húmedo	EN ISO 10456	-	4	4
Hinchamiento y retracción por 1 % de variación de humedad relativa	-	mm/m	0,005 – 0,008	0,005 – 0,008
Hinchamiento y retracción por 1 Kelvin de variación de temperatura	-	mm/m	0,013 – 0,020	0,013 – 0,020
Exposición a la temperatura a largo plazo (límite máximo)	-	°C	≤ 50	≤ 50
Densidad	-	kg/m ³	≥ 880	≥ 880
Peso	-	kg/m ²	aprox. 11,0	aprox. 13,4
Dureza superficial (huella)	EN 520	mm Ø	≤ 15	≤ 15
Carga de rotura a flexión longitudinal	EN 520	N	≥ 550	≥ 650
Carga de rotura a flexión transversal	EN 520	N	≥ 210	≥ 250
Radio de curvatura en seco	-	mm	≥ 2750	-
Radio de curvatura en húmedo	-	mm	≥ 1000	-

Medidas

Denominación	Espesor	Anchura	Longitud	Bordes
Acustik 12,5	12,5 mm	1200 mm	2500 mm	BA / BCO
	12,5 mm	1200 mm	2600 mm	BA / BCO
	12,5 mm	1200 mm	2700 mm	BA / BCO
Acustik 15	15 mm	1200 mm	2600 mm	BA / BCO

BA = borde afinado longitudinal

BCO = borde cortado transversal

Knauf

Avda. de Burgos, 114 Planta 6ª
28050 Madrid

Teléfono

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo.

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.