

Knauf Rotband Finish

Готова за употреба шпакловка



Готова за употреба шпакловка

Област на приложение

Подходящо за получаване на равна, гладка повърхнина: Knauf Rotband Finish се полага в дебелина на слоя от 0 mm до 3 mm. За вътрешно приложение.

Knauf Rotband Finish се използва:

- последна операция за запълване на фуги на гипскартон, които са вече изцяло запълнени предварително с Knauf Uniflott или Knauf Fugenfüller;

- тънкослойно загладяване на цялата повърхнина на стари мазилки (гипсови, варови, варо-цементови), бетонни повърхнини, блокове от гипс и порест бетон;

- загладяване на чисти, свързани със синтетични смоли или минерални благородни мазилки;

- тънко изгладяване на стабилни лакирани повърхнини, дисперсни бои, стъкловлакнести тапети;

- покриване с шпакловка на плоскости от гипскартон;

- оформяне на ръбове.

Технически данни

Разход: по цялата площ
Шпакловка: 1,5-1,6 kg/m²/mm
Фугиране: 0,15 kg/линеен m фуга

Работа с продукта

Основа: Основата трябва да е суха, стабилна, равна и чиста. Плоскости от гипскартон се монтират върху здрава и стабилна носеща конструкция. Големите неравности и повреди се запълват с Knauf Fugenfüller или Knauf Uniflott.

Грундиране: Слаби или непопиващи основи като бетон, минерални, свързани със синтетични смоли благородни мазилки, лак, дисперсна боя (100 % сцепление върху стабилен бетон) се грундира с Knauf Haftgrund. Силно попиващи основи (порест бетон) се грундира с Rotband Haftgrund с разреждане 1:1 или 1:2.

Подготовка: При необходимост Knauf Rotband Finish се разрежда с много малко вода. Да се използват чисти съдове и инструменти за подготвяне.

Инструменти

Неръждаема маламашка.

Запълване на фуги между плоскости Knauf с АК-кръгло оформление. Поставяне на армираща лента за фугиране и запълване с шпакловка. Преди нанасянето на следващи слоеве шпакловка предшестващите трябва да са сухи. За "грубо" структурирани стени, за да се получи гладка повърхнина, се нанася Knauf Rotband Finish на много слоеве.

Температурата на въздуха и на основата не бива да е по-ниска от +8°C и по-висока от +25°C. Knauf Rotband Finish да се използва, ако не възникват надлъжни деформации поради влажност или температура.

Knauf Rotband Finish се втвърдява в резултат на съхнене, времето за работа зависи от температурата и влажността на въздуха.

След изсъхване/втвърдяване се шлайфа с шкурка 150 или по-фина.

Складиране:

Да се защитава от замръзване, по-високи температури и директно слънчево облъчване. Отлични качества на продукта в рамките на 12 месеца от датата на производство. Knauf Rotband Finish да не се смесва с други материали.

▶ тел.: 02 91 789 10

▶ факс: 02 850 21 94

▶ www.knauf.bg / www.knauf-gipsfaser.com

▶ info@knauf.bg

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 850 21 94

„Правото на технически промени е запазено за „Кнауф България“ ЕООД. Валидно е съответното актуално издание. Гаранцията, предоставена от „Кнауф България“ ЕООД са отнася единствено за качеството на материала на „Кнауф България“ ЕООД. Конструктивните, статичните и строително-физичните качества на системите на „Кнауф България“ ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени от „Кнауф България“ ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности и в случай на отклонения от зададените условия, не могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености.