











AMF THERMATEX® Thermaclean

- AMF THERMATEX® Thermaclean съчетава отлична възможност за почистване с добра устойчивост на микроби и гъбички. Паното притежава ламинирана с бяло винилово фолио повърхност, която осигурява стабилност и трайност.
- Добра звукоизолация (34 dB)
- ISO 4
- Подходящ за лаборатории, кухни, кабинети за прегледи, санитарни и интензивни помещения



Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 														
Дебелина (мм)		15														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 625 x 625														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С														
Тегло		3.6 кг/м ²														
Цвят		Бял														
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.10 (L)}$ съгласно EN ISO 11654 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.35</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.15 съгласно ASTM C 423	Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10										
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34 dB}$ съгласно EN ISO 717-1														
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ съгласно EN ISO 717-1														
Реакция на огън		Euroclass A2-s3, d0 съгласно EN 13501-1														
Светлоотражение		81%														
Топлопроводимост		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ съгласно EN 12667														
Въздухопропускливост		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) съгласно DIN 18177														
Влагоустойчивост		95% RH														
Чисти помещения		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1														
Качество на въздуха		  A+ E1														
Почистване	  															
Дълговечност	 	45%														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.