

Readymas

Masilla en polvo – Juntas y Terminación

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

Masilla en polvo de secado aéreo, formulada con polímeros y cargas minerales, destinada al tomado de juntas y terminaciones en sistemas placas de yeso. Permite obtener distintos niveles de terminación. Desde Q1 hasta Q4.

Características

- Material en polvo para preparar
- Fácil de mezclar, no produce grumos
- Largo tiempo de trabajo
- Fácil aplicación gracias a su gran maleabilidad
- Estabilidad garantizada hasta 48 hs. en recipiente cerrado
- Permite niveles de terminación Q1 – Q2 – Q3 – Q4

Presentación

Bolsas de 20 kg. (equivalen aproximadamente a 32 kg. de pasta preparada con la dosificación de agua correspondiente)



Almacenaje

Se puede almacenar el producto durante 12 meses siempre que sea un lugar seco. La humedad reduce el tiempo de utilización del mismo.

Campo de uso

Knauf Readymas Juntas y Terminación en polvo tiene una porosidad distinta a la del cartón de las placas de yeso laminado. Por ello, a la hora de pintar, se recomienda dar una imprimación para igualar dichas porosidades.

- Tomado de juntas de placas de yeso con cinta de papel
- Masillado de cabezas de tornillos
- Reparación de zonas dañadas y corrección de irregularidades
- Relleno de juntas en sistemas con múltiples capas de placas
- Colocación y cobertura de cantoneras, ángulos de ajuste o buñas
- Cobertura total de superficies para terminaciones Q3 – Q4

Niveles de calidad de terminación

Q1	Para superficies que no exijan requerimientos visuales o de terminación (Relleno y tomado de juntas).	Q2	Nivel estándar de masillado de superficies de paredes y cielorrasos. (Terminación de juntas).	Q3	Para superficies que requieren superar el nivel estándar de masillado. (Cubrir y emparejar toda la superficie).	Q4	Para cumplir con los más exigentes requerimientos de calidad de masillado y terminación. (Tapar todas las imperfecciones).
----	---	----	---	----	---	----	--

Tratamiento previo de la base

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, suciedades y cualquier elemento contaminante. Las placas deben estar correctamente fijadas a la estructura.

Preparación

Utilizar un recipiente limpio y libre de residuos. Verter agua limpia en función de la cantidad de pasta a preparar. Agregar Knauf Readymas en polvo hasta enrasar la superficie del agua, en una proporción aproximada de 0,5 y 0,6 litros de agua por cada kg. de polvo.

Mezclar manualmente con espátula o mediante mezclador mecánico hasta obtener una pasta homogénea, libre de grumos y con la consistencia adecuada.

No mezclar con otros productos ni con restos de pastas ya preparadas.

Ejecución

Relleno y tomado de juntas (Q1): Aplicar Knauf Readymas con espátula o llana sobre las uniones de las placas.

Aplicar la cinta de papel microperforada Knauf y planchar, retirando el excedente del material. El ancho aproximado de aplicación es de 25 cm. No aplicar espesores excesivos (max. 1mm.), ya que un mayor espesor dificulta su secado. (No se recomienda su uso con cinta de malla).

Dejar secar 24 hs. antes de aplicar la próxima capa.

Terminación de juntas (Q2): Aplicar una segunda capa de masilla Knauf Readymas, con un ancho aproximado de 30 cm., cubriendo por completo la cinta de papel y completando irregularidades y el masillado de todas las cabezas de tornillos.

Emparejado de superficie (Q3): Se aplica Knauf Readymas cubriendo imperfecciones del tomado de juntas.

Masillado total (Q4): Se aplica Knauf Readymas en toda la superficie, logrando una calidad terminación óptima y uniformidad en toda la pared.

Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Tiempo de secado

El tiempo de secado es aproximadamente de 24 hs. desde su aplicación, pudiendo variar según las condiciones de temperatura, humedad ambiente, ventilación y el tipo de superficie donde se aplique el producto.

Es necesario esperar el secado total de cada mano antes de aplicar la siguiente.

Temperatura de trabajo

No aplicar con temperatura ambiente inferior a 5°C ni superior a 35°C. Durante su aplicación, evitar cambios bruscos de temperatura y humedad.

Rendimiento

Tomado de juntas (Q1-Q2): 0,6kg/m² aprox.

Terminación (Q3-Q4): 0,5kg/m² aprox.

Limitaciones

No mezclar el producto con agua sucia ni líquidos distintos al agua limpia.

Mantener el recipiente cerrado para conservar la estabilidad del material preparado.

Conocé todos nuestros productos:



Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**