






AMF THERMATEx® Thermofon

- AMF THERMATEx® Thermofon ofrece un acabado laminado blanco liso y un aspecto de diseño moderno. Proporciona una buena absorción del sonido para un mayor confort acústico.
- Elevada absorción acústica (0,80(H) α_w)
- Excelente reflectancia luminosa (88 %)
- ISO 4
- Ideal para oficinas, aulas y otras aplicaciones dentro del sector educativo.



Detalles del borde Otros detalles de borde posibles sobre pedido	 Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Espesor (mm)	 15	15	15														
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido	 600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Sistema	 Perfilería vista - Desmontable - Sistema C																
Peso	 2.9 kg / m²																
Color	 Blanco																
Absorción acústica	 EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.80 (H)}$ según EN ISO 11654 - Clase B<table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table>NRC = 0.85 según ASTM C 423	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00		
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00											
Atenuación acústica	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\,dB}$ según EN ISO 717-1																
Reducción del ruido	 EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\,dB}$ según EN ISO 717-1																
Reacción al fuego	 Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ															
Reflejo de la luz	 88%																
Conductividad térmica	 $\lambda = \mathbf{0.040\,W/mk}$ según EN 12667																
Resistencia a la humedad	 95% RH																
Sala limpia	 ISO 4 según EN ISO 14644-1																
Calidad del aire interior	  A+  E1  IACG																
Capacidad de limpieza	 																
Sostenibilidad	 EN ISO 14021 42%  EN ISO 14025  EC 1272/2008 Annex Q  M1  www.blauer-engel.de/uz132																

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.