



Droogbouw

K497.be

Technische fiche 05/2019



ProSpray All Purpose

Gebruiksklare spuitfinish voor hoogwaardige oppervlakken

Productbeschrijving

ProSpray All Purpose bestaat uit calciumcarbonaat, vulstoffen, additieven en een bindmiddel.
Afwerkpleister type 2A volgens EN 13963.

Levering

Zak van 20 kg (ca. 12,5 l)
Art.-nr. 421908

Opslag

Het product beschutten tegen vorst, hoge temperaturen en directe zonbestraling.
Bij bewaring op kamertemperatuur blijft de kwaliteit van het product minstens 12 maanden behouden.

Kwaliteit

Overeenkomstig de norm EN 13963 wordt het product onderworpen aan een initiële controle en aan een permanente controle tijdens de productie. Het product is voorzien van een CE-markering.

Toepassingsdomeinen

De ProSpray All Purpose gebruiksklare spuitpleisters worden gebruikt voor de realisatie van verfklare of behangklare oppervlakken in de afwerkingsgraden F2b en F3.
ProSpray All Purpose kan binnen op de volgende ondergronden aangebracht worden:

- Gipsplaten
- Gipsvezelplaten
- Pleisters
- Beton/ cellenbeton
- Cementgebonden platen
- Metselwerk uit lijmblokken

Eigenschappen en voordelen

- Gebruiksklaar
- Geen aanmaak- en bindtijden
- Smeuïge consistentie
- Zeer makkelijk te verwerken
- Machinaal aan te brengen, vb. met airless-machine
- Goed vullend
- Goed hechtvermogen
- Afwerkingsgraden F2b en F3

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stabiel, effen en zuiver zijn. Loszittende delen, behanglijm of resten behangpapier verwijderen. Gipsplaten moeten stevig gemonteerd zijn op een draagkrachtige onderconstructie. Ze moeten droog, zuiver en ter hoogte van de voegen ook stofvrij zijn. Oneffenheden en holtes vullen met Knauf Jointfiller Plus of Knauf Uniflott. Vooraf gevulde voegen moeten volledig droog zijn en in het zelfde vlak liggen als het plaatoppervlak.

Aanmaak

Het materiaal doorroeren en eventueel verdunnen met een beetje water. Verdunde finishpasta's moeten snel verwerkt worden. Een zuivere mengkuip en zuiver gereedschap gebruiken.

Machines/uitrusting

Om Knauf ProSpray All Purpose aan te brengen met een airless-machine, gebruik maken van een zuigerpomp waarvan het vermogen is berekend voor de verwerking van pasteuze afwerkpleisters (vb. PFT SAMBA XL). De maat van de spuitmonden kiezen in functie van het type machine en de temperatuur.

Verwerkingstijd

Het materiaal hardt uit door droging. De droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur.

Verwerkingstemperatuur

De temperatuur van het materiaal, de ondergrond en de lucht mag bij de verwerking en gedurende de hele droogtijd van het product niet lager zijn dan +10 °C.

Adviezen

ProSpray All Purpose niet mengen met andere materialen. Apparaten en gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water.

Afwerkingen en bekledingen

Alvorens een afwerking of bekleding (behangpapier) aan te brengen, de gipsplaten altijd behandelen met een primer. Enkel lijmen op basis van methylcellulose gebruiken. Na het aanbrengen van behangpapier, glasvezelbehang, kunstharpleisters of pleisters op basis van cellulose voor snelle droging zorgen door de ruimte voldoende te ventileren.

Benodigde materialen / verbruik op gipsplaten	
ProSpray All Purpose	Verbruik
Afwerkingsgraad F2b op F2a	Ca. 0,5 kg/m ²
Afwerkingsgraad F3 op het hele oppervlak per mm dikte, op F2a	Ca. 1,6 kg/m ²

Het precieze verbruik kan enkel bepaald worden door een proef op de ondergrond uit te voeren.

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be/KNQEMTUC

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.