



Krohvi- ja fassaadisüsteemid

## P158.ee

Tooteleht

08.2019



# Rocaso

## Modelleerimiskips

### Toote kirjeldus

Rocaso modelleerimiskips on valitud toormest valmistatud kvaliteetne kips-sideaine.

### Hoiustamine

Hoiustage kotte puidust kaubaalustel kuivas keskkonnas. Toode säilib 6 kuud. Sulgege kahjustatud ja avatud kotid õhukindlalt ning kasutage need esimesena ära.

### Kvaliteet

Vastavalt standardile EN 13279-1 on toode läbinud algsed tüübikatsed, seda kontrollitakse pidevalt tootmise käigus ja sellel on CE-märgis.

### Omadused ja lisaväärtus

- EN 13279-1 tüüp: A1 - kips-sideaine vahetuks kasutamiseks või lähtematerjalina teistes toodetes (kuivsegud)
- Sisetöödeks
- Töötamiseks käsitsi
- Peeneteraline kasutusvalmis kuivsegu
- Lumivalge
- Suur löögi- ja survetugevus
- Vähene paisumine
- Lihtne kasutada koos krohviprofiilidega

## Kasutusala

Kasutamiseks järgmistel sisetöödel:

- Dekoratiivsete sisekujunduselementide valmistamine
- Kunstiline ja ajalooline restaureerimine
- Mudelite ja vormide valmistamine, hobikäsitöö
- Sanitaarkeraamika ja portselantoodete valmistamine
- Keraamika ja peenkeramika

## Kasutamine

## Segamine

Segada ühe koti sisu seguri abil u 17-18 liitri puhta veega ilma täiendavate lisanditeta, kuni tekib tükkideta pasta. Väiksema koguse jaoks segada Rocaso veega samases vahekorras ning kasutada tükkideta pasta saamiseks kellut või visplit.

## Pealekandmisaeg

Tardumise algus u 10 minutiga (±3 min).

Lõplik kivistumine u 20 minutiga (±5 min).

## Tehnilised andmed

| Kirjeldus                 | Standard   | Möötüühik         | Arvnäitaja |
|---------------------------|------------|-------------------|------------|
| Tuletundlikkus            | EN 13279-1 | Klass             | A1         |
| Paindetugevus             | EN 13279-2 | N/mm <sup>2</sup> | ≥ 3,0      |
| Survetugevus              | EN 13279-2 | N/mm <sup>2</sup> | ≥ 5,0      |
| Tihedus kuivalt           | –          | kg/m <sup>3</sup> | u 1000     |
| Valge värvuse heledusaste | –          | –                 | ≥ 79       |

Tehniliste andmete määramisel lähtuti vastavatest kehtivatest katsenormatiividest. Arvestada tuleb võimalike kõrvalekalletega tulenevalt ehitusobjektile valitsevatest tingimustest.

## Tootevalik

| Kirjeldus | Kasutamine kg | Materjali number | EAN           |
|-----------|---------------|------------------|---------------|
| Rocaso    | 25            | 657968           | 4003982074997 |

## Säästvus ja keskkonnahoid

| Lühikirjeldus                                                  | Väärtus                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Saksamaa AgBB-kava nõuded                                      | Vastab nõuetele              |
| Direktiivi 2004/42/EÜ kohane LOÜ sisaldus                      | Pole kohaldatav              |
| Juhendi VdL-RL01 (4. red.) kohane lahusti- ja pehmendisisaldus | Pole kohaldatav              |
| Toote keskkonnadeklaratsioon                                   | EPD-BVG-KNG-20140071-IAG1-DE |



Võtta arvesse ohutuskarti!

Ohutuskardid ja CE-märgised leiata aadressilt

[www.knauf.ee](http://www.knauf.ee)

Knauf Tallinn UÜ  
Järvevana tee 7b, 10132 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Saksamaa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglustikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrüki ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab meie kirjalikku luba. Tärimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.