



Fasadfarba Premium

2018

Knauf Fasadfarba Premium

სილოქსან-მოდიფიცირებული დისპერსიული ფასადური საღებავი

აღწერილობა

Knauf Fasadfarba Premium - პროფესიონალური, ღრმად გლუვი აკრილ-სილოქსანური საღებავი Knauf Fasadfarba Premium მინერალური ფასადებისა და ცოკოლებისთვის. აფერხებს მარილების წარმოქმნას შეღებილ ზედაპირზე. „სუნთქვადი“ (ორთელშელწევადი) და წყალმდეფი საფარი იცავს ტენის შეწოვისგან, ინარჩუნებს ზედაპირის სტაბილურ მიკროკლიმატს. დატანისას ქმნის გლუვ ატმოსფერმდეფ საფარს კარგი ჭუჭყმდეფი თვისებებით. ფარავს ზედაპირის მცირე დეფექტებს, ვიზუალურად ზედაპირს უფრო სწორს ქმნის, გააჩნია მასტრუქტურირებული გათანაბრებადი ეფექტი. საღებავის დატანა ხდება მარტივად, შხეფების და ჩამოწვეთების გარეშე, მას გააჩნია კარგი ღია დრო. ფასადური საღებავით შესრულებულ საფარებს გააჩნიათ განსაკუთრებული სიმყარე და თვითნმენდის უნარი.

გამოყენების სფერო

განკუთვნილია ფასადების დათბუნების სისტემების, მინერალური და კირის ბათქაშების, აკრილის და სილიკონის ბათქაშების, ბეტონის, ფოროვანი ბეტონის, კირქვის, ბუნებრივი ქვის, აგურის, ხის შეღებისთვის. გამოიყენება საცხოვრებელი სახლების, სავაჭრო, სამრეწველო, სასაწყობო და სხვა ფართების შეღებასა და გადაღებისთვის, მათ შორის არქიტექტურის ძეგლების, მაღალი ტენიანობის მქონე ზონებში ფართების შეღებისთვის, და ასევე შენობების შიგნით თაბაშირის საფუძველზე, თაბაშირმუყაოზე, მერქან-ბოჭკოვან ფილებზე, მერქან-ბურბუშელოვან ფილებზე, QSB და OSB, ფირფიცარზე, ხეზე და შპალერზე დატანისთვის. შეიძლება დატანილ იქნას ჰაერის უარყოფითი ტემპერატურისას (-50°-მდე), იმ პირობით, რომ ზედაპირი მშრალია, არ არის გაყინული და არ არის დაფარული თრთვილით.

უპირატესობები

- მაღალი წყალმდეფი და საექსპლუატაციო თვისებები.
- მაღალი ადჰეზია ზედაპირთან.
- ორთელშელწევადობა.
- ფასადების დაცვა დაბინძურებისგან.
- საფარის აფსკის სიმტკიცე.
- მარტივი დატანა.
- პრემიუმ ხარისხი და ცვეთამდეფობა.
- საფარის დაცვა ობისგან, სოკოებისგან და სხვ.
- ეკოლოგიური უსაფრთხოება.
- არაჩვეულებრივად კოლერდება
- გააჩნია ხანგრძლივი გამოსადეგობის ვადა.

ზედაპირის მომზადება

საფუძველი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, მტვერის, ცხიმოვანი ლაქების და ობის გარეშე. დაუშვებელია საღებავის დატანა გაყინულ საფუძველზე. საფუძველის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4%, თაბაშირის საფუძველის შემთხვევაში - 1%. ახალი ცემენტის და ცემენტ-კირის ბათქაშებზე საღებავის დატანა შესაძლებელია სულ მცირე მობათქაშებიდან 4 კვირის შემდეგ, თაბაშირის ბათქაშებზე - სულ მცირე 2 კვირის შემდეგ, თაბაშირმუყაოს ზედაპირებზე და თაბაშირის ფილებზე - საფითხის გაშრობის, გაპრიალების და მტვერის მოცილების შემდეგ. სოკოთი და ობით დაზიანებული ზედაპირები შეღებვამდე აუცილებლად უნდა დამუშავდეს ანტისეპტიკური გრუნტით. ძველი საღებავის მოცილება ხდება მექანიკურად: ზედაპირი საგულდაგულოდ უნდა გასუფთავდეს მტვერისგან, ქუჩისგან, ცხიმისგან და დაიგრუნტოს გრუნტით Knauf Tiefengrund. წვრილმანი დეფექტების მოცილება ხდება ფასადური საფითხით Knauf Fassadenspachtel, შეფითხული უბნები უნდა დაიგრუნტოს. მყარი საფუძვლები შეღებვამდე უნდა დაიგრუნტოს გრუნტით Knauf Basisgrund, მცარცავი ზედაპირები უნდა დაიგრუნტოს გრუნტით Knauf Tiefengrund.

რეკომენდაციები

გამოყენებამდე ხდება საღებავის Knauf Fasadfabra Premium საგულდაგულოდ მორევა და შემდეგ დატანა ლილვაკით, ფუნჯით ან საფრქვევით 2 ფენად, 2-4 საათის ინტერვალით (ფართში არსებული ტემპერატურის და ტენიანობის მიხედვით). ახალი შემწოვი საფუძვლების პირველი შეღებისას დასაშვებია საღებავის გაზავება 10%-ით გრუნტით Knauf Basisgrund. წინასწარ დაგრუნტული ზედაპირების შეღებვა ხდება გაუზავებელი საღებავით. უპაერი დაფრქვევისას: დაფრქვევის კუთხე - 50°; ფრქვევანა 0.021-0.026"; წნევა 150-180 ბარი. ხილული ზედედების თავიდან აცილების მიზნით საღებავის დატანა ხდება ტექნიკით „სველით სველზე“, ერთი მიდგომით. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ინსტრუმენტები უნდა გაირეცხოს წყლით.

ინსტრუმენტები: მცირებრუნვიანი მიქსერი, ფუნჯი, ლილვაკი, საღებავ-პულტი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- ბზინვარების ხარისხი: გლუვი
- დატანა: ლილვაკი, ფუნჯი, ჰაეროვანი და უჰაერო დაფრქვევა
- წინასწარი ხარჯი:
გლუვი ზედაპირი - 125 მლ/მ²
მქისე საფუძველი - 200 მლ/მ²
- ერთი ფენის გაშრობა: (t 20°C და ტენიანობა 60%) - 3 საათი.
- სრული გაშრობა - 12 საათი
- მდგრადობა ტენიანი გაცვეთისადმი - 1 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით.
- ორთქლშელწევადობა - 0.869 m
- (PN EN ISO 7783-2)
- გაუმჭირვალობა - 4 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით
- ბაზა - A (თეთრი)

დამატებითი მითითებები

- საფუძველის და გარემოს ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C
- მოერიდეთ მტვერის წარმოქმნას იმ საფუძველებთან სიახლოვეს, სადაც გამოიყენება საღებავი, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მტვერის დადება ზედაპირებზე.
- არ შეუერთო საღებავი Knauf Fasadfarba Profi სხვა მასალებთან, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მასალის თვისებების შეცვლის რისკი.
- უპაერო დაფრქვევის მეთოდით დატანისას საღებავი კარგად მოურიეთ და გაატარეთ საცერში.

ყურადღება!

ეს ტექნიკური ფურცელი განსაზღვრავს მასალის გამოყენების ზღვარს და სამუშაოების შესრულების რეკომენდირებულ მეთოდს, რაც არ ცვლის შემსრულებლის პროფესიულ მომზადებას. მითითებული რეკომენდაციების გარდა, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმების და შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად. მწარმოებელი იძლევა ნაკეთობის ხარისხის გარანტიას, რაც არ მოქმედებს მისი გამოყენების მეთოდზე და პირობებზე.

უსაფრთხოების ზომები

მასალის თვალეში მოხვედრისას დაიბანეთ თვალები ქარბი რაოდენობის წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. მასალა შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

შეფუთვა და შენახვა

საღებავის Knauf Fasadfarba Premium დაფასოება ხდება 5 და 10 ლიტრიან სათლებში.

გაუხსნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში შენახვის დასაშვები ვადა შეადგენს 24 თვეს წარმოების დღიდან. ინახება მშრალ ადგილზე ტემპერატურით არანაკლებ 5°C. მოარიდეთ პირდაპირი მზის სხივების და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებას, არ დაუშვათ გაყინვა.

ტელ.: +995 32 224 25 02/03

www.knauf.ge

info@knauf.ge

კნაუფ გიპს თბილისი

თბილისი 0182, ქიზიყის ქ. 17

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ტექნიკური ცვლილებები. მოცემული მომენტისთვის ძალაშია ფაქტური გამოცემა. ჩვენი გარანტია ეხება მხოლოდ ჩვენი მასალების ხარისხს. გაზავების და ხარჯის მონაცემები მიეკუთვნება ექსპერიმენტულ კატეგორიას და ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს პირობების ცვლილების შემთხვევაში. ყველა უფლება დაცულია. შეცვლა, თავიდან გამოცემა, და ასევე ფოტომექანიკური ან ელექტრონული კლავანარმოება, მათ შორის შემოკლებული სახით, საჭიროებს ფირმა Knauf Gips SRL-ს (ქ. ბელცი, შტეფან ჩელ მარეს ქუჩა 178) ნებართვას.

კნაუფის სისტემების კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სამშენებლო - ფიზიკური თვისებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კნაუფის ფირმის მასალების გამოყენებისას ფირმა კნაუფის მიერ რეკომენდირებული პროდუქციით.