



Primer

06/2022

PA 400 DL

Primer poliuretano a base solvente

Descrizione

Resina consolidante e impermeabilizzante per sottofondi cementizi spolveranti e friabili con umidità residua elevata.

Modi di applicazione

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare a temperatura ambientale compresa tra 10°C e 30°C con umidità dell'aria > del 40% (condizioni diverse possono portare ad una notevole variazione dei tempi di asciugatura con risultati non eccellenti). Ventilare l'ambiente durante l'utilizzo e nella fase di indurimento.

Caratteristiche

- Monocomponente
- Alte prestazioni (potere consolidante)
- Elevata barriera contro l'umidità residua (max 4 - 5%)
- Elevata penetrazione (con utilizzo del Diluente D40)
- Aumenta le resistenze meccaniche della superficie

PA 400 DL

Primer poliuretanico a base solvente



Dati tecnici

Aspetto:	Liquido Bruno
Viscosità Ford 4 a 20°C (secondi):	12 - 15
Resa: (g/m ²):	200 - 400 variabile a seconda dell'utilizzo: ■ come consolidante in superficie 200 (g/m ²) ■ come consolidante in profondità 300 - 400 (g/m ²) ■ come barriera per umidità residua 300 - 400 (g/m ²) (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità della superficie da trattare).
Temperatura d'uso (°C):	+10 a +30 con umidità dell'aria > del 40 %
Sovrapplicazione (ore):	4 - 12
Indurimento finale (giorni):	Dopo 2 - 3 ad ambiente ventilato e a completa fuoriuscita dall'ambiente di odore di solvente (i tempi di sovrapplicazione e indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche, della ventilazione e allo spessore dello strato applicato).
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Solvente GR7, a prodotto ancora fresco.
Rimozione del prodotto:	Solvente GR7, a prodotto ancora fresco.
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali.
Confezioni:	10 kg
Limitazioni d'uso:	Ventilare l'ambiente durante l'utilizzo e nella fase di indurimento. Prodotto infiammabile. Incollare usando esclusivamente i nostri collanti bicomponenti epossipoliuretanici o poliuretanici (tipo PL6) o monocomponenti poliuretanici o silanici tipo (WB MONO MS). Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale. Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza.
GISCODE:	RU 2