



Voegen

09/2014

EasyJoint

Voegmiddel voor bestratingen
in natuurstenen en kasseien





- Mengklaar
- Handige verwerking
- Snelhardend
- Waterondoorlatend
- Voegbreedtes van 3 tot 25 mm

Toepassingsgebieden

Knauf EasyJoint is een snelhardend, waterondoorlatend voegmiddel op cementbasis veredeld met kunsthars, vulstoffen, hoogwaardige toeslagstoffen en additieven die de verwerking vergemakkelijken.

Bijzonder geschikt voor natuurstenen en kasseien met rechte of onregelmatige kanten:

- terrassen
- opritten
- tuinpaden
- voetpaden

Voorbehandeling

De ondergrond moet voldoende stabiel zijn en moet de voorziene lasten kunnen dragen zonder te vervormen. Het inzakken van de stenen als gevolg van een ontoereikend draagvermogen kan leiden tot het afscheuren aan de voegkanten. Om het loskomen van de stenen te vermijden, is het aangeraden de voegen op hun volledige hoogte te vullen met het voegmiddel Knauf EasyJoint.



Voor een optimale hechting mag de voegdiepte niet minder dan 4 cm bedragen en moet de voeg tussen 3 en 25 mm breed zijn. Een voegdiepte van min. 2 cm is onder bepaalde voorwaarden toegestaan (zie technische fiche). Het te bewerken oppervlak vooraf zorgvuldig bevochtigen opdat bij het aanbrengen van het voegmiddel, het oppervlak van de stenen niet meer zuigend zou zijn. Stagnerend water uit de voegen verwijderen. Knauf EasyJoint verwerken bij een ondergrond- en omgevings-temperatuur tussen + 5°C en + 25°C.

Beschikbare kleuren

Grijs

Zand

Antraciet



De hiernaast afgebeelde kleuren werden in vierkleurendruk gereproduceerd en kunnen afwijken van het aangebrachte voegmiddel. Dergelijke kleurverschillen zijn onvermijdelijk en zijn niet ontvankelijk voor reclamatie.



1
Gieten



2
Uitstrijken



3
Borstelen



4
Afspoelen

Aanbrengen

- Een zak van 25 kg Knauf EasyJoint in een zuivere kuip met 5 L. koud water mengen tot een klontervrije en homogene massa. (Maak gebruik van een mechanische menger.)
- Na ongeveer 2 min., opnieuw doorroeren waarna Knauf EasyJoint kan verwerkt worden.
- Het materiaal verspreiden en met een rubberen wisser zonder luchtballen in de voegen brengen.
- Verwerkingstijd ongeveer 20 min. bij 20°C afhankelijk van de weersomstandigheden en het gebruikte steentype.
- Tijdens het afbinden van het materiaal (hardheid met vinger testen), het oppervlak vochtig houden.
- Eens het materiaal voldoende hard is, het oppervlak opnieuw natmaken en met een harde borstel schuren.
- Na enkele minuten het oppervlak met zuiver leidingwater schoonmaken. Maak hiervoor gebruik van een tuinslang onder normale druk. De behandeling van het afgebonden voegmiddel garandeert een optimale uitharding.
- Achteraf reinigen met verdunde Knauf Cementsluierverwijderaar is aanbevolen, maar niet noodzakelijk.

Tips

- Beloopbaar bij 20 °C na ca. 3 uur. Belastbaar bij 20°C na ca. 7 dagen.
- De verse voegen behoeden voor het te snel drogen, tocht, directe zon, neerslag en vorst.
- De technische gegevens hebben betrekking op een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de opgegeven waarden.
- Door wisselende vochtigheidsgraden in de ondergrond, in het voegmiddel en in de omgeving kunnen kleurschakeringen zich voordoen. Voor zulke en gelijkaardige kleurafwijkingen in het voegennet kunnen wij niet aansprakelijk zijn.
- Bij enige oppervlakken kan na het voegen een cementsluiser overblijven. De richtlijnen van de fabrikant van de bekleding in acht nemen en een test uitvoeren.
- Direct na gebruik kuip en gereedschap met water reinigen. In harde toestand kan de reiniging enkel op mechanische wijze gebeuren.

Belangrijk

- De stenen vooraf goed bevochtigen
- Bij het vullen de vorming van luchtballen in de voegen vermijden
- Tijdens het afbinden, het voegmiddel vochtig houden
- Bij twijfel vooraf een test uitvoeren

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf

EASYJOINT_NL_B_09.14



☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf

Rue du parc industriel, 1

B-4480 Engis

Tel.: 04-273 83 11

Fax: 04-273 83 30