



Vuller

04/2016

## A4 - Scheurenvuller

### MATERIALEN

**Knauf Scheurenvuller** is een met glasvezel versterkte pasta om kleine barsten te vullen.

Bindmiddel: acrylcopolymeren.

### OPSLAG

**Knauf Scheurenvuller** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Gebruiksklaar product
- Bestand tegen water
- Zeer grote elasticiteit en goede cohesie
- Versterkt met glasvezel om de mechanische eigenschappen te versterken
- Kan worden opgeschuurd en overschilderd na droging
- Barst niet

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Scheurenvuller** is geschikt voor het dichten, vullen en stabiliseren van elk type barst in absorberende ondergronden zoals gipspleister, beton, cement, pleisters, hout, oude lagen verf op waterbasis ...

Het product is in het bijzonder geschikt om dynamische barsten (licht evoluerend) met een diepte < 3 mm te vullen (dicht bij raam- of deurlijsten, barsten die zijn veroorzaakt door structurele bewegingen ...).

**Knauf Scheurenvuller** kan absoluut geen structurele rol spelen en is niet geschikt voor ondergronden die permanent aan vocht worden blootgesteld.

## VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog en schoon zijn. Verwijder eerst alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Scheurenvuller**. Diep de barsten uit en breng op poederige ondergronden een fixeermiddel aan (vb.: **primer Knauf Diepgrond**). Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, eerst roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen. Behandel vervolgens de metalen delen met een roestwerende primer en laat drogen alvorens **Knauf Scheurenvuller** aan te brengen.

### VERWERKING

Schud de tube vóór gebruik. Verwijder de dop en snijd de punt van de doseermond af. Nadat u de barst licht hebt uitgediept en de zone met de geschikte primer hebt behandeld, brengt u **Knauf Scheurenvuller** aan met een overlap van 3 cm. Breng het product met behulp van een inox spatel of een pleisterspaan in opeenvolgende lagen loodrecht op de barst aan, om te vermijden dat het product inzakt. Vermijd ook de vorming van luchtbellen in de laag op het ogenblik van de verwerking. Breng de pasta in één laag van max. 2 tot 3 mm aan. Voor dikten > 3 mm is het

raadzaam om een ander product uit het Repafill gamma te gebruiken.

Indien buitenshuis gebruikt, dient **Knauf Scheurenvuller** te worden beschermd tegen regen, wind en rechtstreeks zonlicht tijdens de verharding.

Wacht tot het oppervlak droog is alvorens het op te schuren en te overschilderen met verf. **Knauf Scheurenvuller** kan met elk type verf worden overschilderd.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

### OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C of meer dan 35 °C bedraagt.

Verwijder na gebruik de lucht uit de tube en sluit de tube zorgvuldig af met de dop, om de levensduur van het product na de opening te verlengen. Vorstvrij en droog bewaren.

De informatie met betrekking tot de droog- en aanbrengtijden die in dit technische informatieblad worden vermeld, kunnen variëren naargelang van de aanbrengomstandigheden.

## VERPAKKING

Tube van 200 ml.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Laagdikte	max. 3 mm
Dichtheid	ong. 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Korrelgrootteverdeling	< 200 µ (fijn)
Droogtijd	2 tot 24 u naargelang van de dikte, de temperatuur en de vochtigheidsgraad.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Draag veiligheidshandschoenen
- In geval van accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30