







AMF THERMATEX® Aquatec



- AMF THERMATEX® Aquatec je optimálním řešením pro místnosti s vysokou vlhkostí, protože je odolný až do 100% relativní vzdušné vlhkosti. Má také vynikající hodnoty pohltivosti hluku. Jeho omyvatelný povrch (je možné čištění pomocí vysokotlakého mytí) a diskrétní, vysoce kvalitní design z něj činí ideální řešení pro hygienické povrchy
- Vynikající zvuková pohltivost (0.90 α_w)
- Výborná světelná odrazivost (88%)
- ISO 3
- Ideální pro zdravotnická prostředí, laboratoře, ošetrovny, šatny nebo sprchy, i pro bazény a technologické provozy



Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Finesse 														
Tloušťka (mm)		19	19	19	19														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C			Skrytá konstrukce s asymetrickou hranou - Systém A.2 (A/B)														
Hmotnost		5.2 kg / m²																	
Barva		Bílá																	
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ podle EN ISO 11654 - Třída A <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.60</td><td>0.70</td><td>0.85</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 podle ASTM C 423				Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00													
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{29\ dB}$ podle EN ISO 717-1																	
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{16\ dB}$ podle EN ISO 717-1																	
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle 123-FZ															
Světelná odrazivost		88%																	
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mK}$ podle EN 12667																	
Propustnost vzduchu		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) podle DIN 18177																	
Odolnost vlhkosti		100% RH																	
Čisté prostory		ISO 3 podle EN ISO 14644-1																	
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG															
Čistitelnost																			
Udržitelnost		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL														

35%

www.blauer-engel.de/uz132

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. Obráťte se na místní technickou kancelář.
Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.