

Adesivo de juntas Aquapanel® Indoor

Adesivo de poliuretano para o tratamento de juntas em Sistemas com Placas Aquapanel® Indoor

Ficha de producto

10/2025



Descrição do produto

Composição

É composto de poliuretano, com uma consistência pastosa.

Propiedades

- Poliuretano
- Secagem rápida
- Cor crema.

Campo de aplicação

- Para realizar o tratamento de juntas com placas Aquapanel® Indoor.
- Não requiere nenhuma cinta de juntas adicional.

Material, Modo de aplicação, dados técnicos, propriedades**Campo de aplicação****Preparação**

Antes de aplicar o adesivo de juntas Aquapanel® Indoor, deve-se ter em conta o seguinte:

- Limpar a superfície, retirando fragmentos soltos e pó da mesma, com uma trincha húmida.

Aplicação

- Colocar o Adesivo de juntas Aquapanel® Indoor sobre o canto da placa afixada, imediatamente antes de colocar a seguinte placa.
- Colocar a seguinte placa contra o borde que contém o adesivo e pressionar sobre esta (largura da junta < 1 mm.), para posteriormente afixar sobre a estrutura portante com parafusos.
- Não é correta a aplicação do adesivo, entre duas placas já instaladas.
- No dia seguinte, retirar o sobranço utilizando uma espátula.

Tempo de trabalho

O tempo estimado para todo o processo, incluindo o aparafusado de placas é de aproximadamente 15 minutos/m².

Temperatura de trabalho

O material, a temperatura ambiente e a temperatura da superfície não deve ser inferior a +5°C.

Rendimento

O consumo aproximado por metro cuadrado de superfície é de 50 ml (25 ml/m de junta).

Um cartucho contém material para aproximadamente 6,5 m² de superfície.

Armazenagem

Em local coberto e fresco, fechado e protegido da humidade.

O produto têm um prazo de caducidade de 12 meses desde a data de fabrico.

Embalagem

Cartuchos de 310ml.

Código: 00524755

Segurança no trabalho

O produto é líquido e por tanto recomendase proteger os olhos com óculos e as mãos com luvas.

Datos técnicos

Producto	Valor
Descrição	1K adesivo de poliuretano PUR, de alta viscosidade
Densidade	1,5 g/ml.
Resistência à temperatura	-40°C a +80°C uma vez endurecido
Resistência à humidade	C4 conforme UNE EN 12765.
Tempo aberto de trabalho	50 min. (a 20°C e HR de 65%).

Knauf Portugal

Rua do Sol Nascente, 7 – Armazém T,
Quinta da Bela Vista.
2660-009 Frielas, Portugal

Telefone

+800 834 019

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Portugal. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo. A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web: www.knauf.com. As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.